

ГІПСОВА ФІНІШНА СУМІШ



- ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ
- ЗРУЧНА В НАНЕСЕННІ ТА ОБРОБЦІ
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БІЛИЗНИ
- ДОБРА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ
- ВИСОКА МІЦНІСТЬ НА СТИСК

ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ



ЗАСТОСУВАННЯ:
ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ЛЕГКА ОБРОБКА
ШЛІФУВАННЯМ



ЗАХИЩАТИ УПАКОВКУ
ВІД ВОЛОГИ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ $\geq 2,0$ Н/ММ²



ПОЧАТОК ЗВ'ЯЗУВАННЯ
ПОНАД 20 ХВ

B2

ПРОДУКТ НА ОСНОВІ
ГІПСУ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова фінішна суміш відповідає вимогам до тонкошарової гіпсової штукатурки для внутрішнього використання (тип B2/20/2), а також до шпаклювальної маси типу 2В. Завдяки чистому білому відтінку та легкості в обробці, особливо рекомендована для виконання тонкошарових гіпсових покриттів на рівних мінеральних основах: цементно-вапняних штукатурках, бетоні, газобетоні тощо, а також для фінішного шпаклювання гіпсокартонних плит.

Не призначена для з'єднання гіпсокартонних плит - для цього слід використовувати шпаклівку SGT та армувальну стрічку. Застосовується виключно всередині приміщень, не схильних до постійного зволоження.

ТЕХНІЧНІ КАРТИ

Витрата:	прибл. 1 кг/м ² на 1 мм товщини
Відкритий час роботи:	≥ 60 хв
Час твердіння:	≥ 180 хв *
Міцність на стиск:	≥ 4,0 Н/мм ² (PN-EN 13279-2)
Міцність на згин:	≥ 1,0 Н/мм ² (EN 13963)
Вода на 1 кг суміші:	прибл. 0,45 л
Макс. товщина шару:	1 мм
Час висихання:	прибл. 3 год *
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь	A1
Склад	Натуральний гіпс, мінеральні наповнювачі, пластифікатори, модифікатори адгезії та часу твердіння
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг або 5 кг; Збірне пакування: палета в плівці 48 × 20 кг або 210 × 5 кг;
Інструменти	Мішалка з низькими обертами, кошикове змішувальне насадження, нержавіюча сталевая терка, шпатель.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці та в сухих умовах протягом 6 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та номер виробничої партії вказані на упаковці.

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, щільною, сухою, очищеною від усіх речовин, що знижують адгезію, таких як: бруд, пил, жирні плями. Виявлені грибок і пліснява, а також неміцні паронепроникні лакофарбові покриття слід беззастережно видалити. Основи з підвищеною поглинальністю рекомендується попередньо заґрунтувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення більших дефектів, тріщин, щілин тощо слід використовувати гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGT або SGS. У цьому випадку шпаклювання можна розпочинати лише після повного висихання заповнених ділянок.

ВИКОНАННЯ

Підготовка розчину: вміст упаковки всипати у чисту холодну воду і перемішати за допомогою низькообертового мішала або вручну до отримання однорідної маси без грудок. На 1 кг сухою суміші слід додати приблизно 0,45 л води. Отриману масу залишити на 5 хв, після чого повторно перемішати. Для приготування гіпсової фінішної суміші використовувати лише чисті ємності та інструменти. Розробляти лише ту кількість матеріалу, яку можна використати протягом 60 хв. Надто швидке перемішування може призвести до надмірного насичення суміші повітрям, що спричиняє утворення повітряних бульбашок під час шпаклювання.

Шпаклювання: наносити рівномірно, притискаючи до основи, шаром товщиною до приблизно 1 мм. Після повного висихання можливе нанесення наступних шарів до досягнення бажаного результату. Час висихання залежить від температури та вологості повітря. Перед фарбуванням, після повного висихання, поверхню слід прошліфувати та очистити від пилу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання суміші повинна становити від +5°C до +30°C. Рекомендована температура нанесення - +20°C. Інструменти слід промити водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляти до моменту висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або матеріалами, не зазначеними в документах-посиланнях (КОТ і ЕТА), відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації у лікаря слід надати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. Дотримуватися вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Декларація експлуатаційних властивостей № GG-180906.

Гігієнічний атест NIZP-PZH № НК/В/1290/04/2016, дійсний до 02.03.2022.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/В/134/2010.

Greinplast GG оцінено відповідно до норм: EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279:2009); EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008).

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

