

Технічна карта Trawertyn Classic



Trawertyn Classic



ПРОДУКТ

Штукатурка **Trawertyn Classic** - це унікальне декоративне покриття, що імітує натуральний камінь з характерними вм'ятинами. Це тонкошарова вапняно-полімерна штукатурка для надійного оздоблення стін усередині приміщень. Кінцевий вигляд залежить від того, яким інструментом ви працюєте та в якій техніці наносите матеріал. Підходить для стін і стель у квартирах, а також у громадських місцях. **Trawertyn Classic** дуже міцний, «дихає», довго служить і стійкий до миття.

СКЛАД

Продукт продається у вигляді сухого порошку. Містить мінеральні наповнювачі, вапно та полімер.

ЗБЕРІГАННЯ

У закритій тарі виробника - 24 місяці від дати виготовлення при температурі від +5°C до +35°C. Замішана з водою штукатурка може стояти у щільному закритому відрі до 3 місяців. Якщо відкрити тару, термін зберігання значно скорочується. Дата виробництва та номер партії вказані на кришці.

ФАСУВАННЯ

Відра: 5 кг, 15 кг.

БЕЗПЕКА

S2: Беретти від дітей. S24: Уникати контакту зі шкірою. S26: При попаданні в очі негайно промити водою та звернутися до лікаря. S46: Якщо проковтнули - терміново до лікаря, слід показати йому етикетку або тару.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата на один шар	1-2 кг/м ² *
Густина: суміші з водою	прибл. 1,4 г/см ³
сухого порошку	1-2 кг/м ² *
Час висихання [PN-C-81914:2002]	макс. 12 год*

*залежить від температури, типу стіни та того, як вона вбирає вологу

ІНСТРУМЕНТИ

Низькооборотний міксер, відро, терка з нержавіючої сталі, кельма, шпателі.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Trawertyn Classic вимагає міцної, сухої та рівної стіни. Поверхня має бути очищена від старої фарби, що лущиться, без тріщин, пилу та жирних плям. Якщо стіни були пофарбовані клейовими фарбами, їх треба повністю змити або здерти до самої поверхні стіни. Слабкі стіни слід заґрунтувати засобом глибокого проникнення, а потім покрити ґрунтувальною піщаною фарбою.

Технічна карта

Trawertyn Classic



ВИКОНАННЯ

ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ:

Штукатурку змішати з водою у пропорції 3:1 (на 15 кг травертину - 5 л води), всипаючи порошок у воду і перемішуючи до однорідності. Замішати травертин потрібно приблизно за 1 годину до нанесення. Перед самою роботою ще раз перемішати, додаючи за потреби води або порошку, щоб отримати таку густину, аби суміш не сповзала з терки.

ВАЖЛИВО:

Під час роботи рекомендується використовувати галогенне освітлення (прожектор), щоб бачити та вчасно виправляти всі дрібні недоліки.

НАНЕСЕННЯ ТРАВЕРТИНУ:

КРОК 1: Коли ґрунт висохне (не раніше ніж через 12 годин), наносимо штукатурку шаром товщиною в одне зерно. Наносити без перерв, горизонтальними смугами шириною близько 50 см, починаючи зверху (це стосується горизонтальних заглиблень). Сусідні смуги з'єднуємо «по мокрому», акуратно розгладжуючи переходи. Зупинятися можна лише на кутах стін. Коли штукатурка почне підсихати, розгладити її м'яким нержавіючим шпателем, прибираючи смуги та нерівності від терки. Залишаємо висихати.

КРОК 2: Через 2 години після першого шару наносимо другий так само, як і попередній. Коли штукатурка перестане липнути до рук, починаємо робити «видрапування» (дірочки) венеціанською теркою або шпателем, а потім розгладжуємо всю поверхню. Завдяки роботі у два шари поверхня буде гладшою і з гарним контрастом. Колір заглиблень буде темнішим, якщо дряпати пізніше. Можна дряпати кілька разів, отримуючи різні відтінки.

КРОК 3: Після повного висихання (приблизно 12 год) стіну треба перешліфувати, знепилити та заґрунтувати безбарвною матовою LAZUR, розведеною водою на 30%. Наносити її найкраще пензликом вздовж заглиблень.

КРОК 4: Коли безбарвна лазур висохне, наносимо кольорову LAZUR (вибрану за палітрою) пензликом вздовж заглиблень, після чого по мокрому протираємо рукавицею або губкою, формуючи остаточний колір.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура під час роботи та висихання має бути від +5°C до +30°C (найкраще +20°C). Погана підготовка стіни може призвести до нетривкості покриття або навіть до його відшарування. Помилки при нанесенні можуть спричинити плями або різницю у відтінках. Усе, що випадково забруднили штукатуркою, треба витерти до того, як вона засохне. Інструменти мити водою відразу після завершення робіт.

Ця інструкція створена для того, щоб ви могли отримати найкращий результат, але вона не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки ми не контролюємо умови на вашому об'єкті. Ми не несемо відповідальності, якщо ви змішуєте наш продукт із товарами інших брендів. Якщо ви хочете використати матеріал способом, не вказаним тут, то проконсультуйтеся з нашим технічним відділом.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цементні та цементно-вапняні штукатурки	Витримати мінімум 28 днів: Очистити поверхню та заґрунтувати засобом глибокого проникнення. Штукатурку, що обсипається або погано тримається, треба збити, а нерівності та дири зарівняти, наприклад, гіпсовою шпаклівкою. Коли гіпс висохне, заґрунтувати всю стіну засобом глибокого проникнення.
Гіпсові поверхні або акрилові шпаклівки	Витримати мінімум 3 дні: Очистити поверхню та заґрунтувати засобом глибокого проникнення.
Гіпсокартонні плити (ГКЛ)	Стики плит заповнити гіпсовою шпаклівкою Greinplast SGT з використанням армувальних стрічок. Після цього всю поверхню заґрунтувати засобом глибокого проникнення.
Бетонні поверхні	Витримати мінімум 60 днів влітку або 90 днів взимку. Заґрунтувати засобом глибокого проникнення.
Старі масляні фарби (паронепроникні)	Обов'язково повністю видалити. Поверхню очистити, нерівності вирівняти гіпсовими шпаклівками. Потім усю стіну заґрунтувати засобом глибокого проникнення.
Старі мінеральні фарби (клейові, вапняні тощо)	Обов'язково повністю видалити. Поверхню очистити, нерівності вирівняти гіпсовими шпаклівками. Потім усю стіну заґрунтувати засобом глибокого проникнення.



Технічна карта

Trawertyn Classic

Інші малярні покриття (фарби)	- Ті, що погано тримаються: Обов'язково видалити. Поверхню очистити, а нерівності та дірки вирівняти, наприклад, гіпсовою шпаклівкою. Після цього всю стіну заґрунтувати засобом глибокого проникнення. - Ті, що тримаються міцно: очистити та заґрунтувати засобом глибокого проникнення.
Поверхні з грибком або пліснявою	Промити водою з додаванням концентрату Greinplast AP (розводити водою від 1:10 до 1:20 залежно від бруду) і залишити до повного висихання. Потім продезінфікувати засобом Greinplast AG. Засіб має залишатися на стіні мінімум 24 години. Через добу змити водою і заґрунтувати засобом глибокого проникнення.
Акрилові шви, герметики	Залишити до повного висихання. Через високу еластичність та різні поглинальну здатність цих матеріалів, на них можуть з'являтися тріщини або плями. Щоразу потрібно самостійно перевіряти, чи добре тримається на них матеріал.
Брудні, жирні стіни та складні плями	Промити водою з додаванням концентрату Greinplast AP (розводити водою від 1:10 до 1:20) і залишити до повного висихання.
Стіни з білим сольовим нальотом	Сольовий наліт треба зчистити механічно (щіткою), після чого заґрунтувати стіну засобом глибокого проникнення.
Інші поверхні, не вказані в інструкції	Підготовку слід узгодити з Відділом технічного консультування.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА