

ШТУКАТУРКА СИЛІКАТНА БАРАНЕК



- **ВИСОКА МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ**
- **СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ - ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ**
- **ДУЖЕ ВИСОКА ПАРПРОНИКНІСТЬ**
- **ДУЖЕ ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО БІОКОРОЗІЇ - СИСТЕМА MICROFILM BIOPROTECT**
- **ВИСОКИЙ PH - ЗАХИСТ ВІД ЦВІЛІ І ГРИБКІВ**
- **ДЛЯ РУЧНОГО ТА МЕХАНІЧНОГО НАНЕСЕННЯ**

ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
ПОЗЕЛЕНІННЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ




ПАРПРОНИКНИЙ



НИЗЬКЕ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОВЕРХНІ



ВИСОКА
БІОЛОГІЧНА
СТІЙКІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Тонкошарова силікатна штукатурка з текстурою "баранек" і розміром зерна 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм для ручного та механічного нанесення на зовнішні фасади. Виріб доступний у білому кольорі та кольорах за палітрою виробника. За бажанням клієнта можливе виконання іншої колірної гами в межах Системи барвлення Greinplast (SBG). Застосовується як фінішне покриття на армованій основі зі сіткою в системах утеплення Greinplast - не раніше ніж через 3 дні після її виконання. Може також наноситися на типові мінеральні поверхні, такі як бетон, цементні або цементно-вапняні штукатурки, але лише після 28 днів витримки. Є складовою частиною відповідних систем утеплення Greinplast. Є невід'ємним компонентом наборів виробів у відповідних системах утеплення Greinplast.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):** TSB 1,5 мм: TSB 2,0 мм: TSB 2,5 мм: TSB 3,0 мм:	2,5-2,7 кг/м ² 3,1-3,3 кг/м ² 3,5-3,7 кг/м ² 4,0-4,2 кг/м ²
Розведення препаратом US:	максимум 0,20 л на упаковку*
Об'ємна щільність [ETAG 004]:	приблизно 1,81 кг/дм ³
Час висихання:	максимум 24 години*
Температура застосування:	від +8°C до +30°C
Паропроникність [EN 15824:2017]:	V2
Водопоглинання [EN 15824:2017]:	W2
Адгезія [EN 15824:2017]:	≥ 0,5 МПа
Клас реакції на вогонь [EN 15824:2017]:	E
Технологія тонування фарб:	Продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBG на основі світлостійких свинцевих пігментів.
Склад	Суміш дисперсії акрилових сополімерів, калійного водного скла, силіконових гідрофобізуючих добавок, мінеральних наповнювачів, мармурового щебеню, неорганічних пігментів, модифікуючих і консервантів, засобів захисту покриття та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 20 × 25 кг
Інструменти	Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталевая терка, пластикова терка.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*величина залежить від температурних умов, основи виробу, кольору і/або типу та поглинальної здатності основи

**величина залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути несучою, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольового нальоту, органічних залишків (олій, жирів тощо) та інших речовин, що ускладнюють адгезію. Цвіль та грибки необхідно видалити. Нерівномірні мінеральні основи або з підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним препаратом Greinplast U. Поверхні, на які наноситиметься штукатурка, мають бути заґрунтовані ґрунтовкою GREINPLAST XP у кольорі, що відповідає кольору штукатурки. У разі капілярного підтягування вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію.

ВИКОНАННЯ

Підготовка штукатурної суміші: перед нанесенням матеріал слід ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксера. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинання основи або з підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним препаратом Greinplast U. Щоб уникнути відхилень у кольорі та фактурі, кількість доданого препарату має бути однаковою для кожного пакування.

Нанесення штукатурного шару: до роботи можна приступати після повного висихання основи. Стан поверхні перевіряється шляхом подряпини гострим інструментом - світлий колір свідчить про суху основу. Штукатурку наносити на товщину зерна, тримаючи шпатель із нержавіючої сталі під кутом. Надлишок матеріалу повернути в упаковку. Формування фактури розпочинати після того, як суміш перестає прилипати до інструменту, але ще піддається формуванню. Час залежить від типу основи та погодних умов. Фактуру створюють пластиковим шпателем, рівномірними круговими рухами по поверхні. Не допускати утворення дефектів - протертих зон, напливів, згустків - вони не підлягають корекції після висихання. Перерви в роботі слід планувати заздалегідь у місцях, де стики будуть малопомітними (деформаційні шви, архітектурні елементи тощо). Для забезпечення однорідної структури та кольору роботи на одній площині виконувати безперервно, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання штукатурки має становити від +8°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення +20°C. Виконувати поверхні завжди захищати (сітками, тентами тощо) від змінних погодних умов до повного висихання штукатурки, тобто щонайменше 3 дні після нанесення. У разі низької температури або високої вологості час висихання значно подовжується. У цей період необхідно продовжити використання захисних заходів. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких кольорових відмінностей на поверхні штукатурного шару (висипання, плями), у крайніх випадках - до зниження його міцності або відшарування.

Виріб містить мінеральні наповнювачі, що може спричинити різницю в відтінках штукатурки з різних партій виробництва. Тому рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині. Мінеральні компоненти в складі можуть іноді спричиняти поодинокі темні вклучення, що не впливає на міцнісні характеристики та не вважається дефектом. При виборі кольору штукатурки, окрім візуального аспекту, слід керуватися інформацією у зразках щодо стійкості кольору до УФ-променів та коефіцієнтом відбиття світла HBW.

Позначення ZO вказує на підвищену стійкість кольору завдяки використанню неорганічних пігментів, які не деградують під впливом погодних умов і УФ-променів. Символ SO (стандартна стійкість до УФ) позначає кольори, для реалізації яких потрібні органічні пігменти, що можуть поступово деградувати, що є характерною рисою цієї групи пігментів. Виробник відібрав пігменти з максимальною стійкістю до атмосферних умов і УФ-променів, але органічний характер пігментів забезпечує нижчу стійкість порівняно з неорганічними. Коефіцієнт HBW визначає кількість сонячного випромінювання, яке відбивається від поверхні штукатурки залежно від її кольору та текстури, що впливає на температуру поверхні та її деформацію. Тому на великих суцільних поверхнях не рекомендується використовувати штукатурки з коефіцієнтом нижче 20%, оскільки це може призвести до тріщин. Такі штукатурки слід застосовувати лише на невеликих ділянках фасаду чи архітектурних деталях. Через різні основи виробів (A, B, C) та вміст пігментів у різних кольорах штукатурки можуть відрізнятися за густотою та консистенцією. Поверхні, схильні до забруднення штукатуркою, захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (KOT і ETA) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 67-322-68-2022, дійсний до 25.03.2027, і Свідоцтво з радіаційної гігієни PZH № HR/B/2/2010.

Декларація властивостей № TS-190218.

Документи посилання: EN 15824:2017.

Greinplast TSB - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком № 001/ES/TSB.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

