

ЕЛАСТИЧНИЙ ПРЕПАРАТ



- ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ФАРБИ
- ГРУНТУВАННЯ ПЕРЕД ФАРБУВАННЯМ ЕЛАСТИЧНОЮ ФАРБОЮ
- ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- НЕ ЗНИЖУЄ ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ
- АДАПТУЄ КОНСИСТЕНЦІЮ ФАРБИ ДО ПОТРЕБ



ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ
ЕЛАСТИЧНОЇ ФАРБИ
GREINPLAST FE



ПОЛЕГШУЄ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ
ДО ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат для розведення еластичних фарб та грунтування перед фарбуванням - дозувати відповідно до рекомендацій виробника. Призначений для розведення еластичних фарб Greinplast та грунтування основи перед їх фарбуванням.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'ємна щільність:	приблизно 1,00 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Витрата препарату:	0,10 - 0,15 кг/м ²
Час висихання:	4 - 6 годин
Склад	Суміш ретельно підібраних еластичних акрилових і силіконових сополімерів, консервантів та води.
Фасування	Одиничне пакування: каністра 10 кг, 5 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 33 × 10 кг, 72 × 5 кг, 480 шт × 1 кг або коробка 12 × 1 кг.
Зберігання	Термін зберігання в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.
Інструменти	Відро, малярний пензлик, щітка або валик.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути сухою, очищеною від пилу, бруду, сольового нальоту, органічних залишків (олій, жирів тощо). Усю цвіль та грибки необхідно обов'язково видалити. У разі капілярного підняття вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію. Детальна інформація про тип і спосіб підготовки основи наведений в технічному паспорті еластичної фарби Greinplast FE.

ВИКОНАННЯ

Продукт готовий до використання після попереднього перемішування. Еластичну фарбу Greinplast FE розводити відповідно до рекомендацій, наведених на її упаковці. До фарбування мінеральних основ можна приступати через 28 днів після їх виконання. Препарат наносити пензлем або валиком, щоб максимальна кількість проникла в тріщини. Не використовувати напилувач. Уникати появи місцевих патьоків, оскільки це може ускладнити подальше фарбування. Щоб запобігти патьокам, допускається додавання невеликої кількості цільової еластичної фарби Greinplast FE (максимум 10%). Через характер створюваної плівки до нанесення шару еластичної фарби можна приступати щонайменше через 24 години. Рекомендоване дозування препарату:

Еластична фарба FE
- перше фарбування
- наступні фарбування

максимум 20%
максимум 10%

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Поверхні, схильні до забруднення ґрунтом, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (АТ) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 410/322/419/2017 та Свідоцтво з радіаційної гігієни № HR/B/110/2010.
Документи посилання: PN-C-81906:2003.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

