

ФАРБА ҐРУНТУЮЧА ЛАТЕКСНА



- ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ НАСТУПНИХ ШАРІВ
- ГЛИБОКОМАТОВЕ ПОКРИТТЯ
- ПОКРАЩУЄ ЗРУЧНІСТЬ МАЛЮВАННЯ
- ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- МАСКУЄ НЕДОЛІКИ ОСНОВИ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ДОСТУПНА В БІЛОМУ КОЛЬОРІ
- ДЛЯ РУЧНОГО АБО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ

**ЗМІЦНЕННЯ
ОСНОВИ**



**ЗМЕНШЕНА
ПОГЛИНАЛЬНА
ЗДАТНІСТЬ**



**ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Латексна ґрунтуюча фарба призначена для внутрішнього використання. Її застосовують для ручного або розпилювального нанесення на стійкі основи. Виріб доступний у білому кольорі й слугує для створення первинного стабілізуючого шару перед фарбуванням внутрішніми фарбами Greinplast. Фарбу можна використовувати на цементних і цементно-вапняних штукатурках (після 28 днів від їх нанесення), гіпсових штукатурках, гіпсокартонних плитах, тонкошарових мінеральних штукатурках тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (на гладких поверхнях при одноразовому нанесенні):	до 10 м² / 1л*	
Розведення водою:	макс. 10%*	
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]:	прибл. 1,52 кг/дм³**	
Час висихання [PN-C-81914:2002]	2-4 год.*	
Стійкість покриття до мокрого стирання [PN-EN 13300:2002]:	клас 3	
Тип фарби [PN-C-81914:2002]:	стійка до вологого тертя - тип I	
Максимальний розмір зерна [PN-EN 13300:2002]:	дрібнозерниста - максимум 100 мкм	
Глянцевість [PN-EN 13300:2002]:	глибокоматовий (85° < 5)	
Система тонування:	відсутня	
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) (кат. А/а/тип FW): допустимий максимум 30 г/л; у готовому продукті:	< 10 г/л	
Склад	Суміш акрилових кополімерних дисперсій, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, пігментів та води.	
Фасування	Одиничне пакування: відра 5 л, 10 л; Збірне пакування: 33 × 10 л, 72 × 5 л.	
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, відро, валик, пензель, малярський агрегат із пістолетом і змінними соплами.	
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі становить 36 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +25°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей період. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.	
Фарборозпилювач Параметри розпилення	GRACO 290 CLASSIC	WAGNER SUPER FINISH 23 PRO
	- розмір і тип сопла - тиск - розведення	низькотискове HEA517 80 - 110 бар 0-5%

* залежить від температурних умов, типу та вбирності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, достатньо щільною, відповідно витриманою (залежно від її типу), сухою та очищеною від пилу, бруду, сольових відкладень, органічних залишків і жирних забруднень. Шліфовані поверхні необхідно ретельно очистити від пилового нальоту. У разі виявлення біокорозії уражені ділянки слід промити водою та продезінфікувати препаратом Greinplast AG. Слабкі або надмірно пористі основи необхідно зміцнити розведеним препаратом GREINPLAST PREMIUM UN, при цьому слід уникати утворення на поверхні нерівностей чи глянцевого нашарування ґрунту, оскільки це може суттєво ускладнити нанесення наступних оздоблювальних шарів.

ВИКОНАННЯ

До малярських робіт можна приступати лише після належної підготовки основи та її повного висихання. Залежно від типу основи й умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинальна здатність та вид основи тощо) виробник допускає додавання у фарбу до 10% води. Перед початком робіт фарбу слід ретельно перемішати. Наносити її рекомендується валиком або розпилювальним агрегатом. Витрата матеріалу залежить від методу нанесення та типу й фактури основи. Під час фарбування не слід занадто інтенсивно провітрювати приміщення, оскільки це може призвести до надто швидкого висихання фарби та появи нерівномірної структури (смуг). Роботи на стіні, що утворює єдину площину, слід виконувати безперервним методом «мокре по мокрому», уникаючи фарбування окремих фрагментів. Після повного висихання фарби поверхні можна оздоблювати однією з декоративних внутрішніх фарб Greinplast.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання фарби повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для роботи близько +20°C. Неналежна підготовка основи в окремих випадках може призвести до відшарування покриття. Після завершення робіт приміщення слід провітрювати до повного зникнення характерного запаху. Поверхні, схильні до забруднення фарбою, необхідно захистити, а у разі потрапляння фарби - видалити її до висихання. Інструменти промивати водою одразу після закінчення робіт. Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не може бути підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак вона не може бути підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити його якість. У разі застосування разом з продукцією інших виробників або матеріалами, не зазначеними в документації, Виробник відповідальності не несе. Використання, не передбачене цією інструкцією, необхідно завчасно узгодити з Технічним відділом консультацій.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення по медичну допомогу до лікаря слід показати йому тару або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після використання ретельно вимити руки. У разі виникнення подразнення шкіри або висипки - звернутися за медичною допомогою. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись вказівок із технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атестат GUMed № 225/322/229/2018, чинний до 21 червня 2023 року.

Свідоцтво з гігієни радіації NIZP-PZH № BR/B/16/2018.

Продукт Greinplast Premium Gruntująca оцінено відповідно до норм: PN-C-81914:2002; PN-EN 13300:2002.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

