

ШТУКАТУРКА ГІПСОВА РУЧНА



- ЗМІНЕНА В'ЯЗКІСТЬ - ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЗАСТОСОВУВАТИ В ПРИМІЩЕННЯХ, НЕ СХИЛЬНИХ ДО ПОСТІЙНОЇ ВОЛОГИ
- НАНЕСЕННЯ МІНІМАЛЬНИМ ШАРОМ 8 ММ
- ПОДОВЖЕНИЙ ЧАС РОБОТИ
- ХОРОШІ РОБОЧІ ВЛАСТИВОСТІ - ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ

B1

ПРОДУКТ НА
ОСНОВІ ГІПСУ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ $\geq 2,0$
Н/ММ²



ЗРУЧНІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ



ДУЖЕ ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова штукатурка ручного нанесення. Продукт класифікується як гіпсова штукатурка для внутрішніх робіт B1/20/2. Призначена для створення високоякісних одношарових штукатурок усередині будівель. Застосовується для обробки стін і стель у громадських об'єктах, житлових приміщеннях, а також у добре вентиляованих кухнях і ванних кімнатах із відносною вологістю нижче 65%.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	0,9 кг/м ² × 1 мм
Вихід готової суміші:	прибл. 33 л із 30 кг штукатурки
Час обробки:	прибл. 120 хв *
Час затвердіння [EN 13279-1:2008]:	≥ 20 хв *
Витривалість на стискання [EN 13279-1:2008]:	≥ 2,0 Н/мм ²
Мінімальна товщина шару:	8 мм
Кількість води на 30 кг розчину:	16-17 л
Температура застосування:	від +5°C до +25°C
Склад	Суміш напівводного гіпсу, мінеральних наповнювачів та спеціально підібраних добавок, що покращують робочі властивості.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 30 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 35 × 30 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, мішалка, кельма, відро, терки, правила тощо.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 3 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, типу та поглинання основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Штукатурку можна наносити на сухі (вологість нижче 3%), не промерзлі основи, очищені від пилу, бруду та речовин, що знижують адгезію. Бетонні поверхні слід обробити ґрунтовкою Greinplast FG. Інші типи основ - для вирівнювання поглинальної здатності - обробити відповідно розведеним препаратом Greinplast U. Перед початком нанесення всі металеві елементи необхідно захистити від корозії. Не застосовувати на дерев'яних, металевих або пластикових основах.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: висипати вміст упаковки у відповідну кількість чистої води (див. таблицю вище) та перемішувати механічною мішалкою для отримання однорідної маси без грудок. Недостатнє перемішування або забруднені ємності й інструменти можуть суттєво скоротити час тужавіння та погіршити якість обробки. Розчин слід використати протягом 20 хвилин після приготування.

Обробка: наносити розчин одношарово. Після нанесення - вирівняти поверхню, а після початкового схоплення - зволожити та загладити губчастою теркою (фільцювання). Потім згладити поверхню металевою теркою (так звана "коса"). Під час роботи слід уникати місцевого пересушування штукатурки, спричиненого протягами, обігрівом тощо. Перерви в нанесенні не повинні перевищувати 15 хвилин. Час обробки нанесеної маси - приблизно 90 хвилин, залежно від умов навколишнього середовища та типу основи. Невикористаний матеріал не слід змішувати з новоприготовленим.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи, навколишнього середовища та висихання під час виконання робіт повинна становити від +5°C до +25°C. Інструменти слід промивати водою одразу після використання. Мінімальна товщина шару - 8 мм. Штукатурка призначена для одношарового нанесення. Уникати двошарового нанесення. Якщо виникає потреба у другому шарі, перший, ще незастиглий, слід зачесати у формі "ялинки", після його відповідного схоплення можна наносити наступний шар. Продукт містить гіпс і вапно, які у поєднанні з водою утворюють лужне середовище, тому слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння матеріалу в очі - промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до правил будівельної справи. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не зазначеними в документації - відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

R37/38 - подразнює дихальні шляхи та шкіру. R41 - ризик серйозного ушкодження очей. R43 - може спричинити алергічну реакцію при контакті зі шкірою. S2 - зберігати в недоступному для дітей місці. S22 - не вдихати пил. S24/25 - уникати контакту зі шкірою та очима. S26 - у разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. S36/37/39 - використовувати відповідний захисний одяг, рукавички та окуляри або захист обличчя. S46 - у разі проковтування негайно звернутися до лікаря, показавши упаковку або етикетку. Дотримуватись інструкцій з Карти характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № 68-322-69-2022, чинний до 25.03.2027.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/144/2010.

Greinplast TRG оцінено згідно з нормою EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279:2009).

Декларація експлуатаційних властивостей № TRG-180111.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

