

ГІПСОВИЙ КЛЕЙ ТИП „Т”



- ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ (ГКП)
- ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ КОМБІНОВАНИХ (З ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЄЮ)
- ДЛЯ МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІСТИРОЛУ
- ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ, НЕ ПІДДАНИХ ПОСТІЙНОМУ ЗВОЛОЖЕННЮ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ
- ПОДОВЖЕНИЙ ВІДКРИТИЙ ЧАС РОБОТИ



ВІДКРИТИЙ ЧАС
РОБОТИ: ≥ 45 ХВ



ЧАС КОРЕКЦІЇ:
ДО 10 ХВ



ЗАСТОСУВАННЯ:
ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ



ЗАХИЩАТИ УПАКОВКУ
ВІД ВОЛОГИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсовий клей призначений для приклеювання гіпсокартонних плит, плит комбінованих (з тепло- та звукоізоляцією), а також декоративних елементів зі спіненого полістиролу до стін і стель усередині будівель. Підходить для всіх типових мінеральних основ. Застосовується виключно в сухих внутрішніх приміщеннях, які не піддаються тривалому зволоженню.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	3 - 5 кг/м ²
Час використання (EN 14496:2005):	приблизно 45 хв*
Корекція положення плити:	можлива до 5 хв після її прикладання*
Адгезія до основи (EN 14496:2005):	≥ 0,06 МПа
Насипна густина:	приблизно 1,25 кг/дм ³
Співвідношення води:	~0,5 л на 1,0 кг суміші
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь (EN 14496:2005):	A1
Склад	Суха суміш синтетичних гіпсів, мінеральних наповнювачів та пластифікуючих добавок, що забезпечують тривалий час роботи та високу адгезію.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг; Збірне пакування: палета в плівці 48 × 20 кг
Інструменти	Низькооборотний міксер, кошикове мішало, нержавіюча сталева терка, кельма.
Зберігання	У сухих умовах, в оригінальній непошкодженій упаковці - до 6 місяців з дати виробництва.

* значення залежать від температури, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, очищеною від забруднень, пилу, жирних плям. Плісняву, грибок та неміцні паронепроникні фарби слід видалити. Основи з підвищеною поглинальністю рекомендується попередньо заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U або UG. Гладкі поверхні (наприклад, бетон після опалубки) - заґрунтувати ґрунтом FG. Значні.

ВИКОНАННЯ

Вміст упаковки (20 кг) всипати в ~10 л холодної води, перемішати до однорідної маси. Залишити на 3 хв, потім знову перемішати. Використовувати чисті інструменти та ємності. Готувати лише ту кількість, яку можна використати за 30 хв. Затверділий матеріал не переробляється. Клей наносити нержавіючими інструментами. Для монтажу ГКП - наносити клей плямами з інтервалом 30 - 35 см. Мінімальна товщина шару - прибіл. 1.5 см (15 мм). Плилу притиснути до основи. Корекція положення плити можлива до 5 хв після її прикладання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура під час нанесення та висихання: +5°C до +30°C, оптимально - +20°C. Інструменти промивати водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляти до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер. Виробник не несе відповідальності за умови виконання робіт. Втручання в склад продукту заборонене. Не гарантується сумісність з матеріалами інших виробників, не зазначених у документації.

БЕЗПЕКА

У разі зверненні за медичною допомогою до лікаря - надати упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після використання ретельно вимити руки. Дотримуватись вимог паспорта безпеки.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № 124/322/125/2022 - чинний до 24.08.2027.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/133/2010.

Оцінено згідно з EN 14496:2005 (PN-EN 14496:2007).

Декларація експлуатаційних властивостей № KGT - 190626.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

