

ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ФІНІШНА, ЛЕГКА



- **ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ**
- **ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ**
- **ОБРОБКА ДО ВИСИХАННЯ**
- **ВІДСУТНІСТЬ СТІКАННЯ ПРИ ТОВСТИХ ШАРАХ**
- **ЗМЕНШЕНИЙ УСАДКОВИЙ ЕФЕКТ ПІД ЧАС ВИСИХАННЯ**
- **ЛЕГКА МЕХАНІЧНА ОБРОБКА**
- **МОЖЛИВІСТЬ НАНЕСЕННЯ "МОКРЕ НА МОКРЕ"**

**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



**МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ**



**МОЖЛИВІСТЬ
НАНЕСЕННЯ
ВАЛИКОМ**



**ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ**



**ЛЕГКА
МАСА**



**МОЖЛИВІСТЬ ОБРОБКИ
У ВОЛОГОМУ СТАНІ**



**ЛЕГКА ОБРОБКА
ШЛІФУВАННЯМ**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Готова до використання шпаклювальна маса для нанесення глянцевих поверхонь і покриттів середньої товщини на стінах і стелях усередині будівель. Створена на основі високоякісних акрилових дисперсій з додаванням сучасної системи загущувачів, що забезпечують надзвичайно легку композицію. Маса легко розподіляється теркою, утворюючи гладкі й рівні поверхні. Її консистенція адаптується до способу нанесення: при використанні валика вона уповільнює потік, полегшуючи нанесення, а на стіні ущільнюється, мінімізуючи ризик стікання навіть при товстих шарах. У складі застосовано спеціально відібрані функціональні наповнювачі - скляні кульки сферичної форми, які зменшують об'ємну густину, дозволяючи створювати шари підвищеної товщини без усадки чи тріщин. Завдяки цьому маса SL є проміжним рішенням між стандартними фінішними шпаклівками та товстошаровими гіпсовим шпаклівками. Має оптимізовану твердість, що полегшує механічну обробку, та високу адгезію до більшості будівельних поверхонь. Призначена для вирівнювання стін перед нанесенням фарби в приміщеннях, не схильних до тривалого зволоження. Після висихання утворює гладкі поверхні сірого кольору. Підходить для традиційних мінеральних поверхонь: цементних, цементно-вапняних, гіпсових, а також елементів сухої забудови.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	приблизно 1 л/м ² /мм	
Об'ємна густина:	приблизно 1,2 кг/дм ³	
Температура застосування:	від +5°C до +30°C	
Розведення водою:	максимум 1% на упаковку	
Час висихання:	12 годин / 1 мм	
Максимальна товщина одного шару:	5 мм	
Склад	Суміш спеціально відібраних наповнювачів, полімерної дисперсії, модифікуючих добавок і води.	
Фасування	Одиничне пакування: відро 15 л;	
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, нержавіюча терка, кельма, валик, агрегат для розпилення.	
Зберігання	Термін придатності в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.	
Агрегат Параметри розпилення	MARK VII STD	WAGNER PROSPRAY 3.39
	- розмір і тип сопла - тиск - розведення	сопло для шпаклівки HDA 531 230 бар ~ 1% сопло TT3 535 200 - 230 бар 0-5%
DWU nr SL-210428		
Адгезія [EN 15824:2017]	≥ 0,5 МПа	
Реакція на вогонь [EN 15824:2017, EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006]	E	
Міцність на згинання [EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006]	≥ 120 Н	

* витрата залежить від температурних умов, типу продукту, кольору і/або виду, а також від поглинальної здатності основи.
 ** витрата також залежить від якості підготовки основи, її рівності та здатності до поглинання.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути несучою, щільною, сухою, чищеною від речовин, що перешкоджають адгезії: бруду, пилу, жирних плям тощо. Слабкі основи з нерівномірною поглинальною здатністю слід зміцнити та стабілізувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення великих дефектів використовуйте гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGS. При роботі зі стиками G-K застосовуйте системні рішення, а тріщини й розломи заповнюйте шпаклівкою GREINPLAST SL дозволяється розпочинати лише після повного висихання заповнених дефектів і стиків G-K.

ВИКОНАННЯ

Перед нанесенням масу слід перемішати за допомогою низькообертового мішалки. Для робочої консистенції допускається додавання до 1% води на упаковку. Нанесіть рівномірно, притискаючи нержавіючою теркою, або використовуйте валик для нанесення на стіну. Після повного висихання шару можна наносити наступні шари до досягнення бажаного результату. Час висихання залежить від температури й вологості повітря і зазвичай не перевищує 12 годин/1 мм товщини шару. Після повного висихання відшліфуйте й очистіть поверхню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура оточення та основи під час нанесення й висихання має бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Інструменти мийте водою одразу після завершення робіт, забруднення видаляйте до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників - відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

P101: У разі потреби медичної консультації покажіть упаковку або етикетку. P102: Берегти від дітей. P264: Ретельно вимийте руки після використання. P333+P313: У разі подразнення шкіри чи висипу зверніться до лікаря. EUH 208: Містить 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1), може спричинити алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має рігівничний атестат № 110/322/110/2021, виданий GUMed, чинний до 10.03.2026.

Greinplast SL оцінено відповідно до норм: EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07), EN 13963:2005; EN 13963:2005/AC:2006 (PN-EN 13963:2008).

Декларація експлуатаційних властивостей № SL-210428.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

