

ФАСАДНА ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА MULTIKOLOR




- ВИРІВНЮЄ І ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ
- ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ ДО ОСНОВИ
- ЗАХИЩЕНА ВІД РОЗВИТКУ ЦВІЛІ І ГРИБКІВ У СИСТЕМІ MICROFILM BIO-PROTECT
- СПРОЩУЄ НАНЕСЕННЯ МАСИ GREINPLAST MSM



ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ
ДО ОСНОВИ



ВИРІВНЮЄ ТА ОБМЕЖУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
МАСИ MSM



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО БІОКОРОЗІЇ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Фасадна ґрунтувальна фарба Greinplast Multikolor MPF - це спеціально змінена суміш акрилових кополімерів, гідрофобних добавок, мінеральних наповнювачів, консервантів, модифікаторів, засобів захисту покриття, пігментів і води. Доступна в кольорах за палітрою виробника, як частина декоративної системи Greinplast MSF.

Застосовується як підготовчий шар перед нанесенням структурної маси Greinplast Multikolor MSM. Її функція полягає в покращенні зчеплення з основою, вирівняти та зменшити її поглинання, а також знизити ризик появи плям чи нерівномірного кольору. Це важливий елемент загальної кольорової композиції. Рекомендується наносити на армовані шари з сіткою в системах утеплення GREINPLAST. Підходить також для типових зовнішніх мінеральних основ - таких як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	0,25-0,35 кг/м ²
Об'ємна густина:	приблизно 1,70 кг/дм ³
Час висихання:	приблизно 4 години*
Температура нанесення:	від +5°C до +30°C
Вміст ЛОС (кат. А/г/ тип FW) допустимий: макс. 30 г/л; Вміст ЛОС у продукті, готовому до використання:	< 15 г/л
Склад	Суміш дисперсії акрилових сополімерів, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, засобів захисту покриття, пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 1 кг, 5 кг, 15 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, малярний пензель, валик, агрегат.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 18 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

величина залежить від температурно-вологісних умов

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа, на яку наноситиметься ґрунтовка, має бути належно витриманою, рівною, сухою, з однорідною структурою та вирівняною поглинальною здатністю, очищеною від речовин, що знижують адгезію, таких як сольові нальоти, цвіль, пил, бруд, жирні плями тощо. Нерівномірні мінеральні основи або з підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним препаратом Greinplast U.

ВИКОНАННЯ

До виконання малярних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Перед нанесенням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксера. Ґрунтовку наносять валиком або методом напилання, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Поверхні, на які наноситиметься маса Greinplast Multikolor MSM, мають бути заґрунтовані ґрунтовкою GREINPLAST Multikolor MPF у кольорі, що відповідає кольору маси. У разі капілярного підтягування вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура оточення під час нанесення та висихання має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Не наносити при температурі основи нижче +5°C. Зовнішні поверхні обов'язково захищати та прикривати щонайменше 3 дні після виконання. Роботи проводити в сприятливих температурно-вологісних умовах, без дощу, туману, вітру, високої вологості та значних коливань температури, особливо якщо в найближчі дні можливе значне зниження температури нижче +5°C. Час висихання може значно змінюватися в несприятливих атмосферних умовах, тому в таких випадках захисні заходи для зовнішніх поверхонь необхідно продовжувати значно довше. Поверхні, схильні до забруднення, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити чистою водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Може викликати алергічну реакцію шкіри. Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. Зберігати під замком. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 2-октилізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1).

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № AH/127/322/128/2022, дійсний до 09.09.2027, виданий GUMed.

Свідоцтво з радіаційної гігієни № BR/B/20/2022, видане NIZP-PZH.

Система покриття GREINPLAST MULTIKOLOR MPF + GREINPLAST MULTIKOLOR MSM: класифікація за PN-EN 1062-1:2005.

GREINPLAST MULTIKOLOR MPF - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідною системою GREINPLAST за переліком № 001/ES/MPF.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

