

КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ БІЛИЙ



- МУРУВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ ТОНКОШАРОВИХ ШВІВ (ТИП Т)
- КЛЕЙ У БІЛОМУ ВАРІАНТІ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ
- СТІЙКИЙ ДО МОРОЗУ
- ДУЖЕ ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
- ДОБРІ РОБОЧІ ВЛАСТИВОСТІ - ЗРУЧНИЙ У ЗАСТОСУВАННІ
- МІЦНІСТЬ НА СТИСК ПОНАД 10 МПА



МУРУВАЛЬНА СУМІШ
ДЛЯ ТОНКИХ ШВІВ,
ТИП Т




МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ - КЛАС
M10 ($\geq 10,0$ МПА)



НА ОСНОВІ БІЛОГО
ЦЕМЕНТУ




МОРОЗОСТІЙКА



ЛЕГКІСТЬ У РОБОТІ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ



ДУЖЕ ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Клей для газобетону - білий. Класифікується як мурувальна суміш для тонкошарових швів (тип Т), з мінімальною міцністю на стиск M10 та категорією водопоглинання W2. Призначений для зведення стін у одно- та багатоповерхових будівлях, як всередині, так і зовні. Має морозо- та водостійкі властивості. Забезпечує дуже добру адгезію до поширених у будівництві матеріалів для мурування - газобетонних і силікатних блоків.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Фракція заповнювача:	≤ 1,0 мм
Орієнтовна витрата: (витрата залежить від розміру блоків; подано для товщини шва 2-3 мм для блоків шириною 24 см):	4,5 - 5,5 кг/м ²
Час збереження робочих властивостей [EN 998-2:2016]:	≥ 120 хв*
Час використання розчину:	прибл. 2 год
Час корекції:	≥ 15 хв*
Міцність на стиск [EN 998-2:2016]:	≥ 10 МПа
Водопоглинання [EN 998-2:2016]:	≤ 0,20 кг/(м ² ·хв ⁰⁵)
Паропроникність - коефіцієнт дифузії водяної пари (прийняте значення без проведення випробувань) [EN 998-2:2016]:	μ ≤ 15/35
Морозостійкість [EN 998-2:2016]: - втрата маси	≤ 3 %
- зниження міцності на стиск	≤ 5 %
Густина в сухому стані [EN 998-2:2016]:	1350-1500 кг/м ³
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-2:2016]:	λ _{10,dry, mat} ≤ 0,61 Вт/(м·К), P=50% λ _{10,dry, mat} ≤ 0,66 Вт/(м·К), P=90%
Співвідношення води на 25 кг суміші:	5,5 - 6,2 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1,65 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5 °C до +30 °C
Клас реакції на вогонь:	A1
Вміст хлоридів:	≤ 0,02%
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Склад	Суха суміш білого портландцементу, вапна, мінеральних заповнювачів та модифікуючих добавок, що покращують робочі властивості та адгезію до мінеральних основ.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета, обгорнута плівкою - 42 × 25 кг.
Інструменти	Низькооборотний міксер, кошикове мішало, кельма, відро, терка, правило тощо.
Зберігання	У оригінальній, непошкодженій упаковці та сухих умовах - до 6 місяців з дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер виробничої партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суміш має добру адгезію до газобетонних і силікатних блоків. Матеріали не потребують спеціальної підготовки - достатньо очистити їх від пилу та бруду.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: Вміст упаковки (25 кг) висипати в приблизно 5,5 - 6,2 л чистої води та перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Консистенцію слід підібрати відповідно до типу робіт, матеріалів, стану основи та погодних умов. Надмірна кількість води може погіршити міцнісні характеристики. У разі загуснення суміші її слід перемішати повторно без додавання води.

Кладка: Наносити розчин на основу кельмою та розподіляти зубчастою теркою. Елементи кладки злегка притискати та вирівнювати. Час корекції залежить від температури навколишнього середовища та поглинальної здатності матеріалів. Якщо елементи не мають замкових з'єднань, суміш слід наносити також на вертикальні поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення та висихання повинна бути не нижче +5°C і не вище +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт виходять за межі його контролю. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі сумісного використання з продукцією інших виробників відповідальність несе виконавець робіт.

БЕЗПЕКА

Суміш подразнює шкіру. Може спричинити алергічну реакцію. Викликає серйозне ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати захисні рукавички/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ: вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити умови для вільного дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ОЧЕЙ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо є і це легко зробити. Продовжити промивання. Негайно звернутися до лікаря або центру токсикології. Дотримуватись рекомендацій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № HK/B/0073/02/2017, чинна до 2022-03-23.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/103/2010.

Оцінка відповідності: Greinplast KBB згідно з нормою EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № KBB - 190719.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

