

ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА ШВИДКОТВЕРДІЮЧА



- **МОЖЛИВІСТЬ ПІШОГО НАВАНТАЖЕННЯ - ЧЕРЕЗ 4 ГОДИНИ**
- **ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТКИ - ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ**
- **САМОРОЗТІКАЛЬНА КОНСИСТЕНЦІЯ - ЛЕГКЕ ФОРМУВАННЯ РІВНОЇ ПОВЕРХНІ**
- **ТОВЩИНА ШАРУ: 2-10 ММ**
- **ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ ВОЛОГИ**
- **ВІДМІННА РОЗТІКАЛЬНІСТЬ - ЗРУЧНЕ ПОЄДНАННЯ РОБОЧИХ ДІЛЯНОК**
- **НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ АБО МАШИНИМ СПОСОБОМ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ**
- **НИЗЬКА ЛІНІЙНА УСАДКА - МІНІМАЛЬНІ ЗМІНИ РОЗМІРІВ ПІД ЧАС ТВЕРДІННЯ**
- **ШВИДКОТВЕРДІЮЧА ФОРМУЛА - НА ОСНОВІ ШВИДКОДІЮЧИХ ЦЕМЕНТІВ**

**МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ**



**МІЦНІСТЬ НА
ВИГИН**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



РОЗТІКАННЯ



**МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ C30**



**МІЦНІСТЬ НА
ВИГИН F7**



**ПРИКЛЕЮВАННЯ
ПЛИТОК ЧЕРЕЗ
24 ГОДИНИ**



**УСЕРЕДИНІ
БУДІВЕЛЬ**



**МОЖНА ХОДИТИ
ЧЕРЕЗ 6 ГОДИН**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

GREINPLAST JCF10 - тонкошарова швидкотвердіюча цементна суміш для стяжок товщиною 2-10 мм. Містить спеціально підібране в'язуче на основі кальцієвих алюмінатів, мінеральні заповнювачі та модифікуючі добавки, що покращують робочі властивості та регулюють час твердіння. Виріб класифікується як цементна основа, модифікована полімерними добавками, типу СТ-С30-F7.

Призначена для нанесення тонкошарових цементних стяжок, міцно зв'язаних з основою, з рівною та гладкою поверхнею - під укладання керамічної плитки, а також усіх типів підлогових покриттів: ковrolіну, коркових, ПВХ-покриттів, ламінату та паркету. Суміш застосовується всередині будівель, зокрема в приміщеннях з періодично підвищеною вологістю.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Кількість води на 25 кг сухої суміші:	5,50 - 6,00 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	~ 2,0 кг/дм ³
Час використання готової суміші:	до 20 хв*
Товщина нанесеного шару:	2-10 мм
Час попереднього дозрівання:	> 2 хв
Час до початку ходіння по поверхні:	приблизно через 4 год**
Лінійна усадка:	< 1 мм/м
Приклеювання плитки:	приблизно через 24 год**
Розтікальність:	305 - 325 мм***
Орієнтовна витрата:	прибл. 1,6 кг × 1 мм/м ²
Склад	Суміш спеціально підібраного в'язучого на основі кальцієвих глин, мінеральних наповнювачів та добавок, які покращують роботу матеріалу та регулюють час його затвердіння.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 42 × 25 кг.
Інструменти	Агрегат змішуючо-помповий, низькообертовий змішувач, голчастий валик, сталеві терка, ємність із поділками для відмірювання води, контейнер для приготування суміші, ракля, маяки.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +30°C. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурно-вологих умов (вказано для температури 20°C і відносної вологості повітря 65%)

** значення залежить від температурно-вологих умов (вказано для температури 20°C і відносної вологості повітря 65%) та товщини нанесеної маси

*** вирівнювали на циліндрі розміром ф7,5 см × 5 см.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи: Основа повинна бути міцною, щільною, сухою та чистою, без речовин, які заважають їй добре триматися. Нестабільні шари та слабкі, пухкі частини основи треба видалити за допомогою шліфування або фрезерування. Таку підготовлену поверхню потрібно ретельно очистити від пилу та обробити відповідним ґрунтом із асортименту GREINPLAST. Не забудьте зробити деформаційні шви по краях і навколо стін, колон, труб тощо, використовуючи деформаційну стрічку. Боки дилатаційної поверхні не повинні бути ширшими за 6 м, а загальна площа - не більше 25 м².

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: вміст мішка (25 кг) висипати в 5,50-6,0 л чистої холодної води. Усе перемішати низькообертним змішувачем до однорідної маси. Після цього почекати щонайменше 2 хвилини та перемішати ще раз. Рекомендується використати щонайменше 2 ємності, адже це допоможе швидко й рівномірно залити та з'єднати ділянки стяжки. Не додавайте забагато води, бо це може послабити матеріал і збільшити його усадку.

Заливання розчину заливати масу паралельними смугами. Порції суміші треба лити так, щоб вони з'єднувалися, поки маса ще рідка, - це забезпечить рівну поверхню. Суміш можна також розподіляти рівномірно за допомогою сталевих терки, трапецієподібної лінійки або раклі на потрібну товщину. Після заливання видалити повітря з поверхні за допомогою голчастого валика. Роботу проводити без перерв, поки вся поверхня не буде покрита.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи й висихання стяжки має бути від +10°C до +25°C. Найкраща температура для нанесення - +20°C. Залитій стяжці треба запобігти надто швидкому висиханню (висока температура чи протяги). Усі деформаційні шви, які є в основі, повторіть у шарі стяжки. Максимальна площа дилатаційного поля не повинна перевищувати 25 м², а боки - не більше 6 м. Для укладання керамічних плиток можна приступати через 24 години. Для інших покриттів (PCV, паркет, панелі) перевірте вологість основи - вона має відповідати рекомендаціям виробників цих матеріалів. Захистіть поверхні, які можуть забруднитися стяжкою, а бруд видаляйте, доки він не висох. Інструменти мийте водою одразу після роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції допомагає правильно використати продукт, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, адже умови роботи він не контролює. Роботи потрібно виконувати згідно з будівельними нормами. Зміна складу продукту заборонена, бо це може значно знизити його якість. У разі поєднання з продуктами інших виробників або продуктами, не зазначеними в документах (KOT та ETA), ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

P101 У разі необхідності звернення до лікаря слід показати йому тару або етикетку. P102 Зберігати в недоступному для дітей місці. P264 Після використання ретельно вимити руки. Дотримуватися інструкцій з Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат GUMed № 31/322/32/2022, дійсний до 2027-02-15.

Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH № BR/B/32/2021.

GREINPLAST JCF10 оцінено за нормою: EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003).

Національна декларація про експлуатаційні характеристики № JCF10-220104.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

