

ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА СИЛІКОНОВА



- СПРОЩУЄ НАНЕСЕННЯ ФАСАДНОЇ ШТУКАТУРКИ
- ВИРІВНЮЄ І ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ
- ЗБІЛЬШУЄ ПЛОЩУ КОНТАКТУ - ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ НАСТУПНИХ ШАРІВ
- ЗАХИЩАЄ ШТУКАТУРКУ ВІД ВПЛИВУ ВИСОКОГО РН ОСНОВИ
- ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ СИЛІКОНОВИХ, СИЛІКАТНИХ, НАНОСИЛІКОНОВИХ ШТУКАТУРОК ТА СТРУКТУРНОЇ СИЛІКОНОВОЇ МАСИ MSX



ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ
ДО ОСНОВИ



ПОЛЕГШУЄ
ФАКТУРУВАННЯ
ШТУКАТУРОК



ЗАХИЩАЄ
ШТУКАТУРКУ ТА
АРМОВАНІЙ ШАР



ЛЕГКІСТЬ РОБОТИ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтувальна фарба призначена для ручного або механізованого (розпилювального) нанесення на стабільні мінеральні основи. Виріб доступний у білому кольорі та кольорах згідно з палітрою виробника, тонування виконується у Системі барвлення Greinplast (SBC). За бажанням клієнта можливо виготовлення в іншій кольоровій гамі.

Застосовується для створення підкладкового шару під тонкошарові силіконові декоративні штукатурки з метою підвищення їх адгезії до основи, зменшення ймовірності виникнення плям у штукатурному шарі, вирівнювання водопоглинання та водостійкості основи. Використовується на армованих шарах із сіткою в системах утеплення GREINPLAST. Може також застосовуватися на будь-яких типових мінеральних основах, таких як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):**	0,3-0,4 кг/м ² **
Об'ємна густина:	приблизно 1,61 кг/дм ³
Час висихання:	до 4 годин*
Температура нанесення:	від +5°C до +30°C
Система тонування:	Продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBG на основі світлостійких свинцевих пігментів.
Вміст ЛОС (допустимий з 2010 р./у виробі):	максимум 30 г/л / < 30 г/л
Склад	Суміш дисперсії акрилових сополімерів, дисперсії силіконових смол, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, органічних і неорганічних пігментів та води.
Упаковка	Одиничне пакування: відра 15 кг, 7,5 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 33 × 15 кг; 72 × 7,5 кг.
Інструменти	Низькообертний міксер, насадка-мішалка, малярний пензель або щітка, штукатурний агрегат.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 18 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*значення залежить від температурних умов, основи виробу, кольору і/або типу та поглинальної здатності основи

**значення залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою та очищеною від пилу, бруду, висолів, органічних залишків (олій, жирів тощо). Водорості та грибки необхідно видалити (згідно з рекомендаціями в таблиці нижче). Неоднорідні або з підвищеним водопоглинанням мінеральні основи слід ґрунтувати відповідно розведеним препаратом Greinplast U. У випадку капілярного підсмоктування вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію.

ВИКОНАННЯ

До виконання малярних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Перед нанесенням ґрунтовки необхідно ретельно перемішати за допомогою низькообертного міксера. Ґрунтовку наносять пензлем або штукатурним агрегатом, рівномірно розподіляючи її по поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання ґрунтовки має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Ґрунтовку не наносити за прямого сонячного світла, дощу без захисних засобів (сітки, тенти). Ці умови необхідно дотримуватися до повного висихання. Тривалий підвищений рівень вологості оточення та температура нижче +5°C негативно впливають на процес висихання ґрунтовки, тому цих умов слід уникати. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може в крайніх випадках знизити міцність покриття ґрунтовки або навіть призвести до відшарування разом із шаром штукатурки. Через можливість появи видимих потертостей на декоративному тиньку виробник рекомендує фарбувати ґрунтовку XP у колір, що відповідає кольору штукатурки. Детальна інформація щодо використання забарвлених ґрунтів наведена нижче.

Тип штукатурки	Рекомендації щодо кольору
Штукатурки Greinplast із коефіцієнтом відбиття світла HBW > 60	Білий або колір, що відповідає кольору штукатурки* (пастельні та деякі середні тони)
Штукатурки Greinplast із коефіцієнтом відбиття світла HBW < 60	Обов'язково колір, що відповідає кольору штукатурки* (насичені та деякі середні тони)

*цінова група фарби доступна у торгових точках

Продукт містить добавки, які можуть агресивно впливати на метал, скло, дерево. Поверхні, схильні до забруднення ґрунтовкою, захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат NIZP-PZH № HK/B/0857/01/2017, дійсний до 07.11.2022.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/116/2009.

Greinplast XP - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком № 001/ES/XP.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

