

ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ ЦЕМЕНТНА



- ВИСОКА ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИСКАННЯ - КЛАС **CS IV**
- ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТОНКОШАРОВИХ ЦЕМЕНТНИХ ГЛЯНЦЕВИХ ПОКРИТТІВ
- ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ - СТІНИ, СТЕЛІ, СТОВПИ ТОЩО НА ОСНОВІ БІЛОГО ЦЕМЕНТУ
- ДЛЯ НАНЕСЕННЯ НА МІНЕРАЛЬНІ ОСНОВИ - ЦЕМЕНТНІ, ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ
- ТИНКИ, БЕТОННІ ПОВЕРХНІ ТОЩО
- ТОВЩИНА ШАРУ: **1-3 мм**
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

OC

ШТУКАТУРНА СУМІШ
ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ (ТИП OC)



МІЦНІСТЬ НА СТИСК
CS IV



ВОДОПОГЛИНАННЯ
Wc1



РЕКОМЕНДОВАНА
ТОВЩИНА ШАРУ:
1 - 3 мм



ПРИДАТНА ДЛЯ
ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Цементна шпаклівна суміш. Продукт класифікується як одношарова штукатурна суміш (тип OC) з витривалістю на стискання категорії CS IV ($> 6,0 \text{ Н/мм}^2$) та категорією поглинання води W1. Основа має бути мінеральною, щільною, міцною, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію. Суміш застосовується зовні будівель для створення тонкошарових вирівнювальних штукатурок з глянцевою поверхнею на мінеральних основах: цементних, цементно-вапняних штукатурок, гладких і рівних бетонних поверхнях, гіпсокартонних плитах тощо. Не використовувати в системах утеплення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне споживання:	прибл. 1,3 кг/м ² × 1 мм
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1]:	≥ 180 хв *
Витривалість на стискання [EN 998-1:2016]:	CS IV (> 6,0 Н/мм ²)
Адгезія після необхідних циклів сезонуння [EN 998-1:2016]:	≥ 0,4 Н/мм ² , FP: B
Поглинання води [EN 998-1:2016]:	W1
Пропускання водяної пари - коефіцієнт дифузії водяної пари [EN 998-1:2016]:	μ ≤ 30
Пропускання води після необхідних циклів сезонуння [EN 998-1:2016]:	< 1 мл/см ² після 48 год
Коефіцієнт теплопровідності/густина (табличне значення) [EN 998-1:2016]:	λ10,dry, mat ≤ 0,45 Вт/(м·К), P=50%
Валова густина в сухому стані [EN 998-1:2016]:	1200-1400 кг/м ³
Кількість води на 25 кг суміші:	6,5 - 7,0 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1,7 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь [EN 998-1:2016]:	A1
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Склад	Суха суміш білого цементу, мінеральних наповнювачів та добавок, що покращують робочі властивості, еластичність і адгезію до мінеральних основ.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 32 × 20 кг.
Інструменти	Низькооборотний міксер, кошикова мішалка, відро, терка зі сталі нержавіючої.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути вистояною, чистою, сухою, без відшарувань і речовин, що знижують адгезію. Виступаючі металеві елементи (анкери, арматура, гвинти, тощо) потрібно захистити від корозії. Поверхні очистити від опалубних олій, сажі, пилу тощо. Якщо опалубну олію не вдається змити, використовуйте піскоструйну обробку, парове чищення або засоби знежирення.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: Висипати вміст упаковки (20 кг) у 6,5 - 7,0 л чистої води й перемішати до однорідної маси без грудок. Залишити масу на 5 хвилин, потім перемішати знову. Використовуйте чисті ємності та інструменти. Консистенцію суміші підбирайте залежно від типу робіт, стану основи та погодних умов. Уникайте надмірної води, бо це може погіршити міцність штукатурки. Якщо суміш загусла, перемішайте її знову без додавання води.

Нанесення: Нанести розчин вручну, використовуючи нержавіючі інструменти. Розподілити масу металевою теркою, встановленою під кутом, рівномірно притискаючи до основи. Рекомендована товщина шару - 1 мм, максимум 3 мм у певних місцях. Наступний шар наносити після висихання попереднього. Нерівності зашліфувати наждачним папером одразу після висихання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи й висихання має бути від +5°C. Найкраща температура для нанесення +20°C. Під час роботи та до повного висихання (мінімум 48 годин після завершення) обов'язково захищайте штукатурку від несприятливих умов (висока вологість, дощ, вітер, пряме сонце, низькі температури). У цей період температура не повинна опускатися нижче +5°C. Захистіть поверхні від швидкого висихання, використовуючи сітки, плівки чи збризкування водою. Захистіть поверхні, які можуть забруднитись, а бруд видаляйте, доки він не висох. Інструменти мийте водою одразу після роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформацію в інструкції допомагає найкраще використати продукт, але не є підставою для відповідальності виробника, адже умови роботи він не контролює. Роботи виконуйте за будівельними нормами. Зміна складу продукту заборонена, бо це може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників ми не несемо відповідальності.

БЕЗПЕКА

Діє подразнююче на шкіру. Може викликати алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозні ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігайте поділа від дітей. Використовуйте захисні рукавички/одяг/окуляри/захист обличчя. Уникайте вдихання пилу. У ВИПАДКУ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: виведіть або винесіть потерпілого на свіже повітря та забезпечте вільне дихання. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та їх легко зняти. Продовжуйте промивати. Негайно зверніться до центру токсикології/лікаря. Дотримуйтеся інструкцій з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № НК/В/0548/03/2014, дійсний до 27.08.2019.

Свідоцтво з області радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/В/33/2010.

Greinplast ZS оцінено за нормою: EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZS-200107.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

