



ЛЕГКА ШТУКАТУРНА СУМІШ



- ПРИДАТНА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ
- РОЗМІР ЗЕРНА: ВІД 0,1 ДО 1,4 ММ АБО 0,1-0,6 ММ
- ВИСОКА МІЦНІСТЬ НА СТИСК - КЛАС **CS II**
- НА ОСНОВІ ПЕРЛИТУ - СУМІШ ІЗ ЛЕГКОЮ КОНСИСТЕНЦІЄЮ
- ДУЖЕ ЕКОНОМНА У ВИТРАТІ
- ТОВЩИНА ШАРУ: ВІД 5 ДО 20 ММ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ
- ЗРУЧНА В НАНЕСЕННІ ТА ОБРОБЦІ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Легка машинна штукатурна суміш. Класифікується як суміш типу LW з міцністю на стиск категорії CS II та водопоглинанням категорії W0. Призначена для нанесення штукатурок категорій поверхні I-III всередині приміщень. Підходить для всіх типових мінеральних будівельних основ. Особливо адаптована для нанесення штукатурними агрегатами з однокамерною системою змішування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	ZTL 14 - (0,1 - 1,4)	ZTL 06 - (0,1 - 0,6)
Орієнтовна витрата:	1,3 кг/м ² × 1 мм	1,2 кг/м ² × 1 мм
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1:2016]:	≥180 хв *	≥120 хв *
Міцність на стискання:	CS II (1,5-5,0 Н/мм ²)	CS II (1,5-5,0 Н/мм ²)
Адгезія [EN 998-1:2016]:	≥ 0,3 Н/мм ² FP: B	≥ 0,2 Н/мм ² FP: B
Поглинання води:	Wc0	Wc0
Валова густина в сухому виді:	≤1400 кг/м ³	≤1200 кг/м ³
Пропускання водяної пари - коефіцієнти дифузії водяної пари:	μ≤10	μ≤10
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-1:2016]:	λ10,dry, mat ≤ 0,45 W/(m·K), P=50%	λ10,dry, mat ≤ 0,33 W/(m·K), P=50%
Кількість води на 30 кг сухої суміші:	8,0 - 8,5 л	8,0 - 8,5 л
Об'ємна густина (після змішування з водою) [EN 998-1:2016]:	прибл. 1,40 кг/дм ³	прибл. 1,30 кг/м ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь (табличне значення, вміст органічних речовин ≤ 1%) [EN 998-1:2016]:	A1	A1
Вміст (VI):	< 2 ppm	< 2 ppm
Склад	Суха суміш портландцементу, доменного цементу, вапна, мінеральних наповнювачів та добавок, що покращують робочі характеристики суміші та її адгезію до мінеральних основ.	
Фасування	Одиничне пакування: мішок 30 кг; Big-Bag 1-1,1 т; силос 20-25 т; Збірне пакування: плівкова палета: 35 x 30 кг.	
Інструменти	Штукатурний агрегат, терки з пінопласту, відро, терка зі сталі нержавіючої, фетрові або губчасті терки, Н-лінійка, трапецієподібна лінійка.	
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.	

* значення залежить від температурних умов, вологості повітря, типу та поглинання основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, чистою від речовин, що знижують адгезію, таких як пил, бруд, жири чи залишки фарби. Осипаючі штукатурки та паронепроникні фарбувальні покриття необхідно видалити, невеликі тріщини розширити, щоб їх можна було повністю заповнити. Утворені порожнини заповнити сумішшю GREINPLAST ZTP або ZTM за 24 години до основного штукатурення. Слабкі основи заґрунтувати препаратом GREINPLAST U. Різні суміжні конструкційні матеріали зміцнити армованими сітками зі скловолокна або оцинкованою сталлю (розмір осередків 20 - 25 мм, діаметр 1 мм). Використання сіток не виключає появи тріщин, але значно зменшує ризик їх утворення. Опалубний бетон, бетонні префабрикати чи інші бетонні основи заґрунтувати ґрунтом GREINPLAST FC. Перед штукатуренням нанести підкладний шар (так званий "шприць") із суміші GREINPLAST ZTP. Бетон улітку можна штукатурити через 60 днів після заливання, взимку цей період збільшується до 90 днів, за умови, що бетон не піддавався морозу. Основне нанесення (сумішшю GREINPLAST ZTM) починати лише після повного висихання підкладки та досягнення нею достатньої міцності. Покриття поверхні при шприцюванні - приблизно 80%, товщина шару штукатурки 5 - 20 мм (за однократним нанесенням). Якщо наносити наступний шар, витримати технічні паузи - 1 день на 1 мм товщини штукатурки.

ВИКОНАННЯ

Суміш наносити доступними на ринку штукатурними агрегатами з однією змішувальною камерою. Рівень води в ротаметрі налаштувати так, щоб він відповідав приблизно 8,5 л на 25 кг суміші. Уникайте надмірної води, бо це може значно погіршити міцнісні характеристики штукатурки. Суміш наносити горизонтальними смугами зверху вниз. Нанесену суміш вирівняти перпендикулярно до напрямку нанесення, а після попереднього висихання шару загладити, зволожуючи водою, використовуючи терки з пінопласту, фетрові або губчасті залежно від бажаної поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи й висихання штукатурки має бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для нанесення - +20°C. Під час роботи з сумішшю та до її повного висихання захищайте від надто швидкого висихання чи надмірного зволоження. Поверхні утримуйте у вологому стані щонайменше 2 дні. У цей період температура не повинна опускатися нижче +5°C. Наведені терміни обробки та висихання значно змінюються за несприятливих умов оточення. У штукатурних приміщеннях не використовуйте осушувачі повітря. Якщо застосовуються нагрівачі, уникайте прямого нагрівання оштукатуреної поверхні та забезпечте хорошу вентиляцію. Захистіть поверхні, які можуть забруднитися, а бруд видаляйте, доки він не висох. Інструменти одразу помийте під водою після завершення роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції допомагає правильно використати продукт, але не є підставою для відповідальності виробника, адже умови роботи він не контролює. Роботи виконуйте за правилами будівельної справи. Зміна складу продукту заборонена, бо це може значно знизити його якість. У разі поєднання з продуктами інших виробників ми не несемо відповідальності.

БЕЗПЕКА

Діє подразнююче на шкіру. Може викликати алергічну реакцію на шкіри. Викликає серйозні ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Використовуйте захисні рукавички/одяг/окуляри/захист обличчя. Уникайте вдихання пилу. У ВИПАДКУ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: виведіть або винесіть потерпілого на свіже повітря та забезпечте вільне дихання. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та їх легко зняти. Продовжуйте промивати. Негайно зверніться до центру токсикології/лікаря. Дотримуйтесь інструкції з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № 116/322/116/2020, дійсний до 24.03.2025.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/36/2010.

Greinplast ZTL14 та ZTL06 оцінено за нормою: EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZTL14-200107, ZTL06-190308.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

