

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ У РІДКІЙ ФОРМІ



- ДУЖЕ ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ І ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕКРИВАТИ ТРІЩИНИ
- ЗАПОБІГАЄ ПРОНИКНЕННЮ ВОДИ ТА УТВОРЮЄ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ШАР
- ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ: ВАННІ КІМНАТИ, КУХНІ, ПРАЛЬНІ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ І ЗОН З ВИСОКОЮ ВОЛОГІСТЮ
- ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ ЯК ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ ПРОДУКТ
- ЗРУЧНЕ НАНЕСЕННЯ ПЕНЗЛИКОМ, ВАЛИКОМ АБО ШПАТЕЛЕМ
- ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ ВІД ВОЛОГИ

АДГЕЗІЯ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
РОБОТИ



ПРОДУКТ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Готова до використання, однокомпонентна, еластична, водонепроникна рідка герметизуюча маса. Призначена для створення противологих (гідроізоляційних) покриттів у приміщеннях з підвищеною вологістю та у вологих приміщеннях (ванні кімнати, кухні, пральні, душові кабінки тощо). Може застосовуватись для захисту поверхонь з бетону, газобетону, цементних, цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, а також кладки з повними швами. Продукт можна використовувати для герметизації в системах теплих підлог. Застосовується виключно всередині приміщень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	прибл. 1,5 кг/м ² на 1 мм
Відкритий час роботи:	≥ 30 хв*
Час висихання першого шару:	прибл. 3 год
Час висихання наступних шарів:	прибл. 4–5 год
Мінімальна кількість шарів:	2
Товщина ізоляції:	мінімум 1 мм
Можливість укладання плиток:	після 18 –2 4 год
Об'ємна густина:	1,40 ± 10% г/см ³
Температура основи:	від +5°C до +25°C
Адгезія з основою, покритою ґрунтовкою Greinplast U: - до бетонної основи - до гіпсокартонних плит - до газобетону	≥ 1,3 МПа ≥ 0,5 МПа ≥ 0,7 МПа
Міжшарова адгезія системи: - до бетонної основи - до гіпсокартонних плит - до газобетону	≥ 0,8 МПа
Стійкість до гарячої води (+60°C), визначена адгезією до бетону:	≥ 1,2 МПа
Водонепроникність:	відсутність протікання при тиску 0,5 МПа
Максимальне напруження при розтягуванні (при temp. 23±2°C):	≥ 1,0 МПа
Відносне видовження при максимальному напруженні (при temp. 23±2°C):	≥ 35 %
Проникність водяної пари, визначена: - товщиною повітряного шару, еквівалентного середньому опору дифузії покриття відносно водяної пари Sd, м - коефіцієнтом дифузії водяної пари μ (опір дифузії)	≤ 14,0 ≤ 9300
Емісія летких органічних сполук (VOC): - час до досягнення допустимих концентрацій шкідливих речовин, днів	≤ 28
Водопоглинання покриття:	≤ 10%
Стійкість до утворення тріщин:	відсутність тріщин у покритті при наявності тріщини в основі шириною щонайменше 1,5 мм

Склад	Суміш дрібнодисперсних акрилових кополімерів, консервантів, пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відра 7 і 4 кг; Збірне пакування: плівкова палета: 68 x 7 кг, 88 x 4 кг.
Інструменти	Низькообертовий змішувач із змішувальною насадкою типу "кошик", валик, малярний пензель або сталева терка.
Зберігання	Термін зберігання в закритому контейнері: 12 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВИ

Основа повинна бути рівною, щільною, сухою, без речовин, що знижують адгезію. Типові основи, такі як традиційні штукатурки, цементні стяжки, не потребують спеціальної підготовки, але їх вік повинен становити щонайменше 28 днів, для бетону - 90 днів. Неоднорідні основи з різною або підвищеною поглинальністю слід заґрунтувати відповідно розведеним препаратом Greinplast U.

ВИКОНАННЯ

Вміст упаковки перемішати за допомогою низькообертового мішалки до отримання однорідної маси. На першому етапі слід виконати з'єднання між поверхнями стін і підлоги за допомогою ущільнювальної стрічки та кутових елементів. За потреби отвори герметизувати манжетами. Стрічку або манжети вмонтовано в герметизуючу масу, ретельно покриваючи їх краї. Потім за допомогою валика, терки або пензля нанести рівномірний шар маси на поверхню стіни та підлоги, забезпечуючи повне покриття основи. Після висихання першого шару (через 2-4 години) нанести наступний шар герметизації. Після повного висихання герметизуючого шару (мінімум через 18 годин) можна укладати облицювання з керамічної плитки на клей типу C2, наприклад Greinplast P60, P80, P90.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Герметизуюча маса готова до використання - не розводити водою. Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна бути не нижче +5°C і не вище +25°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть суттєво змінюватись. Нагрівальні стяжки (ангідритові та цементні) перед наступними етапами слід належним чином прогріти. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити, а у разі забруднення - видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Закриті приміщення провітрювати до зникнення характерного запаху. Готове покриття не є фінішним матеріалом і має бути захищене остаточним оздоблювальним шаром. Не застосовувати на відкритому повітрі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до принципів будівельного мистецтва. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з виробами інших Виробників або не зазначених у документах-посиланнях ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря слід показати упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипки - звернутись до лікаря. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, післяреакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний Атестат № 242/322/245/2021, дійсний до 2026-06-24.

Свідоцтво з радіаційної гігієни № HR/B/49/2011.

Національна декларація експлуатаційних характеристик № IC-180709.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

