

ФАРБА КЕРАМІЧНА З ІОНАМИ СРІБЛА



- МІСТИТЬ ІОНИ СРІБЛА - УПОВІЛЬНЮЄ РОЗВИТОК БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ НА ПОВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ДІЇ ВИБРАНИХ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
- ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ САНІТАРНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ЗОН ІЗ ПІДВИЩЕНИМИ ГІГІЄНИЧНИМИ ВИМОГАМИ - ЛІКАРНІ, ШКОЛИ, ДИТЯЧІ САДКИ, ЗАЛИ ОЧІКУВАННЯ
- РЕКОМЕНДОВАНА ТАКОЖ ДЛЯ КУХОНЬ, ОФІСНИХ І САНІТАРНИХ ПРИМІЩЕНЬ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ - КЛАС 1
- ЕКОЛОГІЧНА - НИЗЬКИЙ ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (ЛОС) МАТОВЕ ПОКРИТТЯ
- ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ - ЗАВДЯКИ СПЕЦІАЛЬНО ВІДІБРАНИМ НАПОВНЮВАЧАМ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ - СТІНИ ТА СТЕЛІ
- ДОСТУПНА В СИСТЕМІ ТОНУВАННЯ - ПОНАД 1400 КОЛЬОРІВ
- ЛЕГКА У ДОГЛЯДІ - ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ПЛЯМ І ЗАБРУДНЕНЬ
- ДЛЯ РУЧНОГО АБО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ - ЗРУЧНА В ЗАСТОСУВАННІ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВОЛОГОГО МИТТЯ



СТУПІНЬ
ГЛЯНЦЮ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Керамічна фарба Greinplast Premium FWAG з іонами срібла призначена для фарбування стін і стель у внутрішніх приміщеннях. До складу фарби введені іони срібла та спеціально підібрані захисні компоненти, які оберігають покриття від впливу бактерій і грибів. Продукт відзначається високою стійкістю до дії вибраних дезінфекційних засобів. Унікальна рецептура створює покриття, стійке до миття й стирання, через що легко видаляються навіть складні забруднення. До забруднень, що підлягають повному видаленню з гладких поверхонь, належать: крейда, помада, водорозчинні маркери, сояшнікова олія, кетчуп (видалити протягом 1 години); вино, кава, чай (видалити протягом 15 хвилин).

Фарба доступна в системі тонування SBC за палітрою виробника. Продукт готовий до застосування. Призначений для створення внутрішніх захисних та декоративних покриттів на таких основах, як цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, тонкошарові мінеральні штукатурки тощо. Може застосовуватись і для відновлювального фарбування існуючих покриттів. Ідеально підходить для приміщень з високими гігієнічними вимогами: лікарень, процедурних і медичних кабінетів, лабораторій, поліклінік, шкіл, дитячих садків тощо, а також у побуті - кухнях і ванних кімнатах на стінах і стелях.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (на гладких поверхнях при одноразовому нанесенні):	до 14 м² / 1л*	
Розведення водою:	макс. 10%*	
Об’ємна густина [PN-C-81914:2002]:	прибл. 1,35 кг/дм³**	
Час висихання [PN-C-81914:2002]:	2-4 год.*	
Стійкість покриття до вологого тертя [PN-EN 13300:2002]:	клас 1 (для пастельних кольорів та білого); клас 1 (для інших кольорів).	
Тип фарби [PN-C-81914:2002]:	тип I - стійка до вологого тертя	
Максимальний розмір зерна [PN-EN 13300:2002]:	до 100 мкм (дрібнозерниста)	
Глянцевість [PN-EN 13300:2002]:	матова (85° < 10)	
Система тонування:	Доступна в системі тонування Greinplast SBC на основі органічних і неорганічних світлостійких безсвинцевих пігментів.	
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) (кат. A/a/тип FW):	допустимий максимум 30 г/л; у готовому продукті < 6 г/л.	
Склад	Суміш акрилових кополімерних дисперсій, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, біоцидів, іонів срібла, пігментів та води.	
Фасування	Одиничне пакування: біла фарба - відра 10 л, 5 л, 3 л, 1 л; кольорова фарба/база - відра 9 л, 4,5 л, 3 л, 1 л; Збірне пакування: 33 × (10 або 9 л), 68 × (5 або 4,5 л), 120 × 3 л, 212 × 1 л.	
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, відро, валик, пензель, малярський агрегат із пістолетом і змінними соплами.	
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі становить 36 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +25°C у закритому приміщенні з відповідними умовами. Відкриття упаковки може значно скоротити цей період. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.	
Фарборозпилювач Параметри розпилення	GRACO 290 CLASSIC	WAGNER SUPER FINISH 23 PRO
	- розмір і тип сопла - тиск - розведення	низькотискове LP517 100 бар ~ 5%

* значення залежать від температури, типу та вбирності основи

** для білої фарби

Стійкість до дії рідин – метод випробування на плямоутворення PN-EN ISO 2812-4:2018-01, метод A			
Досліджувана рідина	Результати		
Incidin Liquid 100%	Час контакту: 30 с		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		2	1
	Вздуття	0 (S0)	
Aniospray Quick 100%	Час контакту: 30 с		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		1	1
	Вздуття	0 (S0)	
Incidin OxyFoam S 100%	Час контакту: 1 хвилина		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		0	0
	Вздуття	0 (S0)	
Surfanios Premium roztwór 0,5%	Час контакту: 30 хвилин		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		0	0
	Вздуття	0 (S0)	
Incidin Pro roztwór 1,5%	Час контакту: 30 хвилин		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		0	0
	Вздуття	0 (S0)	
Incidin Plus roztwór 2%	Час контакту: 15 хвилин		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		1	1
	Вздуття	0 (S0)	
Chloramin T roztwór 5%	Час контакту: 30 хвилин		
	Інтенсивність змін	Одразу після	Через 24 години
		1	1
	Вздуття	0 (S0)	

Інтенсивність змін означає наступне: 0 - відсутність змін, тобто відсутність помітних змін; 1 - дуже незначна, помітна зміна; 2 - незначна, чітко помітна зміна. Спучування визначається так: 0 (S0) - кількість 0 - відсутні, тобто відсутнє помітне спучування, а розмір S0 - невидиме при 10-кратному збільшенні.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути належно міцною, щільною, сухою та очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних залишків і жирних забруднень. Нові основи, залежно від типу, повинні вистоятися достатню кількість часу. Оброблені (шліфовані) поверхні слід ретельно очистити від пилу. У разі наявності біокорозії уражені ділянки необхідно промити водою з додаванням препарату Greinplast AP та продезінфікувати препаратом Greinplast AP щонайменше за 24 години до початку фарбування (детальні інструкції наведені у технічних картках відповідних виробів). Слабкі, неоднорідні або надмірно поглинаючі основи можна зміцнити відповідними ґрунтувальними засобами. При цьому слід уникати утворення плям чи глянцевого нашарувань, оскільки це може суттєво ускладнити нанесення наступних шарів оздоблювальних матеріалів. Нові або відновлені основи рекомендується стабілізувати ґрунтовою фарбою Premium Farba Gruntująca.

ВИКОНАННЯ

Фарбувальні роботи виконують після належної підготовки основи та її повного висихання. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинання й вид основи тощо) допускається додавання у фарбу до 10% води, причому кількість повинна бути однаковою для кожного пакування. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Залежно від стану основи, способу нанесення та бажаного декоративного ефекту фарбу наносять в один або два шари валиком чи розпилювальним агрегатом. Насичені кольори не завжди забезпечують повне покриття, тому рекомендується спершу нанести ґрунтувальний шар у схожому відтінку з доброю покривною здатністю (найкраще на основі білого), а за потреби - додатковий шар фарби. Витрата залежить від методу нанесення, типу, поглинання та фактури основи. Роботи на стіні, що утворює єдину площину, необхідно виконувати безперервно, методом «мокре по мокрому», застосовуючи матеріал з однієї партії. Під час фарбування не слід інтенсивно провітрювати приміщення, оскільки це може призвести до занадто швидкого висихання фарби й утворення нерівномірної структури (смуг).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура під час нанесення й висихання фарби повинна бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Недостатня підготовка основи може призвести до зниження довговічності покриття або навіть відшарування фарби. Фарба досягає повних експлуатаційних характеристик через 24 дні після нанесення. Будьте обережні, адже неправильне нанесення може зумовити постійні відмінності кольору на поверхні. Після завершення робіт приміщення провітрювати до повного зникнення запаху. Поверхні, які можуть забруднитися фарбою, слід захистити, а у разі забруднення видаляти матеріал до висихання. Інструменти очищати водою відразу після використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт не підлягають його контролю. Роботи слід виконувати відповідно до вимог будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити його якість. У разі застосування спільно з виробами інших виробників або матеріалами, не передбаченими цією документацією, виробник відповідальності не несе. Застосування, не зазначене в інструкції, слід попередньо узгоджувати з Технічним відділом консультацій.

БЕЗПЕКА

P101 У разі потреби звернення по медичну допомогу слід показати упаковку або етикетку. P102 Зберігати в недоступному для дітей місці. P264 Після використання ретельно вимити руки. P333+P313 У разі подразнення шкіри або появи висипки: звернутися по медичну допомогу. EUH 208 Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атестат № 221/322/224/2021, виданий GUMed, чинний до 26.05.2026.

Свідоцтво з гігієни радіації NIZP-PZH.

Продукт Greinplast PREMIUM FWAG оцінено відповідно до норм: PN-C-81914:2002; PN-EN 13300:2002.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

