

ФАРБА КЕРАМІЧНА СТІЙКА ДО ПЛЯМ



- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ТЕРТЯ - КЛАС 1
- ЕКОЛОГІЧНА - ДУЖЕ НИЗЬКИЙ ВМІСТ РОЗЧИННИКІВ
- МАТОВА ПОВЕРХНЯ ПОКРИТТЯ
- ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ДОСТУПНА В СИСТЕМІ ТОНУВАННЯ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ПЛЯМ І ЗАБРУДНЕНЬ
- ЛЕГКЕ ЗМИВАННЯ
- ДЛЯ РУЧНОГО АБО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВОЛОГОГО МИТТЯ



СТУПІНЬ
ГЛЯНЦЮ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Керамічна фарба, стійка до плям, призначена для ручного або розпилювального нанесення на стабільні основи. Завдяки унікальній рецептурі створює покриття, стійке до миття та стирання, з якого легко видалити навіть складні забруднення, зокрема: крейду, помаду, водні маркери, соняшникову олію, кетчуп (сліди слід видаляти протягом 1 години); вино, каву, чай (сліди необхідно видалити протягом 15 хвилин). Виріб доступний у білому кольорі та відтінках за палітрою виробника. За бажанням клієнта можливе тонування в інших кольорах у системі Greinplast SBG.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (на гладких поверхнях при одноразовому нанесенні):	до 14 м² / 1л*	
Розведення водою:	макс. 10%*	
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]:	прибл. 1,35 кг/дм³**	
Час висихання [PN-C-81914:2002]:	2-4 год.*	
Стійкість покриття до вологого тертя [PN-EN 13300:2002]:	клас 1 (для пастельних кольорів та білого); клас 1 (для інших кольорів).	
Тип фарби [PN-C-81914:2002]:	стійка до вологого тертя - тип I	
Максимальний розмір зерна [PN-EN 13300:2002]:	до 100 мкм (дрібнозерниста)	
Глянцевість [PN-EN 13300:2002]:	матова (85° < 10)	
Система тонування:	Доступна в системі тонування Greinplast SBG на основі органічних і неорганічних світлостійких безсвинцевих пігментів.	
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) (кат. А/а/тип FW): допустимий максимум 30 г/л; у готовому продукті:	< 10 г/л	
Склад	Суміш акрилових кополімерних дисперсій, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, пігментів та води.	
Фасування	Одиничне пакування: біла фарба - відра 10 л, 5 л, 3 л, 1 л; кольорова фарба/база - відра 9 л, 4,5 л, 3 л, 1 л; Збірне пакування: 33 × (10 або 9 л), 68 × (5 або 4,5 л), 120 × 3 л, 212 × 1 л.	
Інструменти	Низькооборотний міксер, кошикове мішало, відро, валик, пензель, малярський агрегат із пістолетом і змінними соплами.	
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі становить 36 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +25°C у закритому приміщенні з відповідними умовами. Відкриття упаковки може значно скоротити цей період. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.	
Фарборозпилювач Параметри розпилення	GRACO 290 CLASSIC	WAGNER SUPER FINISH 23 PRO
	- розмір і тип сопла - тиск - розведення	низькотискове LP517 100 бар ~ 5%

* значення залежать від температури, типу та вбирності основи

** для білої фарби

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, сухою і чистою від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних залишків і жирних забруднень. Нові основи, залежно від типу, повинні бути витримані протягом достатнього часу. Оброблені (шліфовані) поверхні потрібно ретельно очистити від пилу. У разі біокорозії уражені ділянки промити водою з додаванням препарату Greinplast AP і продезінфікувати засобом Greinplast AG щонайменше за 24 години до фарбування (детальна інструкція наведена в технічній картках). Слабкі, неоднорідно або надмірно поглинальні основи слід зміцнювати відповідними ґрунтувальними засобами. При цьому потрібно уникати утворення на поверхні смуг чи глянцевого плівки ґрунту, адже це значно ускладнить нанесення наступних оздоблювальних шарів. Нові або відновлені основи слід стабілізувати ґрунтовою фарбою Greinplast Premium Farba Gruntująca.

ВИКОНАННЯ

До малярський робіт можна приступати лише після повного висихання та відповідної підготовки основи. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинання тощо) допускається додавання у фарбу до 10% води. Кількість води повинна бути однаковою для всього об'єму. Перед нанесенням фарбу ретельно перемішати.

Залежно від підготовки основи, способу нанесення та бажаного візуального ефекту наносити один або два шари (валиком чи пульвізатором). Насичені кольори не завжди забезпечують повне покриття, тому рекомендується спершу нанести підґрунтовувальний шар у схожому відтінку з доброю покривною здатністю (найкраще на основі білого), а за потреби - додатковий шар фарби.

Витрата залежить від способу нанесення, типу, поглинальної здатності та текстури основи. Роботи на стіні, що утворює єдину площину, слід виконувати безперервно методом «мокре по мокрому», використовуючи матеріал з однієї партії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання фарби повинна бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для нанесення становить +20°C. Недостатнє підготовлення основи може в окремих випадках призвести до зниження стійкості фарби або навіть її відшарування. Фарба набуває усіх своїх технічних властивостей через 24 дні після нанесення. Неправильне нанесення може спричинити стійкі відмінності кольору на пофарбованих поверхнях. Після завершення робіт приміщення необхідно провітрювати до повного зникнення характерного запаху. Поверхні, які можуть зазнати забруднення фарбою, слід належно захистити, а у разі забруднення видаляти матеріал до його висихання. Інструменти промивати водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, подана в цій інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак вона не може слугувати підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити його якість. У разі використання разом з продукцією інших компаній або матеріалами, не вказаними в документації, відповідальності не несемо. Застосування, яке не передбачене цією інструкцією, необхідно завчасно узгодити з Технічним відділом консультацій.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, спричиняючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення по медичну консультацію необхідно пред'явити ємність або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в довкілля. У разі виникнення подразнення шкіри або висипки: звернутися за медичною консультацією до лікаря. Утилізувати вміст/упаковку у спеціально позначених контейнерах відповідно до національних норм. Містить: 1,2-бензоізоіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізоіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізоіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватися вказівок, наведених у технічному паспорті.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атестат № 65/322/65/2019, виданий GUMed, чинний до 5 березня 2024 року

Свідоцтво з гігієни радіації NIZP-PZH № BR/B/44/2018

Продукт Greinplast PREMIUM CERAMICZNA оцінено відповідно до норм: PN-C-81914:2002; PN-EN 13300:2002

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

