

ҐРУНТОВКА ДЛЯ ВБИРАЮЧИХ ОСНОВ КОНЦЕНТРАТ



- КОНЦЕНТРАТ - РОЗВОДЬТЕ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ РОБІТ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ПОРИСТИХ ПОВЕРХОНЬ: ГАЗОБЕТОН, БЕТОН ТОЩО
- ЗМЕНШУЄ НАДМІРНЕ ВБИРАННЯ І ВИРІВНЮЄ ПОГЛИНАННЯ
- СВІТЛИЙ КОЛІР ДОПОМАГАЄ КОНТРОЛЮВАТИ НАНЕСЕННЯ І ВИТРАТУ ҐРУНТУ

ГЛИБИНА
ПРОНИКНЕННЯ



ОБМЕЖЕННЯ
ПОГЛИНАЛЬНОСТІ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ
РОЗВЕДЕННЯ ВОДОЮ.



ВИРІВНЮЄ ТА ОБМЕЖУЄ
ПОГЛИНАННЯ.



ЛЕГКІСТЬ У РОБОТІ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка-концентрат для мінеральних основ, призначена для ручного нанесення після відповідного розведення. Доступна у вигляді тонованого концентрату. Служить для стабілізації поглинальної здатності щільних мінеральних поверхонь перед виконанням штукатурних, облицювальних та підлогових робіт. Підходить для типових будівельних основ: газобетону, цегли, цементних та цементно-вапняних штукатурок тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне споживання при одноразовому нанесенні:	приблизно 0,10–0,15 кг/м ²
Об'ємна густина:	приблизно 1,0 кг/дм ³
Час висихання:	не більше 3 годин*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C.
Склад	Суміш дрібномолекулярних акрилових кополімерів, консервантів, пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: каністра 10 кг або 5 кг; Збірне пакування: палета в плівці - 60 × 10 кг або 90 × 5 кг;
Інструменти	Відро, малярний пензель, щітка, валик.
Зберігання	У герметично закритій тарі - до 12 місяців з дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може скоротити термін зберігання. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* Час висихання залежить від температури, типу основи, кольору та її поглинальної здатності.

** Витрата залежить від рівності поверхні та її пористості.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних залишків (олій, жирів тощо). Водорості та грибки необхідно беззастережно видалити. У разі капілярного підняття вологи забезпечте гідроізоляцію.

ВИКОНАННЯ

До роботи приступайте після належної підготовки поверхні та її повного висихання. Перед ґрунтуванням розведіть препарат відповідно до рекомендацій і ретельно перемішайте. Нанесіть ґрунт пензлем, щіткою або валком. Рекомендоване розведення (ґрунт : вода):

Стіни з газобетону під штукатурку:	1:0 до 2:1
Стіни з керамічної цегли під штукатурку:	2:1 до 1:1
Стіни перед кріпленням гіпсокартонних плит:	2:1 до 1:1
Стіни перед плитковими роботами:	2:1 до 1:1
Підлоги перед заливанням стяжки:	1:0 до 2:1

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не наносити ґрунтовку під прямим сонячним промінням або під час дощу без захисних засобів (сітки, тенти). Ці умови слід зберігати до повного висихання. Поверхні, які можуть забруднитись, слід захистити; у разі забруднення - видалити до висихання. Інструменти промити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт він не контролює. Роботи виконуйте відповідно до будівельних стандартів. Будь-яке втручання в склад продукту заборонене, бо це може значно знизити якість матеріалу. Якщо поєднуєте з виробами інших виробників, ми не несемо відповідальності.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря слід показати контейнер або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після використання ретельно вимити руки. У разі подразнення шкіри або висипки - звернутись до лікаря. Містить 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ WE 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції. Дотримуватись вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СЕРТИФІКАТИ

Має Гігієнічний атестат № 32/322/33/2022, дійсний до 15.02.2027, виданий GUMed.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

