

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ЛЕГКИЙ



- ЗАПОВНЕННЯ ТРІЩИН, ЩІЛИН І РОЗРИВІВ У СТИНАХ ТА СТЕЛЯХ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ШИРОКОГО СПЕКТРА ОСНОВ
- ШВИДКО ВИСИХАЄ - ГОТОВИЙ ДО ФАРБУВАННЯ ТА ШЛІФУВАННЯ
ВЖЕ ЧЕРЕЗ 20 ХВИЛИН
- ЛЕГКА ФОРМУЛА - ВІДМІННІ РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ, ЛЕГКИЙ У НАНЕСЕННІ ТА
ПОДАЛЬШІЙ ОБРОБЦІ
- НА ОСНОВІ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ - ГЛАДКА ФІНАЛЬНА ПОВЕРХНЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
- ТЕРМОСТІЙКІСТЬ ВІД -20 °C ДО +80 °C

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Однокомпонентна, швидковисихаюча, легка акрилова шпаклівка з високою адгезією до гіпсокартонних плит, гіпсових та традиційних штукатурок, а також для всіх пористих основ, що застосовуються в будівництві. Призначена для внутрішнього використання. Ідеально підходить для заповнення дефектів, тріщин, розривів і щілин у стінах сухого будівництва тощо, за умови, що вони не підлягають подальшому розширенню. Має чудову адгезію до всіх пористих основ, таких як мінеральні штукатурки, бетон, керамічна цегла, плити ГК тощо. Добре прилипає до деревини. Також використовується як типовий акриловий ущільнювач для заповнення тріщин, розривів і щілин у стінах і стелях. Піддається шліфуванню та фарбуванню вже приблизно через 20 хвилин.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип зв'язування:	фізичне висихання
Об'ємна густина:	0,58 г/см ³ (при 20°C)
Час утворення плівки:	прибл. 5 хв. (20°C, 65% відн. вол.)
Термостійкість шва після затвердіння:	від -20 °C до +80 °C
Максимальна товщина шару:	2 мм
Усадка після затвердіння:	відсутня
Витрата:	прибл. 0,3 м ² (залежно від основи)
Склад	Високоеластична водна дисперсія акрилових смол, модифікована з урахуванням робочих параметрів і легкості обробки. Містить спеціально відібрані дрібнозернисті мінеральні наповнювачі.
Фасування	Одиничне пакування: балон 300 мл. Збірне пакування: Картонна упаковка 12 шт.
Інструменти	Ручний або пневматичний пістолет для герметика.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці, у сухих приміщеннях при температурі від +5°C до +25°C. Термін придатності вказано на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути чистою, сухою, знежиреною, без забруднень, таких як пил, залишки старих ущільнювачів тощо. Дуже вбирючі поверхні можна попередньо обробити тим самим продуктом, розведеним водою в пропорції 1:2.

ВИКОНАННЯ

Наносити ручним або пневматичним пістолетом. Перед використанням зрізати кінчик балона вище різьби, накрутити насадку і обрізати її відповідно до бажаної товщини шва. Вставити балон у пістолет і нанести ущільнювач. Рекомендоване співвідношення ширини до глибини шва - 1:1. Уникати забруднення країв шва. Для захисту країв і отримання рівної лінії шва - обклеїти зону фуги малярною стрічкою, яку слід зняти одразу після обробки. На великих поверхнях акрил наносити шаром товщиною не більше 2 мм і розгладити шпателем до утворення плівки. Забруднення очищати водою одразу після використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час робіт і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначений час обробки може змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захищати.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

