

## ШТУКАТУРКА МІНЕРАЛЬНА КОРОЇД



- **ВИСОКА МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ**
- **НАЙВИЩА ПАРПРОНИКНІСТЬ**
- **ЗНИЖЕНА ПОВЕРХНЕВА ВОДОПОГЛИНАЛЬНІСТЬ**
- **НА ОСНОВІ ЦЕМЕНТНИХ СПОЛУЧНИХ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРАМИ**
- **ДЛЯ ФАРБУВАННЯ - ВИСОКА МІКРОБІОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ**
- **ДЛЯ РУЧНОГО ТА НАПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ**

**ГІДРОФОБНІСТЬ**



**СТІЙКІСТЬ ДО  
ПОЗЕЛЕНІННЯ**



**ЛЕГКІСТЬ  
НАНЕСЕННЯ**



**МЕХАНІЧНА  
МІЦНІСТЬ**



**ВИСОКА АДГЕЗІЯ  
ДО ОСНОВИ**



**СТІЙКИЙ ДО  
МОРОЗУ**



**НИЗЬКЕ  
ВОДОПОГЛИНАННЯ  
ПОВЕРХНІ**



**РЕКОМЕНДОВАНЕ  
ФАРБУВАННЯ - ПАЛІТРА  
GREINPLAST SBG**



**ПАРПРОНИКНИЙ**

### ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Тонкошарова мінеральна штукатурка з текстурою «короїд» і розміром зерна 2,0 мм, 3,0 мм, 4,0 мм для ручного нанесення на зовнішніх фасадах. Також класифікується як одношарова штукатурна суміш типу ОС із міцністю на стиск категорії CS III та категорією водопоглинання W2. Виріб доступний у версії прозорої штукатурки (для фарбування) та в білому кольорі.

Виріб слід застосовувати як фінішне покриття на армованій основі зі сіткою в системах утеплення Greinplast - не раніше ніж через 3 дні після її виконання. Може також наноситися на типові мінеральні поверхні, такі як бетон, цементні або цементно-вапняні штукатурки, після 28 днів витримки. Є складовою частиною відповідних систем утеплення Greinplast.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витрата (при одноразовому нанесенні):**<br>TK 2,0 мм<br>TK 3,0 мм<br>TB 4,0 мм | 2,4 - 2,6 кг/м <sup>2</sup><br>3,4 - 3,6 кг/м <sup>2</sup><br>3,9 - 4,1 кг/м <sup>2</sup>                                                                                     |
| Час використання:                                                              | приблизно 60 хвилин                                                                                                                                                           |
| Пропорції води на 25 кг суміші:                                                | 5,20-5,75 л                                                                                                                                                                   |
| Об'ємна щільність:                                                             | 1,7 - 1,9 кг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
| Температура застосування:                                                      | від +5°C до +30°C                                                                                                                                                             |
| Час висихання:                                                                 | максимум 24 години*                                                                                                                                                           |
| Адгезія після необхідних циклів витримки [EN 998-1:2016]:                      | ≥ 0,5 Н/мм <sup>2</sup> FP: B                                                                                                                                                 |
| Водопоглинання [EN 998-1:2016]:                                                | W2 (с ≤ 0,2 кг/м <sup>2</sup> год <sup>0,5</sup> )                                                                                                                            |
| Коефіцієнт паропроникності [EN 998-1:2016]:                                    | μ ≤ 15                                                                                                                                                                        |
| Проникність води після необхідних циклів витримки [EN 998-1:2016]:             | ≤ 1 мл/см <sup>3</sup> після 48 годин                                                                                                                                         |
| Коефіцієнт теплопровідності [EN 998-1:2016]:                                   | P=50% λ10, dry=0,61 Вт/м·К                                                                                                                                                    |
| Тривалість [EN 998-1:2016] (Стійкість до заморожування - розморожування):      | Водопроникність після необхідних циклів сезонунання:<br>≤ 1 мл/см <sup>3</sup> за 48 годин<br>Адгезія після необхідних циклів сезонунання:<br>≥ 0,5 Н/мм <sup>2</sup> , FP: B |
| Клас реакції на вогонь [EN 998-1:2016]:                                        | A1                                                                                                                                                                            |
| Склад                                                                          | Суміш натуральних заповнювачів, мінеральних і полімерних сполучних та інших модифікуючих добавок.                                                                             |
| Упаковка                                                                       | Одиничне пакування: мішок 25 кг;<br>Збірне пакування: палета з плівкою: 42 × 25 кг.                                                                                           |
| Інструменти                                                                    | Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталевая терка, пластикова терка, відро.                                                                                  |
| Зберігання                                                                     | В оригінальних непошкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.                    |

\*величина залежить від температурних умов, основи виробу, кольору і/або типу та поглинальної здатності основи

\*\*величина залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути несучою, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольового нальоту, органічних залишків (олій, жирів тощо). Цвіль та грибки необхідно видалити. Нерівномірні мінеральні основи або з підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним препаратом Greinplast U. Усі поверхні, на які наноситиметься штукатурка, мають бути обов'язково заґрунтовані ґрунтовкою GREINPLAST PP. У разі капілярного підтягування вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію.

## ВИКОНАННЯ

**Приготування суміші:** вміст упаковки висипати в приблизно 5,20-5,75 л чистої, холодної води та інтенсивно перемішати до отримання однорідної маси. Робочу консистенцію слід адаптувати до типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинання та структура основи). Щоб уникнути відмінностей у фактурі штукатурки, кількість доданої води має бути однаковою для кожного пакування. Суміш набуває повних робочих властивостей через 5 хвилин після замішування та повторного перемішування. Стабільну консистенцію слід підтримувати шляхом повторного перемішування, без додавання води. Час придатності розчину після змішування з водою залежить від умов навколишнього середовища, але не перевищує 60 хвилин.

**Нанесення штукатурки:** до нанесення штукатурки можна приступати лише після належної підготовки основи та її повного висихання. Штукатурку наносити на товщину зерна, тримаючи шпатель із нержавіючої сталі під кутом. Надлишок матеріалу повернути в упаковку. Формування фактури розпочинати після короткого часу, коли суміш перестає прилипати до інструменту, але ще піддається формуванню. Тривалість цього періоду залежить від типу основи та атмосферних умов під час нанесення. Бажану фактуру створюють пластиковим шпателем, який слід вести по поверхні рівномірними круговими рухами. Не допускати утворення зон з нерівномірним розподілом матеріалу (протерті місця, напливи, згустки тощо). Перерву в роботі слід планувати заздалегідь - у місцях, де стики будуть малопомітними (деформаційні шви, архітектурні елементи тощо). Для забезпечення однорідної структури роботи на одній площині слід виконувати безперервно, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії. Щоб уникнути біокорозії, виробник рекомендує фарбувати всі мінеральні штукатурки фасадними фарбами Greinplast. Прозорі штукатурки, через високу водопоглинання, обов'язково слід фарбувати не пізніше ніж через 30 днів після нанесення.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання штукатурки має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Виконувати поверхні завжди захищати (сітками, тентами тощо) від змінних погодних умов до повного висихання штукатурки, тобто щонайменше 3 дні після нанесення. У разі низької температури або високої вологості час висихання значно подовжується. У цей період необхідно продовжити використання захисних заходів. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких кольорових відмінностей на поверхні штукатурного шару (висипання, плями), у крайніх випадках - до зниження його міцності або відшарування. Виріб містить мінеральні наповнювачі, що може спричинити різницю в відтінках штукатурки з різних партій виробництва. Тому рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині. Мінеральні компоненти в складі можуть іноді спричиняти поодинокі темні вклучення. Поверхні, схильні до забруднення штукатуркою, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (KOT і ETA) відповідальність не несемо.

## БЕЗПЕКА

Діє дратівливо на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є й їх можна легко видалити. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

## НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 333/322/339/2021, дійсний до 29.09.2026, виданий GUMed, та Сертифікат із питань радіаційної гігієни PZH № HR/B/4/2010.

Документ-посилання: EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація властивостей утилітарних № T-190118.

Greinplast TB - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком №001/ES/TB.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

