

КЛЕЙ ДЛЯ АРМУВАЛЬНОГО ШАРУ БІЛИЙ



- **ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ - НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЦЕМЕНТУ**
- **ПОДОВЖЕНИЙ ЧАС РОБОТИ - ВИСОКА ВМІСТ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ВОЛОКОН**
- **ДЛЯ СТИРОПІАНУ EPS - БІЛОГО, ГРАФІТОВОГО ТА ІНШИХ**
- **ЗМІНЕНА В'ЯЗКІСТЬ - ДУЖЕ ДОБРІ РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ**
- **ВИСОКА УДАРСТІЙКІСТЬ - СТВОРЮЄ СИСТЕМУ З ВИСОКОЮ СТІЙКІСТЮ ДО УДАРІВ**
- **ВІДСУТНІСТЬ МІКРОТРИЩИН І ПОВЕРХНЕВИХ ТРИЩИН**
- **У СТАНДАРТНІЙ ТА ЗИМОВІЙ ВЕРСІЯХ - ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР**
- **У СИСТЕМІ БЕЗ ҐРУНТУВАННЯ З МІНЕРАЛЬНИМИ ШТУКАТУРКАМИ**

АДГЕЗІЯ



ЧАС
РОБОТИ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ




МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ



МІКРОАРМУВАННЯ
ВОЛОКНАМИ



ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
+5°C - +30°C (ОСІНЬ -
ВЕСНА) 0°C - +15°C



ЛЕГКІСТЬ РОБОТИ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ЗБЕРІГАЄ СВОЇ РОБОЧІ
ВЛАСТИВОСТІ ПРОТЯГОМ
ТРИВАЛОГО ЧАСУ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Клей для армувальної сітки. Виріб класифікується як мінеральна клеюча суміш, має високі адгезійні властивості та добру початкову здатність до зчеплення. Додавання протиусадкових волокон покращує оброблюваність, забезпечує ефект мікроармування та суттєво підвищує міцність оздоблювального шару.

Матеріал постачається у сухому вигляді, призначений для змішування з водою. Застосовується для створення армувального шару з використанням скловолоконної сітки в системах утеплення Greinplast.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата: - занурення сітки в основу	3,0-4,0 кг/м ^{2**}
Час початкового дозрівання:	≥ 5 хвилин
Час використання:	приблизно 1 година*
Пропорція води на 25 кг суміші:	6,4-6,9 л
Температура застосування: - клей у стандартній версії - клей у весняно-осінній версії	5°C - 30°C 0°C - 15°C
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
EN 998-1:2016	
Поглинання води:	Wc2
Адгезія:	≥ 0,6 N/mm ² - FP:B
Коефіцієнт паропроникності:	μ ≤ 20
Коефіцієнт теплопровідності/ щільність (табличне значення):	λ10,dry,mat ≤ 0,45 W/(m·K), P = 50%
Об'ємна щільність (після змішування з водою):	1,5 кг/дм ³
Довговічність (стійкість до заморожування - розморожування):	Втрата маси: ≤ 3% Зниження міцності: ≤ 3%
Склад	Суміш білого портландцементу, мінеральних заповнювачів та гідрофобних модифікуючих добавок. Додавання протиусадкових волокон покращує оброблюваність, забезпечує ефект мікроармування та значно підвищує міцність шару.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 42 × 25 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, кельма, відро, зубчастий шпатель, плоский шпатель.
Зберігання	У оригінальних непошкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

*величина залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

**величина залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Мінеральні основи мають бути міцними, щільними, несучим, сухими, очищеними від речовин, що знижують адгезію, таких як пил, бруд, жирні плями, цвіль, пліснява тощо. Нерівномірні основи з різною або підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним препаратом GREINPLAST U. Поверхня стиропіану, на якій виконується армувальний шар, має бути повністю сухою, рівно відшліфованою та очищеною від залишків. У разі нерівностей на стиках стиропіанових плит або пошкоджень верхнього шару через ультрафіолетове випромінювання (жовтий наліт) поверхню необхідно відшліфувати. Можливі щілини між плитами заповнити відповідними смужками стиропіану або поліуретановою піною Greinplast.

ВИКОНАННЯ

Підготовка клейової суміші: вміст упаковки (25 кг) висипати в приблизно 6,2-6,7 л чистої води та інтенсивно перемішати до однорідної маси. Уникати надмірного спінювання маси під час змішування. Кількість доданої води залежить від атмосферних умов і поглинальної здатності основи. Суміш набуває повних робочих властивостей через 5 хвилин після повторного перемішування. Час придатності розведеної з водою суміші залежить від умов оточення і становить щонайменше 60 хвилин.

Занурення сітки в основу: клей наносити на поверхню стиропіанових плит (не раніше ніж через 2 дні після їх приклеювання та попереднього шліфування всієї поверхні стиропіану). Клей наносити сталевим кельмою товщиною приблизно 2 мм, починаючи зверху стіни смугами завширшки сітки армування. Потім негайно втиснути армувальну сітку, втискаючи її в масу за допомогою шпателя. На наступному етапі нанести шар клею товщиною до 1 мм до повного покриття сітки. Загальна товщина армувального шару має становити від 2,5 до 4 мм. Дотримуватися накладок сітки приблизно 10 см у місцях її з'єднання. Штукатурний шар наносити після повного висихання армувального шару, але не раніше ніж через три дні після його виконання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання для стандартної версії клею має становити від 0°C до +30°C. Клей у весняно-осінній версії (додаткове позначення на одиничній упаковці) можна застосовувати до температури +15°C і при тимчасових зниженнях температури під час роботи та висихання до 0°C. У такому разі необхідно забезпечити, щоб нанесення наступних шарів клею та штукатурної суміші не проводилося на замерзлу поверхню, а сам армувальний шар був міцно пов'язаним. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Роботи не проводити за сильного вітру, прямого сонячного світла чи дощу без захисних засобів (сітки, тенти). Ці умови для армувального шару необхідно дотримуватися щонайменше 3 дні після завершення робіт. Перед нанесенням фактурного шару перевірити, чи не утворився на армувальному шарі сольовий наліт (білий наліт). У такому випадку його необхідно видалити механічно, а поверхню заґрунтувати відповідним розведеним глибоко проникаючим ґрунтом Greinplast U. У системі без ґрунтування штукатурну суміш наносити на поверхню клею через 3 дні після виконання армувального шару. Витрата клею залежить від рівності основи. Поверхні, схильні до забруднення, захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Виріб містить цемент і з водою дає лужну реакцію, тому необхідно захищати очі та шкіру. У разі контакту матеріалу з очима ретельно промити їх водою та звернутися до лікаря. Захистити від дітей!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (KOT і ETA) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Подразнює шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. Уникати вдихання пилу. У разі контакту зі шкірою: ретельно промити великою кількістю води з милом. У разі потрапляння в дихальні шляхи: вивести або винести потерпілого на свіже повітря й забезпечити вільне дихання. У разі потрапляння в очі: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є й їх можна легко видалити. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до лікаря. Дотримуватися інструкцій технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВИДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат GUMed № 11/322/11/2019.

Свідоцтво з радіаційної гігієни PZH № HR/B/4/2014.

Декларація експлуатаційних властивостей № KZB - 190311.

Оцінено відповідно до норми EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Greinplast KZB - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST згідно з переліком № 001/ES/KZB.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

