

## ТИКСОТРОПНИЙ ЗАГУСНИК ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ



- ДОЗВОЛЯЄ НАНОСИТИ СИСТЕМУ GREINSTONE НА ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ - ЦОКОЛІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЧАСТИНИ СХОДИНОК
- ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У СКЛАДІ ГРУНТУВАЛЬНОЇ СУМІШІ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СУМІШЕЙ ІЗ В'ЯЖУЧИМ І КАМ'ЯНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ
- ПІДВИЩУЄ В'ЯЗКІСТЬ РОБОЧИХ СУМІШЕЙ
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ДОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВАГИ

### ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Greinplast RTX-01 - це загусник у порошковій формі з вираженими властивостями модифікації консистенції поліуретанових смол. Загусник Greinplast RTX-01 застосовується як засіб для модифікації / підвищення в'язкості поліуретанових в'язучих компонентів. Це дозволяє виконувати вертикальні поверхні в системі Greinplast RSK.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній вигляд:                 | Білий порошок                                                                                                                                                                     |
| Густина:                          | приблизно 40 г/л                                                                                                                                                                  |
| Температура застосування:         | від +10°C до +25°C                                                                                                                                                                |
| Час придатності після змішування: | приблизно 1 година                                                                                                                                                                |
| Максимальний термін зберігання:   | 24 місяців                                                                                                                                                                        |
| Склад                             | Синтетична, гідрофобна кремнеземна речовина.                                                                                                                                      |
| Фасування                         | Одиничне пакування: кругле відро, фасування по 125 г.                                                                                                                             |
| Інструменти                       | Низькооборотний міксер, відро, ваги, пензель, валик, кельма.                                                                                                                      |
| Зберігання                        | Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 24 місяці від дати виробництва при температурі від +5°C до +25°C. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці. |

## ВИКОНАННЯ

Вертикальні поверхні (співвідношення компонентів наведено в таблиці нижче)

**Грунтувальна суміш:** приготувати суміш на основі Greinplast RGU-01 з додаванням тиксотропного загусника Greinplast RTX у кількості, достатній для грунтування запланованої поверхні. Компоненти змішувати інтенсивно до отримання максимально прозорої, склоподібної маси (приблизно 5 хвилин). Отриману густу в'язку пасту наносити тонким шаром на стіну пензлем безпосередньо перед нанесенням суміші з наповнювачем.

**Суміш з наповнювачем:** Окремо підготувати необхідну кількість наповнювача відповідно до площі, що обробляється. Додати загусник Greinplast RTX-01 і перемішати на низьких обертах. Після поглинання загусника додати в'язуче Greinplast RSU-01 у відповідній кількості. Усі компоненти змішувати повільнообертовим міксером протягом приблизно 5 хвилин. Потім залишити готову суміш на 15 хвилин, після чого приступити до нанесення на вертикальну поверхню. Використовувати жорсткий шпатель, наприклад, венеціанський. Наносити невеликими порціями. Готувати таку кількість матеріалу, яку можна використати протягом 1 години.

### Пропорції сумішей:

|                                                                                                                              |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропорції до вертикальної поверхні<br>ГРУНТ:<br>- RGU-01<br>- згущувач RTX-01                                                | - 0,3 кг (300 г)<br>- кг (30 г) - 10 % від кількості RGU-01                                               |
| Пропорції змішування для<br>вертикальної поверхні - наповнювач:<br>- заповнювач RK<br>- в'язучий RSU-01<br>- згущувач RTX-01 | - 25 кг<br>- 1,25 кг - 5% від кількості наповнювача RK<br>- 0,125 кг - 10% від кількості в'язучого RSU-01 |

### Часові характеристики:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| - час роботи суміші  | макс. 1 година           |
| - час гелеутворення  | приблизно через 3 години |
| - час затвердіння    | 8 - 12 годин             |
| - повне навантаження | через 2 - 3 дні          |

### Витрата окремих компонентів системи GREINSTONE (Greinplast RSK)

|                                                                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| НАПОВНЮВАЧ:<br>- Greinplast RKM-01...05<br>- Greinplast RKK-01 (3,0-5,0 мм)                          | приблизно 12,5 кг/м <sup>2</sup><br>приблизно 12,5 кг/м <sup>2</sup>         |
| ГРУНТ:<br>- Greinplast RGU-01 (поверхні горизонтальні)<br>- Greinplast RGU-01 (поверхні вертикальні) | приблизно 0,050 - 0,075 кг/м <sup>2</sup><br>приблизно 0,1 кг/м <sup>2</sup> |
| В'ЯЖУЧЕ:<br>- Greinplast RSU-01                                                                      | 0,625 кг/м <sup>2</sup> (5% від кількості наповнювача)                       |
| ЗГУЩУВАЧ:<br>- Greinplast RTX-01                                                                     | 0,0625 кг/м <sup>2</sup> (10% від кількості в'язучого)                       |

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Передозування тиксотропного загущувача RTX-01 може спричинити зміну відтінку наповнювача та прискорене старіння поверхні. Передозування в'язучого може призвести до постійного пошкодження поверхні. Застосовувати наповнювачі, очищені від великої кількості пилу, бруду та речовин, що погіршують адгезію. Не використовувати вологий наповнювач - це може викликати плями, помутніння чи зміни кольору на виконаній поверхні. На процес затвердіння впливає температура оточення; за знижених температур він відбувається значно повільніше. Захистити поверхні від забруднення ґрунтом, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити одразу після завершення обробки. У разі затвердіння можливе видалення лише механічним способом.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

## БЕЗПЕКА

Дотримуватися заходів обережності та правил гігієни праці з хімічними речовинами. Застосовувати відповідний захисний одяг. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик. Документація доступна після сканування QR-коду.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

