

ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ФІНІШНА, ПОЛІМЕРНА



- ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ
- НА ОСНОВІ ВИСОКОЯКІСНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ДИСПЕРСІЇ
- ЗРУЧНЕ НАНЕСЕННЯ - ЛЕГКІСТЬ У ФОРМУВАННІ ПОВЕРХНІ
- ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ, ВАЛИКОМ І МЕТОДОМ РОЗПИЛЕННЯ
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БІЛИЗНИ
- ОПТИМІЗОВАНА ТВЕРДІСТЬ - ПРОСТЕ ТА БЕЗПРОБЛЕМНЕ ШЛІФУВАННЯ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ
ТА ЗА ДОПОМОГОЮ
АГРЕГАТУ



МОЖЛИВІСТЬ
НАНЕСЕННЯ
ВАЛИКОМ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА
ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Готова до використання шпаклювальна маса для нанесення глянцевого покриття на стіни й стелі всередині будівель. Легко наноситься й оптимізована за твердістю для подальшої ручної чи механічної обробки. Призначена для вирівнювання та шліфування стін і стель перед нанесенням фарби чи шпалери у приміщеннях, не схильних до тривалого зволоження. Після висихання утворює рівні, гладкі поверхні з високою білизною. Підходить для цементних, цементно-вапняних, гіпсових поверхонь та елементів з гіпсокартонних плит (Г-К). Також може використовуватися для реставрації та вирівнювання старих полімерних фарбувальних покриттів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	1,5 - 2,0 кг/м² на 1 мм	
Об'ємна густина:	1,85 кг/дм³ (±10%)	
Температура основи:	від +5°C до +30°C	
Розведення водою:	максимум 1% на упаковку*	
Час висихання:	приблизно 12 годин / 1 мм *	
Адгезія [EN 15824:2017]:	≥ 0,7 МПа	
Міцність на згинання [EN 13963:2005+AC:2006]:	≥ 120 Н (руйнівна сила)	
Реакція на вогонь [PN-EN 13501-1:2019-02]:	Е	
Склад	Суміш ретельно відібраних мінеральних наповнювачів, полімерної дисперсії, модифікуючих добавок та води.	
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг, 17 кг, 8 кг; Збірне пакування: палета в плівці 20 × 25 кг, 33 × 17 кг, 72 × 8 кг.	
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, нержавіюча терка, кельма, валик, агрегат для розпилення.	
Зберігання	Термін придатності в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.	
Агрегат Параметри розпилення	MARK VII STD	WAGNER PROSPRAY 3.39
	- розмір і тип сопла - тиск - розведення	сопло для шпаклівки HDA 533 230 бар ~ 1,5%

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від усіх речовин, що знижують адгезію, таких як: бруд, пил, жирні плями тощо. Слабкі основи з нерівномірною поглинальною здатністю слід зміцнити та стабілізувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення більших дефектів слід використовувати гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGS. У випадку стикування гіпсокартонних плит слід застосувати системні рішення, а різного роду тріщини та щілини заповнювати шпаклівкою GREINPLAST SGT з вбудованим армувальним матеріалом. У таких випадках шпаклювання масою SWP можна розпочинати лише після повного висихання заповнених дефектів і стиків плит.

ВИКОНАННЯ

Безпосередньо перед нанесенням масу слід перемішати за допомогою низькообертового мішала. Для досягнення відповідної робочої консистенції допускається додавання невеликої кількості води (не більше ніж 1% на упаковку). Наносити рівномірно, притискаючи до основи нержавіючою теркою або використовувати розпилювальні пристрої, призначені для цього. Коли перший шар повністю висохне, можна приступати до повторних нанесень, кількість яких залежить від ваших побажань до ефекту. Час висихання залежить від температури та вологості повітря і зазвичай не перевищує 12 годин / 1 мм товщини шару. Лише після повного висихання шпаклівку можна шліфувати та очищати від пилу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища та основи під час нанесення і висихання шпаклівки повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Інструменти слід промити водою одразу після завершення робіт. Забруднення слід видаляти до їх висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не зазначених у нормативних документах (KOT і ETA), ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря слід показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Ретельно мити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за консультацією, медичною допомогою. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атестат № 340/322/346/2021, чинний до 2026-09-29, виданий GUMed.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/71/2016.

Оцінено згідно з нормами: EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008), EN 15824:2017.

Декларація експлуатаційних властивостей № SWP-190219.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

