


СУМІШ ДЛЯ КЛІНКЕРНОЇ КЛАДКИ З ТРАСОМ



- МУРУВАЛЬНА СУМІШ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ТИП G)
- ДОСТУПНА У 6 КОЛЬОРАХ
- СТІЙКА ДО МОРОЗУ
- МІСТИТЬ ТРАСОВИЙ ЦЕМЕНТ - ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО УТВОРЕННЯ ВИСОЛІВ
- ОБМЕЖЕНЕ ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ - МІСТИТЬ ГІДРОФОБІЗУЮЧІ ДОБАВКИ
- ДОБРІ РОБОЧІ ВЛАСТИВОСТІ - ВИСОКА ЗРУЧНІСТЬ У ЗАСТОСУВАННІ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ
- МІЦНІСТЬ НА СТИСК ПОНАД 10 МПА



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Мурувальна суміш для клінкерної цегли з трасом. Класифікується як мурувальна суміш загального призначення (тип G) з мінімальною міцністю на стиск категорії M10. Призначена для зведення одно- та багатоповерхових будівель, як всередині, так і зовні. Випускається у кольорах відповідно до палітри виробника.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата (за товщини шва 1 см для цегли традиційних розмірів)	прибл. 40 кг/м ²
Час збереження робочих властивостей [EN 998-2:2016]	≥ 120 хв *
Міцність на стиск [EN 998-2:2016]	≥ 10 МПа
Водопоглинання [EN 998-2:2016]	< 0,10 кг/(м ² ·хв ^{0,5})
Коефіцієнт дифузії водяної пари (прийняте значення без випробувань) [EN 998-2:2016]	μ = 15/35
Густина в сухому стані [EN 998-2:2016]	1800 – 1950 кг/м ³
Морозостійкість - втрата маси [EN 998-2:2016]	≤ 3 %
Морозостійкість - зниження міцності на стиск [EN 998-2:2016]	≤ 5 %
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-2:2016]	λ _{10,dry, mat} ≤ 1,11 Вт/(м·К), P=50% λ _{10,dry, mat} ≤ 1,21 Вт/(м·К), P=90%
Співвідношення води на 25 кг суміші	3,0–4,0 л
Об'ємна густина після змішування з водою	прибл. 2,1 кг/дм ³
Температура застосування	+5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь (вміст органічних речовин ≤ 1%) [EN 998-2:2016]	A1
Вміст хрому (VI)	< 2 ppm
Вміст хлоридів	≤ 0,02%
Склад	Суха суміш цементів (у т.ч. трасового цементу), мінеральних наповнювачів, неорганічних пігментів, гідрофобізуючих добавок, модифікуючих компонентів для покращення робочих властивостей і адгезії до мінеральних основ
Упаковка	Одинична упаковка: мішок 25 кг Збірна упаковка: палета, обгорнута плівкою - 42 × 25 кг
Інструменти	Мішалка з низькою швидкістю обертання, кошикове мішало, кельма, відро, терка, правило тощо
Зберігання	Низькообертовий міксер, кошикова мішалка, кельма, відро, терка, лінійка, правило, тощо.

* значення залежить від якості підготовленої основи - її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Суміш має добру адгезію до клінкерної та лицевої цегли. Ці матеріали не потребують спеціально попередньої підготовки, достатньо очистити їх від пилу та бруду.

ВИКОНАННЯ

Підготовка розчину: Вміст упаковки (25 кг) висипати в приблизно 3,0 - 4,0 л чистої води та перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Консистенцію слід підібрати відповідно до типу робіт, матеріалів, стану основи та погодних умов. Надмірна кількість води може погіршити міцнісні характеристики. У разі загустіння суміші її слід перемішати повторно без додавання води. Не додавати воду під час мурування, оскільки це може спричинити колірні відмінності у швах.

Кладку виконувати з нанесенням суміші на всю поверхню цегли. Перший ряд укладати на ретельно вирівняному фундаменті. Після нанесення наступного шару надлишок суміші видалити, а лицьову сторону цеглу очистити від забруднень. Не допускати стійкого забруднення цегли. Формування швів здійснювати відповідними інструментами після початкового схоплення суміші.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення та висихання повинна бути не нижче +5°C і не вище +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися. Захищати кладку від дощу та надмірного сонячного впливу протягом 7 днів після завершення робіт. Інструменти промивати водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати згідно з будівельними нормами. Втручання у склад продукту неприпустиме та може суттєво знизити якість матеріалу. У разі сумісного використання з продукцією інших виробників відповідальність несе виконавець робіт.

БЕЗПЕКА

Спричиняє подразнення шкіри. Може викликати алергічну реакцію. Спричиняє серйозне ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Берегти від дітей. Використовувати захисні рукавички/одяг/захист для очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ: вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити умови для вільного дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ОЧЕЙ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо є і це можливо. Продовжити промивання. негайно звернутися до токсикологічного центру/лікаря. Дотримуватися інструкцій, які наведені в технічному паспорті.

НОРМИ, СЕРТИФІКАТИ, СВДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № НК/В/1199/03/2017, чинний до 23.02.2023.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/В/136/2010.

Greinplast ZK оцінено згідно з нормою: EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZK - 190308.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

