

ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА З ДОЗУЮЧОЮ ТРУБКОЮ



- ДУЖЕ НИЗЬКА РОЗШИРЮВАНІСТЬ
- ЛЕГКЕ ТА ШВИДКЕ НАНЕСЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРУБКИ-ДОЗАТОРА
- ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ТА МОНТАЖУ
- КОРОТКИЙ ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ
- ДУЖЕ ВИСОКА ЗДАТНІСТЬ ДО ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО БІЛЬШОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОСНОВ
- ВИСОКИЙ ВИХІД МАТЕРІАЛУ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



РОЗШИРЮВАНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Однокомпонентна монтажно-ущільнювальна піна для нанесення за допомогою трубки-дозатора. Має дуже низьку розширюваність. Формує структури з високою регулярністю та щільністю. Застосовується для ущільнення під час монтажу віконних і дверних блоків з PVC, дерева або алюмінію, підвіконь, роletів і сходових конструкцій. Характеризується високою адгезією до більшості будівельних основ і винятковими звукоізоляційними властивостями. Ефективна для звукоізоляції перегородок, підлог, горищ, дахів, систем кондиціонування, заповнення та ізоляції кабельних отворів, елементів систем опалення, водопостачання та каналізації. Придатна для заповнення щілин у стінових і стельових з'єднаннях. Застосовується як усередині, так і зовні приміщень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Попередня обробка:	приблизно через 45 хв
Час повного затвердіння:	24 год
Термостійкість (затверділа піна):	від -40°C до +100°C
Температура нанесення:	від +5°C до +30°C
Витрата:	до 40 л / 1000 мл піни (залежно від умов навколишнього середовища)
Ступінь розширення піни у щілині (при нанесенні за температури +23°C і RH 50%):	207±10%
Водопоглинання за 24 год при частковому зануренні, кг/м²:	≤ 1,0
Стабільність розмірів після 48 год при +40°C і RH 95%, у напрямку товщини (напрямок росту піни):	±9
Стабільність розмірів після 48 год при +40°C і RH 95%, у напрямку довжини та ширини:	±5
Напруження стиску при 10 % відносній деформації, кПа:	≥ 20
Міцність на розтяг перпендикулярно до лицьових поверхонь, кПа:	≥ 50
Міцність на зсув, кПа:	≥ 30
Адгезія піни, кПа (при нанесенні за температури +5°C) до основ з: дерева, алюмінію, PVC-U:	≥ 90
Адгезія піни, кПа (при нанесенні за температури +30°C) до основ з: дерева, алюмінію, PVC-U:	≥ 70
Склад	Модифікований поліуретан в аерозолі.
Фасування	Одиничне пакування: балон з вбудованою дозуючою трубкою 750 мл; Збірне пакування: картонна упаковка 12 шт.
Інструменти	Не потрібен (в комплекті є трубка).
Зберігання	В оригінальному, непошкодженему балоні, за температури від +5°C до +25°C, у вертикальному положенні, до 12 місяців з дати виробництва. Термін придатності та номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути чистою, знежиреною та вільною від забруднень (пилу, залишків будівельних матеріалів тощо). Безпосередньо перед нанесенням слід зволожити поверхню водою. Монтажні елементи слід укріпити та механічно зафіксувати згідно рекомендаціями виробника. Прилеглі поверхні необхідно захистити від випадкового забруднення.

ВИКОНАННЯ

Піна повинна мати кімнатну температуру. Перед використанням енергійно струсити балон протягом приблизних 30 секунд. Обережно приєднати трубку-дозатор до клапана і перевернути балон "дном догори". Наносити піну завжди в перевернутому положенні, ведучи балон знизу вгору. Заповнювати щілину лише частково, оскільки піна збільшує об'єм під час затвердіння. Товщина шару до затвердіння не повинна перевищувати 3 см. Великі щілини заповнювати поступово, шарами - кожен наступний шар наносити лише після затвердіння попереднього та його зволоження водою. Після повного затвердіння зняти фіксуючі елементи, обрізати надлишки піни та захистити її від УФ-випромінювання фарбою, штукатуркою або іншими ущільнювальними матеріалами. Свіжі забруднення видаляти засобом GREINPLAST ACO. (УВАГА: очищувальний засіб може пошкодити поверхню, на яку його нанесено. Перед застосування слід протестувати на малопомітній ділянці). Затверділу піну видаляти механічно.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід попередньо захистити.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація на упаковці має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови застосування виходять за межі його контролю. Втручання у склад продукту заборонене - це може суттєво знизити його якість. У випадку поєднання з товарами інших виробників або не зазначеними у документах посилання ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Містить: поліметиленполіфеніловий ізоціанат, хлороалкани C14-17. Надзвичайно легкозаймистий аерозоль. Балон під тиском: нагрівання може спричинити вибух. Спричиняє подразнення шкіри та очей. Може викликати алергічну реакцію, астму або утруднене дихання при вдиханні. Може подразнювати дихальні шляхи. Є підозра, що спричиняє рак. Може негативно впливати на дітей, яких годують грудьми. Може спричинити ураження органів при тривалому або повторному вдиханні. Має тривалий шкідливий вплив на водні організми. У разі звернення до лікаря слід надати упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не проколювати та не спалювати, навіть після використання. Забруднений одяг знімати та прати перед повторним використанням. Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання понад 50°C / 122°F. Утилізувати вміст і упаковку згідно з місцевими нормами. Продукт може викликати алергічні реакції у людей, чутливих до діізоціанатів. Особи з астмою, екземою або шкірними захворюваннями повинні уникати контакту з продуктом, зокрема шкірного. Не застосовувати за умов недостатньої вентиляції, якщо не використовується захисна маска з відповідним газовим фільтром (типу A1 згідно зі стандартом EN 14387). Дотримуватися вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Довідкові документи: ITB-KOT-2017/0119, видання 2/

Національна декларація експлуатаційних властивостей № KDWU EPP-220627/

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

