

ГІПСОВА ШПАКЛІВКА ТВЕРДА



- МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЯК ШПАКЛІВКА ДЛЯ ФУГУВАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ
- ЗРУЧНЕ НАНЕСЕННЯ – ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ Й ОБРОБЛЯЄТЬСЯ
- ІДЕАЛЬНА ДЛЯ МОНТАЖУ КУТНИКІВ
- ВИСОКА ТВЕРДІСТЬ ФІНАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ЗГИНАННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ
- ТОВЩИНА ДО 5 ММ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



B2

ПРОДУКТ НА ОСНОВІ
ГІПСУ



МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ $\geq 2,0$ Н/ММ²



ПОЧАТОК ЗВ'ЯЗУВАННЯ
ПОНАД 20 ХВ



ЗАСТОСУВАННЯ:
ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ



МОЖЛИВІСТЬ
ФУГУВАННЯ
ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ



ФІНІШНА ШПАКЛІВНА
МАСА 2В



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова шпаклівка тверда відповідає вимогам до тонкошарової гіпсової штукатурки для внутрішнього використання (тип B2/20/2) та шпаклювальної маси типу 2В. Особливо рекомендована для нанесення тонкошарових гіпсових покриттів на рівні мінеральні поверхні: цементні та цементно-вапняні штукатурки, бетон, газобетон тощо. Продукт чудово підходить для монтажу кутників. Застосовувати виключно всередині приміщень, не схильних до тривалого зволоження.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	приблизно 1 кг/м ² на 1 мм товщини
Відкритий час роботи:	≥ 60 хвилин*
Час затвердіння:	≥ 180 хвилин*
Стійкість до згинання (руйнівне навантаження) [EN 13963:2005+AC:2006]:	≥ 220 Н
Води на 1 кг суміші:	приблизно 0,40 л
Максимальна товщина шару:	5 мм
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь (EN 13279-1, EN 13963):	A1
Склад	Натуральний гіпс, мінеральні наповнювачі, пластифікатори, модифікатори адгезії та часу твердіння
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг, 5 кг; Збірне пакування: палета в плівці 48 × 20 кг, 210 × 5 кг;
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове змішувальне насадження, нержавіюча терка, кельма.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути міцною, щільною, сухою, без речовин, що знижують адгезію, таких як бруд, пил чи жирні плями. Грибок і плісняву, а також неміцні паронепроникні фарби необхідно беззастережно видалити. Основи з підвищеною поглинальністю рекомендується попередньо заґрунтувати належно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення великих дефектів, тріщин тощо використовуйте гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGS. У такому разі шпаклювання починати лише після повного висихання заповнених ділянок.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: вміст упаковки всипати у чисту холодну воду та перемішати вручну або за допомогою низькообертового мішалки до отримання однорідної маси без грудок. На 1 кг сухої суміші слід додати приблизно 0,40 л води. Масу залишити на 5 хв, потім повторно перемішати. Використовувати лише чисті ємності та інструменти. Готувати лише ту кількість матеріалу, яку можна використати протягом 60 хв.

Надто швидке перемішування може призвести до надмірного насичення повітря, що спричиняє утворення бульбашок під час нанесення.

Нанесення: шпаклівку наносити рівномірно, притискаючи до основи. Товщина шару - 5 мм. Після повного висихання можливе нанесення наступних шарів до досягнення бажаного результату. Час висихання залежить від температури, вологості повітря та товщини шару. Перед фарбуванням, після повного висихання, поверхню слід прошліфувати та очистити від пилу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендована температура нанесення - +20°C. Допустимий діапазон під час роботи та висихання - від +5°C до +30°C. Інструменти промивайте водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляйте до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи виконуйте відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту неприпустиме й може знизити якість матеріалу. Поєднання з виробами інших виробників або не зазначеними в документах-посиланнях (КОТ I ETA) не передбачає відповідальності.

БЕЗПЕКА

У разі потреби медичної консультації покажіть упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимийте руки. Дотримуйтесь вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № НК/B/1290/03/2016 - чинний до 02.03.2022

Свідectво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/146/2010

Greinplast SGT оцінено згідно з нормами: EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279:2009); EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008)

Декларація експлуатаційних характеристик № SGT-190913

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

