

ВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ ШВИДКОТВЕРДІЮЧА



- ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ ПРОДУКТ - НА ОСНОВІ ШВИДКОДІЮЧИХ ЦЕМЕНТІВ.
- ВИСОКА МІЦНІСТЬ НА СТИСКАННЯ - КЛАС **CS IV**.
- ЗАСТОСУВАННЯ - ВСЕРЕДИНІ І ЗЗОВНІ БУДІВЕЛЬ.
- ТИП ОСНОВИ - МІНЕРАЛЬНІ ПОВЕРХНІ: ЦЕМЕНТНІ ШТУКАТУРКИ,
- ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ШТУКАТУРКИ, БЕТОННІ ПОВЕРХНІ ТОЩО.
- ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТКИ - МОЖЛИВЕ ЧЕРЕЗ **12** ГОДИН.
- ТОВЩИНА ШАРУ - **2-20** ММ.
- АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ - ВИСОКА.

GP

ШТУКАТУРНА СУМІШ
ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, ТИП GP



ВОДОПОГЛИНАННЯ
wc2



МІЦНІСТЬ НА
СТИСК CS IV



ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ
ПРОДУКТ



ТОВЩИНА ШАРУ:
2-20 ММ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Вирівнювальна швидкотвердіюча суміш 2-20 мм класифікується як цементна штукатурна суміш загального призначення (GP). Призначена для вирівнювання вертикальних поверхонь перед облицювальними роботами, а також для локального ремонту вибоїн і заглиблень на внутрішніх та зовнішніх стінах будівель. Може застосовуватися як ручна цементна штукатурна суміш. Монтаж керамічних облицювань можливий через 12 годин після нанесення.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	18 кг/м ² на 1 мм
Приклеювання плиток:	приблизно через 12 год
Час попереднього дозрівання:	≥ 5 хв
Час використання суміші:	прибл. 1 год
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1:2016]:	≥ 60 хв
Міцність на стиск [EN 998-1:2016]:	CS IV (6,0 Н/мм ²)
Адгезія [EN 998-1:2016]:	≥ 1,0 Н/мм ² - FP: B
Водопоглинання [EN 998-1:2016]:	WC2
Проникність водяної пари, коефіцієнт дифузії [EN 998-1:2016]:	μ ≤ 20
Густина в сухому стані [EN 998-1:2016]:	1400-1600 кг/м ³
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-1:2016]:	λ _{10,dry, mat} ≤ 0,61 W/(m·K), P=50%
Пропорції води на 25 кг суміші:	4,75-5,25 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1,70 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +25°C
Клас реакції на вогонь:	A1
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг; Збірне пакування: плівкова палета 42 x 25 кг.
Склад	Суміш портландцементу, глиноземного цементу, мінеральних заповнювачів та спеціально підібраних модифікуючих добавок, що покращують робочі властивості та адгезію до мінеральних основ.
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, кельма, відро, терка, трапецевидна рейка тощо.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути щільною, сухою, без речовин, що знижують адгезію. Неоднорідні основи з різною або підвищеною поглинальною здатністю слід ґрунтувати відповідно розведеним препаратом Greinplast U.

ВИКОНАННЯ

Приготування суміші: вміст упаковки (25 кг) всипати в приблизно 4,75-5,25 л чистої, холодної води та ретельно перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Надмірна кількість води може погіршити міцнісні характеристики. Суміш готова до використання одразу після перемішування та зберігає робочі властивості приблизно 40 хвилин.

Нанесення: наносити суміш на основу за допомогою інструментів, відповідних до типу робіт і розміру поверхні, наприклад: металеві терки, штукатурні рейки. Одноразово наносити шар товщиною від 2 до 20 мм. Якщо товщина перевищує 20 мм - наносити в кілька шарів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час робіт і висихання суміші повинна становити від +5°C до +25°C. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть суттєво змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт виходять за межі його контролю. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі комбінування з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Суміш подразнює шкіру. Може викликати алергічну реакцію. Спричиняє серйозне ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати захисні рукавички/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити умови для вільного дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо є і це легко зробити. Продовжити промивання. Негайно звернутися до лікаря або центру токсикології. Дотримуватися інформації з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат GUMed № 158/322/162/2017, чинний до 23.04.2022

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/72/2012

Продукт Greinplast ZWF оцінено відповідно до вимог: - EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12)

Декларація експлуатаційних характеристик № ZWF-200107

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

