

ҐРУНТ ДЛЯ ОСНОВ КРИТИЧНИХ І НЕПОГЛИНАЛЬНИХ



- СТИЙКИЙ ДО ЗМІННИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ І ВОЛОГІСНИХ УМОВ
- КВАРЦОВИЙ ПІСОК З МЕНШОЮ ФРАКЦІЄЮ - ПОЛЕГШУЄ ШПАКЛЮВАННЯ І ВИКОНАННЯ ГЛАДІ
- СТВОРЮЄ ШЕРХУВАТУ КОНТАКТНУ ПОВЕРХНЮ - ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ НАСТУПНИХ ШАРІВ
- ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- МІСТИТЬ АДГЕЗІЙНІ ПРОМОТОРИ - ДОБРА ПРИЧЕПНІСТЬ ДО ГЛАДКИХ І НЕНАСИЧУВАНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ПОЛЕГШУЄ НАНЕСЕННЯ
НАСТУПНИХ ШАРІВ



ЗБІЛЬШУЄ ПЛОЩУ
КОНТАКТУ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунт для критичних і водонепроникних основ. Має відсічний характер - створює шерехувату та пористу поверхню, яка значно покращує адгезію до гладких, непоглинальних і складних основ, таких як: гладкий і віброущільнений бетон, OSB - плити, ламперії, керамічні та силікатні блоки з компактною й гладкою структурою поверхні, керамічна плитка, терраццо, а також інші бетонні основи, так як перекриття, фундаменти, ригелі, колони тощо. Відзначається відмінною адгезією до гладких поверхонь з низькою водопоглинальністю та стійкістю до змін температури й вологості, тому може безпечно застосовуватися як всередині, так і зовні будівель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	~0,30 кг/м²**
Об'ємна густина:	~1,34 кг/дм³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Час висихання:	~4 год.*
Вміст ЛОС (кат. A/g/ тип FW):	допустимий - макс. 30 г/л; у виробі - ≤ 8 г/л
Склад	Суміш дрібнодисперсних акрилових кополімерів, консервантів, пігментів і води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 3 кг, 6 кг
Інструменти	Мішалка з низькою швидкістю обертів, кошикове мішало, малярний пензель, щітка, валик, агрегат для розпилення.
Зберігання	У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C - до 18 місяців від дати виробництва.

* Показник залежить від температурних умов, типу та поглинання основи

** Показник залежить від типу основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути витриманою, чистою, сухою, без відшарованих частин і речовин, що знижують адгезію. Виступаючі металеві елементи (анкери, арматура, болти тощо) слід захистити від корозії. Поверхню необхідно очистити від опалубних масел, сажі, пилу, тощо. Якщо масло не змивається - застосувати піскоструминне очищення, парову обробку або знежирювальні засоби.

ВИКОНАННЯ

Продукт готовий до використання. Через вміст мармурової крихти можливе розшарування під час зберігання. Перед застосування ретельно перемішати низькооборотним мішалом до однорідної консистенції. Наносити пензлем, щіткою, валиком або методом розпилення. Час попереднього висихання залежить від температури, вологості та поглинальної здатності основи - зазвичай близько 4 годин. Наступні роботи проводити не раніше ніж через 24 години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою. Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не застосовувати при температурі основи нижче +5°C. Час висихання може змінюватись залежно від погодних умов. Під час нанесення і висихання захищати поверхню від прямих сонячних променів, дощу, вітру - до повного висихання. У закритих приміщеннях - провітрювати до повного зникнення характерного запаху. Продукт містить добавки, які можуть агресивно впливати на метал, скло та дерево. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити; забруднення видаляти до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі комбінування з виробами інших виробників - відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

P101: У разі потреби звернення до лікаря покажіть контейнер або етикетку. P102: Зберігайте подалі від дітей. P264: Ретельно вимийте руки після використання. P333+P313: У разі подразнення шкіри чи висипу зверніться до лікаря. EUH 208: Містить реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічні реакції. Дотримуйтесь інструкцій із карти характеристики.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № BR/B/31/2019 Greinplast.

FK оцінено згідно з нормою: PN-C-81906:2003.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

