

ФАРБА БІЛА АКРИЛОВО-ЛАТЕКСНА



- МАТОВИЙ ХАРАКТЕР ПОКРИТТЯ
- ДУЖЕ ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БІЛИЗНИ
- ДЛЯ РУЧНОГО АБО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВОЛОГОГО МИТТЯ



СТУПІНЬ
ГЛЯНЦЮ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Біла акрилово-латексна фарба для внутрішнього використання призначена для ручного або розпилювального нанесення. Виріб доступний виключно у білому кольорі й готовий до застосування. Вона слугує для створення внутрішніх захисних та декоративних покриттів на стійких основах, таких як цементні та цеметно-вапняні штукатурки (після 28 днів від їх нанесення), гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити та тонкошарові мінеральні штукатурки. Фарба ідеально підходить для відновлювального фарбування вже існуючих покриттів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (на гладких поверхнях при одноразовому нанесенні):	до 10 м²/л	
Розведення водою:	макс. 5%*	
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]:	приблизно 1,50 кг/дм³	
Час висихання [PN-C-81914:2002]:	2–4 год.*	
Стійкість покриття до мокрого стирання [PN-EN 13300:2002]:	клас V	
Тип фарби [PN-C-81914:2002]:	тип III	
Максимальний розмір зерна [PN-EN 13300:2002]:	до 100 мкм (дрібнозерниста)	
Глянцевість [PN-EN 13300:2002]:	матова (85° < 10)	
Система тонування:	відсутня	
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) (кат. А/а/тип FW): допустимий: максимум 30 г/л; у готовому продукті:	< 10 г/л	
Склад	Суміш акрилових кополімерних дисперсій, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, пігментів та води.	
Фасування	Одиничне пакування: біла фарба - відра 10 л, 5 л, 1 л; Збірне пакування: 33 × 10 л, 72 × 5 л, 212 × 1 л.	
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, відро, валик, пензель, малярський агрегат із пістолетом і змінними соплами.	
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі становить 36 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +25°C у закритому приміщенні з відповідними умовами. Відкриття упаковки може значно скоротити цей період. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.	
Фарборозпилювач	GRACO 290 CLASSIC	WAGNER SUPER FINISH 23 PRO
Параметри розпилення		
- розмір і тип сопла	загальнонавживане сопло PAA517	низькотискове сопло HEA517
- тиск	210 бар	80 - 110 бар
- розведення	~ 5%	0-5%

* залежить від температурних умов, типу та вбирності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, сухою та очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних залишків і забруднень жирами тощо. Нові основи, залежно від їхнього типу, повинні бути належно витримані протягом достатнього часу. Оброблені (шліфовані) поверхні необхідно ретельно очистити від пилового нальоту. У разі виявлення біокорозії на окремих ділянках поверхні слід ретельно промити уражені місця водою з додаванням препарату Greinplast AP та продезінфікувати ці поверхні препаратом Greinplast AG щонайменше за 24 години до початку фарбування (детальні описи використання цих засобів наведено в технічних картках відповідних виробів). Слабкі, нерівномірні або надмірно вбируючі основи можна зміцнити відповідними ґрунтувальними засобами, при цьому слід пам'ятати, щоб на обробленій поверхні не утворювалися нерівності чи глянцеві нашарування ґрунту, адже це значно ускладнить нанесення наступних планових оздоблювальних шарів. Нові або відновлені основи слід стабілізувати ґрунтовою фарбою Greinplast Premium Farba Gruntująca.

ВИКОНАННЯ

До належних малярських робіт можна приступати лише тоді, коли основа буде ретельно підготовлена і повністю суха. Виробник для покращення робочих властивостей допускає додавання до фарби максимум 5% води, при цьому об'єм доданої води має бути однаковим для кожного пакування. Безпосередньо перед нанесенням фарбу необхідно ретельно перемішати. Наносити два шари за допомогою валика або фарборозпилювача. Роботи на стіні, що утворюють єдину площину, слід проводити безперервно, без зупинок, методом «мокре по мокрому», використовуючи матеріал з однієї готової партії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання фарби повинна коливатися від +5°C до +25°C. Недостатнє підготування основи або помилки під час нанесення фарби можуть призвести до стійких відмінностей кольору на пофарбованих поверхнях або, в крайніх випадках, до зниження її стійкості, включно з відшаруванням. Закриті приміщення необхідно провітрювати до повного зникнення характерного запаху. Непофарбовані поверхні захищати від забруднень. У разі забруднення видаляти матеріал до його висихання. Інструменти промивати водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, подана в цій інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак вона не може слугувати підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити його якість. У разі використання разом з продукцією інших компаній або матеріалами, не вказаними в документації, відповідальність на себе не покладаємо. Застосування, яке не передбачене цією інструкцією, необхідно завчасно узгодити з Технічним відділом консультації.

БЕЗПЕКА

У разі потреби звернення по медичну консультацію необхідно пред'явити ємність або етикетку. Зберігати поза межами досяжності дітей. Після використання ретельно вимити руки. У разі виникнення подразнення шкіри або висипки: звернутися за медичною консультацією до лікаря. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити алергійну реакцію. Дотримуватися вказівок, наведених у технічному паспорті.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атестат GUMed № 209/322/213/2018, чинний до 7 червня 2023 року.

Свідоцтво з гігієни радіації NIZP-PZH № BR/B/17/2018.

Продукт Greinplast Premium Biała оцінено відповідно до норм: PN-C-81914:2002; PN-EN 13300:2002.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

