

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ ШВИДКОТВЕРДІЮЧИЙ C2FTES1



- НА ОСНОВІ ШВИДКОТВЕРДІЮЧИХ В'ЯЖУЧИХ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ШВИДКЕ НАРОЩУВАННЯ МІЦНОСТІ
- ВИСОКОЕЛАСТИЧНИЙ, ПІДХОДИТЬ ТАКОЖ ДЛЯ ДЕФОРМІВНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ПІДВИЩЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ЛЕГКИМ НАПОВНЮВАЧАМ
- КОМФОРТНИЙ У РОБОТІ, МАЄ ЛЕГКУ ФОРМУЛУ
- МОЖНА ФУГУВАТИ ТА ХОДИТИ ПО ПОВЕРХНІ ВЖЕ ЧЕРЕЗ 4 ГОДИНИ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ТОНКОШАРОВОГО ТА СЕРЕДНЬОШАРОВОГО МОНТАЖУ ОБЛИЦЮВАНЬ
- РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ВЕЛИКОФОРМАТНОЇ ПЛИТКИ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АДГЕЗІЯ



ЧАС ВІДКРИТОЇ
РОБОТИ



ЛЕГКІСТЬ
РОБОТИ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



ЛЕГКА КОНСИСТЕНЦІЯ -
ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ



КЛЕЙ
СЕРЕДНЬОШАРОВИЙ



ДЛЯ ВНУТР. І ЗОВН.
РОБІТ НА ДЕФОРМІВНІ
ОСНОВИ



МОЖЛИВІСТЬ ХОДЬБИ
ЧЕРЕЗ 4 ГОДИНИ



РАННЯ АДГЕЗІЯ $\geq 0,5$
Н/ММ² ЧЕРЕЗ 6 ГОД

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Високоеластичний, швидкотвердіючий клей для керамічної плитки GREINPLAST PF655FL. Це цементно-полімерний клей типу C2FTES1 з легкою консистенцією, призначений для тонкошарового та середньошарового монтажу облицювань на всі типи мінеральних основ, як стабільних, так і деформівних. Завдяки комбінації швидкотвердіючих в'язучих клей швидко набирає початкову міцність, що дозволяє фугувати плитку та допускати пішохідне навантаження вже через 4 години після укладання. Додатковою перевагою є підвищена ефективність, досягнута завдяки використанню легких наповнювачів. Це робить роботу з клеєм надзвичайно легкою, а витрату меншою порівняно зі стандартними продуктами. До складу також входить висока концентрація сухих полімерних дисперсій, що забезпечує еластичність і дозволяє використовувати клей на деформівних основах як усередині, так і зовні будівель. Призначений для приклеювання плитки малого, середнього та великого формату: керамічної, керамогранітної, спеченої, теракотової, а також натурального каменю (крім мармуру) на стабільні та деформівні основи. Висока адгезія дозволяє монтувати плитку з низьким водопоглинанням, зокрема керамограніт і спечені матеріали, а також укладати її безпосередньо на стару глазур або міцні лакофарбові покриття всередині приміщень. Клей морозостійкий і вологостійкий, підходить для застосування на стінах, підлогах, терасах, балконах, поверхнях із підігрівом, а також у цокольні зоні будівель, утеплених пінопластом або мінеральною ватою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	1,6 - 3,2 кг/м ^{2**}
Час попереднього дозрівання:	≥ 5 хв
Час відкритої роботи [EN 12004:2007+A1:2012]:	≥ 30 хв
Час використання:	до 40 хв*
Максимальна товщина клею:	прибл. 15 мм
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг; Збірне пакування: плівкова палета 42 x 20 кг.
Адгезія до основи [EN 12004:2007+A1:2012]:	
- початкове	≥ 1,00 Н/мм ²
- після занурення у воду	≥ 1,00 Н/мм ²
- після термічного старіння	≥ 1,00 Н/мм ²
- після циклів заморожування	≥ 1,00 Н/мм ²
- розморожування	≥ 1,00 Н/мм ²
Поперечне деформування	≥ 2,5 мм і ≤ 5 мм
Можливість фугування:	після мінімум 4 годин*
Сповзання:	≤ 0,50 мм
Пропорції води на 25 кг суміші:	5,8 - 6,4 л
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суміш швидкодіючого цементу, порошкової полімерної дисперсії, трасового борошна, подрібненого каменю, легких мінеральних наповнювачів, волокон та відповідних добавок, що покращують робочі та міцнісні характеристики.
Інструменти	Електричний низькообертовий дріль, змішувальна насадка типу "кошик", зубчата терка з розміром зубців, адаптованим до розміру та типу плитки, шпатель. Інструменти необхідно очистити одразу після використання.
Зберігання	У оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* Час залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи.

** Залежить від основи та розміру зубців терки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути вирівняною, щоб дозволити монтаж плиток лише за допомогою зубчатої терки, щільною, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію. Типові основи, такі як традиційні штукатурки чи цементні стяжки, не потребують спеціальної підготовки, але їхній вік має становити щонайменше 28 днів, а бетону - 90 днів. Нерівномірні основи з різною або підвищеною поглинальністю необхідно обов'язково заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U або GREINPLAST UO (залежно від типу основи) щонайменше за 4 години до монтажу плитки.

ВИКОНАННЯ

Приготування клею: вміст упаковки (20 кг) висипати в 5,8-6,4 л чистої води та інтенсивно перемішувати до утворення однорідної маси без грудок. Суміш залишити на 3 хв, після чого знову перемішати.

Приклеювання плитки: клейову суміш наносити на основу зубчатою теркою з відповідним розміром зубців, а також на зворотний бік плитки (особливо важливо для зовнішніх робіт, підлогового опалення та великих форматів). Потім притискати плитки до основи, щоб клей максимально заповнив простір між основою та плиткою, і виконати їхнє позиціонування. Якщо клей більше не прилипає до плитки, стару шар видалити й нанести новий. Кількість клею підбирати так, щоб після притиснення клей покривав щонайменше 65% поверхні плитки (для вертикальних поверхонь усередині приміщень), а для зовнішніх робіт, підлогових покриттів чи опалення - приблизно 100% поверхні. Повне навантаження на підлогу можливе через approx. 24 години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання не повинна бути нижчою за +5°C і вищою за +30°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. Максимальна товщина клею не повинна значно перевищувати 15 мм. Під впливом несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть значно змінюватися. Стяжки з підігрівом (ангідритові та цементні) перед наступними етапами необхідно належним чином прогріти. У вологих приміщеннях або місцях, схильних до впливу води всередині приміщень, рекомендується виконати гідроізоляцію за допомогою рідкої плівки Greinplast IC (опціонально Greinplast I2S або Greinplast I1K), а на терасах і балконах - Greinplast I2S або Greinplast I1K. Особливу увагу приділяти правильному та ретельному виконанню деформаційних швів, периметрових і поверхневих. У разі вузьких поверхонь довший бік має бути вдвічі довшим за короткий. Легкий пішохідний рух і затирання плиток проводити після повного висихання клею, не раніше ніж через 3-4 години, інакше можуть з'явитися плями на затирочній суміші. Інструменти мити водою одразу після використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє подразнююче на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів (H335). Захистити від дітей (P102). Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Вміст/упаковку утилізувати в належним чином позначених контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: портландський клінкер, пил із виробництва портландцементу. Вміст хрому (VI) у виробі < 2 ppm. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH.

Greinplast P655FL оцінено відповідно до норми: EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012).

Декларація експлуатаційних характеристик № P655FL-230811.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

