

ГІПСОВА ШТУКАТУРКА МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ



- ЗМІНЕНА В'ЯЗКІСТЬ - АДАПТОВАНА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЗАСТОСОВУВАТИ В ПРИМІЩЕННЯХ, НЕ СХИЛЬНИХ ДО ПОСТІЙНОЇ ВОЛОГИ
- МІНІМАЛЬНА ТОВЩИНА ШАРУ - 8 ММ
- ПОДОВЖЕНИЙ ЧАС РОБОТИ
- ХОРОШІ РОБОЧІ ВЛАСТИВОСТІ - ЛЕГКО І ШВИДКО НАНОСИТЬСЯ

B4



ЛЕГКИЙ ГІПСОВИЙ
ПРОДУКТ

20



ПОЧАТОК
СХОПЛЕННЯ ПОНАД
20 ХВ.

2



МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ $\geq 2,0$
Н/ММ²



НАНЕСЕННЯ
МЕТОДОМ
РОЗПИЛЕННЯ



ЗРУЧНІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ



ДУЖЕ ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсовий штукатурний розчин для машинного нанесення. Класифікується як легка гіпсова штукатурка типу B4/50/2 для внутрішніх робіт. Призначений для створення якісного одношарового покриття всередині будівель із застосуванням штукатурних агрегатів. Підходить для обробки стін і стель у громадських приміщеннях, житлових кімнатах, а також у добре вентильованих кухнях і ванних кімнатах (відносна вологість - не більше 65%).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтована витрата:	0,8 кг/м ² × 1 мм
Вихід готової суміші:	приблизно 39 л з 30 кг штукатурки
Час обробки:	прибл. 220 хв *
Мінімальна товщина шару:	8 мм
Кількість води на 30 кг розчину:	15 - 16 л
Робоча температура:	від +5 °C до +25° C
Клас реакції на вогонь [EN 13279-1:2008]:	A1
Склад	Суміш напівводного гіпсу, мінеральних наповнювачів та спеціально підібраних добавок, що покращують робочі властивості.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 30 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 35 × 30 кг.
Інструменти	Штукатурний агрегат, кельма, відро, терки, лінійки тощо.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 3 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, типу та поглинання основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Штукатурку можна наносити на сухі основи з вологістю нижче 3%, не промерзлі, очищені від пилу, бруду та речовин, що знижують адгезію. Бетонні основи слід заґрунтувати препаратом Greinplast FG. Інші типи основ, з метою вирівнювання поглинальної здатності, обробити розведеним препаратом Greinplast U. Перед початком робіт усі металеві елементи необхідно захистити від корозії. Не допускається нанесення на дерев'яні, металеві або пластикові поверхні.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: Штукатурку засипати в штукатурний агрегат, пристосований для безперервного дозування. Подачу води налаштувати таким чином, щоб при її максимальному значенні на ротаметрі маса не стікала з поверхні (приблизно 0,50 л на 1 кг штукатурки).

Обробка: Розчин наносити горизонтальними смугами, починаючи зверху стіни і рухаючись донизу. Нанесений розчин вирівняти лінійкою типу "Н" перпендикулярно до напрямку нанесення. Після початкового схоплення штукатурку слід вирівняти трапецієподібною лінійкою. Перед завершенням процесу схоплення штукатурку слід злегка збризнати водою і затерти губчастою теркою (так зване фільтювання), щоб витягнути на поверхню рідку фракцію - "молочко". Потім поверхню штукатурки згладити металевою теркою (так звана "коса"). Під час виконання робіт не допускати місцевого пересушування штукатурки, зокрема внаслідок протягів або обігріву. Перерви в нанесенні не повинні перевищувати 15 хвилин. Залишки затверділого гіпсу скорочують час схоплення штукатурки. Невикористані залишки матеріалу не слід змішувати з новоприготовленим розчином. Розчин необхідно використати в пластичному стані не пізніше ніж через 150 хвилин після приготування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +25°C. Інструменти слід промивати водою одразу після завершення робіт. Мінімальна товщина шару - 8 мм. Продукт призначений для одношарового нанесення. Уникати нанесення другого шару. Якщо потрібно нанести другий шар, перший незастиглий шар зробіть "ялинкою" і дочекайтеся його затвердіння перед нанесенням наступного. Матеріал містить гіпс і вапно, які при контакті з водою утворюють лужне середовище, тому необхідно захищати очі та шкіру. У разі потрапляння матеріалу в очі - негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт не контролює. Роботи слід виконувати відповідно до чинних будівельних норм. Зміна складу продукту заборонена, оскільки це може суттєво вплинути на його якість. У разі використання з матеріалами інших виробників або з виробами, не зазначеними в технічній документації, виробник не несе відповідальності.

БЕЗПЕКА

Дотримуйтесь вказівок, наведених у технічному паспорті.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № 68-322-69-2022, чинний до 25.03.2027.

Свідоцтво з області радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/143/2010.

Greinplast TMG оцінено відповідно до норми EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279:2009).

Декларація експлуатаційних властивостей № TMG-170315.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

