

ҐРУНТУВАЛЬНА ШТУКАТУРНА СУМІШ



- ВИКОНАННЯ ПІДГОТОВЧОГО ШАРУ ПІД ШТУКАТУРНІ СУМІШІ **GREINPLAST ZTM, ZTL, ZTR**
- ВИСОКА МІЦНІСТЬ НА СТИСК - КЛАС **CS IV**
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ТОВЩИНА ШАРУ: **3-6 мм**
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- МОРОЗОСТІЙКА
- ФОРМУЄ ШОРСТКИЙ ШАР - ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ НАСТУПНИХ ПОКРИТТІВ
- НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ АБО ШТУКАТУРНИМ АГРЕГАТОМ

GP


ШТУКАТУРНА СУМІШ
ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, ТИП GP



ВОДОПОГЛИНАННЯ
Wc2



МІЦНІСТЬ НА
СТИСК CSIV



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ



НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ
ТА ЗА ДОПОМОГОЮ
АГРЕГАТУ



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І
ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтувальна штукатурна суміш. Класифікується як суміш загального призначення GP з міцністю на стиск категорії CS IV та водопоглинанням категорії W2. Призначена для нанесення адгезійного набризку під цементно-вапняні штукатурки GREINPLAST - як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Може також застосовуватися як цементна штукатурка в зонах з підвищеною вологістю, зокрема в підвалах, цокольних частинах будівель тощо. Суміш має високу адгезію до всіх типових мінеральних будівельних основ. Придатна для ручного нанесення, а також для роботи штукатурними агрегатами з однокамерною системою змішування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	прибл. 20 кг × 10 мм/м ² *
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1:2016]:	≥ 120 хв *
Витривалість на стискання [EN 998-1:2016]:	CS IV (≥6,0 Н/мм ²)
Адгезія [EN 998-1:2016]:	≥ 0,80 Н/мм ² - FP: A
Поглинання води [EN 998-1:2016]:	WC2
Пропускання водяної пари - коефіцієнт дифузії водяної пари [EN 998-1:2016]:	μ ≤ 65
Валова густина в сухому стані [EN 998-1:2016]:	1700 - 1900 кг/м ³
Стійкість до заморожування-розморожування:	≤ 3 % - втрата маси ≤ 10% - зниження міцності на стискання
Коефіцієнт теплопровідності/густина (табличне значення) [EN 998-1:2016]:	λ10,dry, mat ≤ 1,11 W/(m·K), P=50%
Кількість води на 25 кг сухої суміші:	прибл. 4,5 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 2,00 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5° С до+30 °С
Клас реакції на вогонь:	A1
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Склад	Суха суміш портландцементу, мінеральних наповнювачів та добавок, що покращують робочі характеристики суміші та її адгезію до мінеральних основ.
Фасування	Одиничне фасування: відро 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 42 × 25 кг.
Інструменти	Штукатурний агрегат, кельма, терки з пінопласту, відро, терка зі сталі нержавіючої, трапецієподібна лінійка.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, типу поглинання основи

** на основі норми PN-85/B-04500

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою та очищеною від речовин, що знижують адгезію - таких як пил, бруд, жири, залишки фарби. Неміцні штукатурки та паронепроникні лакофарбові покриття слід видалити. Невеликі тріщини необхідно розширити для забезпечення їх повного заповнення. Слабкі основи слід ґрунтувати препаратом GREINPLAST U, поглинальні - GREINPLAST UG, бетонні - GREINPLAST FG. Контактні зони між різними конструкційними матеріалами слід армувати сіткою, наприклад зі скловолна. Адгезійний набризк на бетоні в літній період дозволено виконувати не раніше ніж через 60 днів після його заливання; взимку цей термін подовжується до 90 днів за умови, що бетон не зазнавав дії морозу. Подальші штукатурні роботи можна розпочинати лише після повного твердіння набризку та досягнення ним необхідної міцності.

ВИКОНАННЯ

Суміш наноситься вручну або за допомогою доступних на ринку штукатурних агрегатів з однією змішувальною камерою. Рівень води в ротаметрі слід налаштовувати так, щоб він становив приблизно 4,5 л на 25 кг суміші. Уникайте надмірного додавання води, оскільки це може суттєво знизити міцність обризгу. Нанесена суміш повинна покривати щонайменше 80% оброблюваної поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання суміші має бути в межах від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - близько +20°C. Під час роботи та повного висихання суміші слід захищати її від швидкого висихання або надмірного зволоження. У цей період температура не повинна опускатися нижче +5°C. Час обробки та висихання може змінюватися залежно від умов навколишнього середовища. Поверхні, які можуть забруднитися слід захистити, а забруднення видаляти до їх висихання. Інструменти мити модою одразу після завершення роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції допомагає ефективно використовувати продукт, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт не контролює. Роботи слід виконувати відповідно до правил будівельної справи. Зміна складу продукту заборонена, оскільки це може суттєво знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників ми не несемо відповідальності.

БЕЗПЕКА

Суміш має подразнюючу дію на шкіру. Може викликати алергічну реакцію. Спричиняє серйозні ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовуйте захисні рукавички, одяг, окуляри та захист обличчя. Уникайте вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є і їх легко зняти. Продовжити промивання. Негайно звернутися до центру токсикології або лікаря. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № HK/B/1199/05/2017, дійсний до 23.02.2023.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/140/2010.

Greinplast ZTP оцінено за нормою: EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZTP-200107.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

