

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**



**Ukrainian
Certification**

202334
Випробування

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»
акредитований Національним агентством з
акредитації України на випробування відповідно до
ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації
№202334 чинний до 13.02.2027

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника випробувального центру
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»


Людмила САД




**ПРОТОКОЛ
№ 1190 від 30 травня 2025 р.**

випробувань плит зі спіненого полістиролу EPS 90 з додаванням графіту для
теплової ізоляції огорожувальних конструкцій будівель і споруд,
що виготовлені ФОП Мацигін Ю.В, Україна


Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
	Протокол випробувань	№ 1190
		Сторінка: 2/4



Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
	Протокол випробувань	№ 1190
		Сторінка: 3/4

Замовник випробувань	ФОП Мацигін Ю.В., 82100, Львівська область, місто Дрогобич, вулиця У. Кравченко, 25.
Надана документація	Акт приймання зразків 27.05.2025 року Зразок відібрано та підготовлено представником ФОП Мацигін Ю.В. Зразок відправлено Новою поштою до Випробувального центру ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН».
Виробник продукції	ФОП Мацигін Ю.В., 82100, Львівська область, місто Дрогобич, вулиця У. Кравченко, 25.
Об'єкт випробувань	Плити зі спіненого полістиролу EPS 90 з додаванням графіту 1000x500x50 мм. Зразок – 3 шт., що виготовлені у 2025 році.
Дата одержання зразків	27 травня 2025 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ДСТУ Б EN 13163:2012 (EN 13163:2008, IDT) «Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови», п.п. 4.2.1.
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, «Чарівний» масив, будинок 30.
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища + (22,0)°C Відносна вологість повітря - (64)% Положення зразків у приладі - горизонтальне. Вимірювання проводиться на цілій плиті. Зразки висушують в сушильній шафі при температурі 60°C, напрямок теплового потоку зверху вниз. Час випробування одного зразка 1,5 год. Застосований метод випробування – метод захищеної гарячої пластини.
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 29 травня 2025 року. Закінчення випробувань: 29 травня 2025 року.
Методи випробувань:	ДСТУ Б EN 12667:2016(EN 12667:2001) «Матеріали і вироби будівельні з високим і середнім термічним опором. Методи визначення термічного опору на приладах з захищеною гарячою пластиною і оснащених тепломіром».

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»		
	Протокол випробувань	№ 1190
		Сторінка: 4/4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 0547/6

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	Невизначе- ність	НД на методи випробувань
Теплопровідність у сухому стані при температурі (10)°C, Вт/(мК)	п. 4.2.1 —	0,0305	±0,0031	ДСТУ Б EN 12667:2016, п. 8.2.2

Виконавці:

Інженер-лаборант О. Волощук

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника Випробувального центру Л. Сад

