

СМОЛЯНИЙ ІМПРЕГНАНТ ДО ДЕРЕВИНИ



- **ВОДОРОЗЧИННЕ І ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ**
- **ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ ДО 6 РОКІВ**
- **ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ ТЕКСТУРУ І КОЛІР**
- **СТІЙКЕ ДО ДОЩУ, СОНЦЯ ТА ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР**
- **ЕЛАСТИЧНЕ І ДОВГОВІЧНЕ ПОКРИТТЯ**
- **ЗАХИЩАЄ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТУ**
- **16 УНІКАЛЬНИХ КОЛЬОРОВИХ ВАРІАНТІВ**
- **ДОБРЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ДЕРЕВИНОЮ**
- **У СИСТЕМІ З ПРОСОЧЕННЯМ - ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД БІОДЕГРАДАЦІЇ**
- **НЕ ЛУЩИТЬСЯ І НЕ ТРІСКАЄТЬСЯ**

ЧАС ВИСИХАННЯ



СТІЙКІСТЬ ДО УФ-
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ



БЛИСК



ДО 6 РОКІВ ЗАХИСТУ
ДЕРЕВИНИ



ВИСОКА
ЕЛАСТИЧНІСТЬ І
СТІЙКІСТЬ ПОКРИТТЯ



ПІДКРЕСЛЮЄ
ПРИРОДНУ КРАСУ
ДЕРЕВИНИ



НЕ ЛУЩИТЬСЯ І НЕ
ТРІСКАЄТЬСЯ



ПРОДУКТ, БЕЗПЕЧНИЙ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Greinplast WIW - імпрегнант на основі інноваційної алкідної дисперсії, виготовлений за водною технологією з додаванням модифікуючих компонентів і барвників. Алкідна база забезпечує надзвичайно глибоке проникнення в деревину, чітко підкреслює природний малюнок волокон і створює шовковисто-гладку поверхню на струганій деревині. Покриття не тріскається, не лущиться, стійке до вологи та проникнення води, забезпечує тривалий захист від атмосферних впливів. Доступний у 16 кольорах згідно з палітрою виробника. У поєднанні з біоактивним ґрунтуючим імпрегнантом Greinplast WB забезпечує високий захист від біологічних чинників, що руйнують деревину - до 6 років захисту.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Покривна здатність:	7-10 м² з 1 л*
Густина при 20°C:	приблизно 1,03 кг/дм³
Температура застосування:	від +10°C до +25°C
Час висихання:	приблизно 2-4 години**
Можливість нанесення наступного шару:	через приблизно 4 години**
Вміст твердих часток:	приблизно 18% об'ємно
Фасування	Одиничне пакування: 0,8 л, 2,4 л.
Глянець	Сатин
Склад	Суміш інноваційної алкідної дисперсії, води, модифікуючих добавок, барвників.
Методи аплікації	Пензлик, валик, розпилювання.
Зберігання	Зберігати в герметично закритих, оригінальних і неушкоджених упаковках у сухому приміщенні за температури від +5°C до +30°C протягом 36 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від породи та типу деревини, а також способу аплікації

** час висихання/нанесення наступного шару залежить від породи та типу деревини, а також умов фарбування

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, яка призначена для покриття засобом Greinplast WIW, має бути чистою, знежиреною, сухою та без біокорозії. Максимальна вологість деревини не повинна перевищувати 18%. Деревина, схильна до біокорозії (грибки, що спричиняють розпад деревини, та комахи, що пошкоджують деревину), повинна бути попередньо оброблена БІОАКТИВНИМ ҐРУНТУВАЛЬНИМ ПРОСОЧУВАЛЬНИМ ЗАСОБОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ GREINPLASY WB. У разі реновації поверхні у якій є незначні пошкодженнями після шліфування та очищення, можна відновити шляхом нанесення одного шару. При значних пошкодженнях - повністю видалити старе покриття, очистити поверхню і діяти як при первинному фарбуванні.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням продукт ретельно перемішати та перевірити колір (здійснити пробне фарбування на невеликій ділянці). Кінцевий колірний ефект залежить від товщини та кількості нанесених шарів, типу деревини, обробки її поверхні та методу нанесення. Деревину, оброблену GREINPLAST WB, покривати двома або трьома шарами продукту залежно від вбирності основи. Перед нанесенням наступних шарів рекомендується провести легке проміжне шліфування для кращої адгезії. Між нанесенням шарів елементи залишати для висихання на 4 години. Кожний наступний шар підвищує покривність і насиченість кольору. Продукт наносити пензлем або розпилювачем.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продукт готовий до використання. Не розводити в разі нанесення пензликом. Для розпилювального нанесення допустиме розведення водою, але не більше ніж на 20%. Температура застосування від +10°C до +25°C. Оптимальна температура +20°C. Не застосовувати за температури нижче +10°C або відносної вологості вище 85%. Оброблювані поверхні захищати та оберігати під час робіт і висихання від забруднень, а також від впливу несприятливих атмосферних умов. Рекомендується проводити огляд просочених елементів раз на рік (навесні) і, за потреби, здійснювати їх реновацію. Використовувати відповідні захисні рукавички. У разі необхідності застосовувати захисні окуляри. Інструменти мити водою одразу після завершення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, подана в цій інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не може слугувати підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі використання разом з продукцією інших компаній відповідальності на себе не беремо. Колір, зображений на упаковці через особливості друкарської техніки, є лише орієнтовним і може незначно відрізнятися від реального, тому не може бути підставою для рекламаций. Наведені в описі час висихання та витрата є приблизними, оскільки залежать від способу нанесення, умов висихання, а також якості та типу деревини.

БЕЗПЕКА

H412 - Шкідливо для водних організмів, спричиняє довготривалі наслідки. P101 - У разі потреби звернення до лікаря за консультацією пред'явити ємність або етикетку. P102 - Зберігати поза межами досяжності дітей. P273 - Уникати викиду в довкілля. P333+313 - У разі виникнення подразнення шкіри або висипки: звернутися по медичну консультацію або опіку. P501 - Зміст/упаковку утилізувати в належним чином позначених контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамінат, 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергійну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має Гігієнічний атестат.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

