

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ШВИДКОТВЕРДНУЧИЙ



- ЗАПОВНЕННЯ ТРІЩИН І ЩІЛИН У СТІНАХ І СТЕЛЯХ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ШИРОКОГО СПЕКТРА ОСНОВ
- ШВИДКЕ ЗАТВЕРДІННЯ - ПРИДАТНИЙ ДО ФАРБУВАННЯ ТА ШЛІФУВАННЯ ВЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ХВИЛИН
- НА ОСНОВІ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ - ГЛАДКА КІНЦЕВА ПОВЕРХНЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ: ВІД -20°C ДО +80°C

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Швидкотверднучий акриловий ущільнювач. Однокомпонентна акрилова маса, придатна до обробки та фарбування вже через 10 хвилин після нанесення. Ідеально підходить для заповнення дефектів, тріщин і щілин у стінах систем сухого будівництва - за умови, що вони не підлягають подальшому розширенню. Має чудову адгезію до типових пористих основ: мінеральних штукатурок, бетону, керамічної цегли, гіпсокартону. Незамінний для внутрішніх оздоблювальних робіт.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Затвердіння:	фізичне висихання
Об'ємна густина:	~1,72 г/см ³ (при 20°C)
Мінімальна ширина і глибина шва:	5 мм
Співвідношення ширини до глибини шва:	1:1
Термічна стійкість після затвердіння:	від -20°C до +80°C
Усадка після затвердіння:	близько 15%
Здатність до перекриття тріщин:	висока
Витрата (шов 5×5 мм):	приблизно 12 пог. м
Реакція на вогонь:	клас Е
Стійкість до сповзання:	≤ 3 мм
Втрата об'єму:	≤ 45%
Відносне подовження при розриві	≥ 25%
Тривалість експлуатації:	відповідає вимогам
Склад	Вископластична водна дисперсія акрилових смол, модифікована для прискореного затвердіння. Містить спеціально відібрані дрібнозернисті мінеральні наповнювачі.
Фасування	Одиничне пакування: балон 300 мл. Збірне пакування: Картонна упаковка 12 шт.
Інструменти	Ручний або пневматичний пістолет для герметуку.
Зберігання	Зберігати в оригінальній, непошкодженій упаковці, у сухих приміщеннях при температурі від +5°C до +25°C. Термін придатності вказано на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути чистою, знежиреною та вільною від забруднень (пилу, залишків старих ущільнювачів тощо). Вбирні поверхні можна попередньо обробити ґрунтом GREINPLAST U.

ВИКОНАННЯ

Наносити за допомогою ручного або пневматичного пістолета. Перед використанням обрізати кінчик балона вище різьби, закріпити насадку та відрегулювати її відповідно до бажаної товщини шва. Вставити балон у пістолет і нанести матеріал. Рекомендоване співвідношення ширини до глибини шва - 1:1. Уникати забруднення країв шва. Для захисту країв формування рівної лінії шва використовувати малярську стрічку, яку слід зняти одразу після обробки. Шов розгладжувати мильним розчином до утворення поверхневої плівки. Забруднення очищати водою після нанесення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання - від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція містить рекомендації щодо правильного використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати згідно з будівельними нормами. Втручання в склад продукту заборонене - це може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з матеріалами інших виробників ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Зберігати в недоступному для дітей місці.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Декларація експлуатаційних властивостей №EAS-181212.

Оцінено згідно зі стандартом EN 15651-1:2012.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

