

ЛАЗУР АКРИЛОВИЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ, ЩО ІМІТУЮТЬ ДЕРЕВО, ҐРУНТ



- **ДЛЯ ВИКОНАННЯ ҐРУНТОВКИ В СИСТЕМІ З ПАНЕЛЯМИ LAMELE (OEA-L) I RYFLE (OEA-R)**
- **ДЛЯ ВИКОНАННЯ РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ**
- **ЗАХИЩАЄ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ВОЛОГИ**
- **СПРОЩУЄ НАНЕСЕННЯ НАСТУПНИХ ШАРІВ ФАРБИ**
- **ЗМЕНШУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ**
- **РЕКОМЕНДОВАНЕ НАНЕСЕННЯ ПЕНЗЛЕМ ВЗДОВЖ ВОЛОКОН**
- **БІЛОГО КОЛЬОРУ**
- **ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ**

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ЗМЕНШЕННЯ
ПОГЛИНАЛЬНОЇ
ЗДАТНОСТІ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЗМЕНШУЄ
ПОГЛИНАЛЬНУ
ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ



ЗАХИСТ ВІД
ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ



СПРОЩУЄ
ФАРБУВАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

GREINPLAST FLA Ґрунтувальна лазур (біла) - акриловий засіб для попереднього Ґрунтування панелей OEA-L (ламелі) та OEA-R (рифлі). Використовується як перший шар у системі декоративного оздоблення: зменшує водопоглинання, захищає поверхню від вологи та стабілізує основу перед нанесенням декоративної лазури Greinplast FLA.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (одноразове нанесення):	прибл. 0,05-0,08 л/м²
Час висихання [PN-C-81913:1998]:	максимум 4 години
Об'ємна щільність [PN-C-81913:1998]:	0,97-1,02 кг/дм³
Блиск [PN-EN 1062-1:2005]:	Сатиновий (60° ≤ 60, 85° > 10)
Стійкість покриття до стирання [PN-C-81913:1998]:	≥ 8000 рухів щіткою
Розведення водою:	максимум 5%
Склад	Суміш акрилової дисперсії, консервантів і модифікуючих добавок, засобів захисту покриття, органічних і неорганічних пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: 0,9 л і 2,7 л.
Інструменти	Низькооборотний міксер, насадка-мішалка, відро, пензель.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 18 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +25°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

*величина залежить від температурно-вологісних умов та типу й поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, стабільною, без будь-яких речовин, що знижують адгезію (пил, бруд, жирові плями, органічні залишки, соляні висоли, цвіль, грибок тощо). Підкладковий шар наносити лише на сухі панелі. Якщо перед ґрунтуванням спостерігались опади або висока вологість, слід обов'язково зачекати трохи довше до повного висихання панелей.

ВИКОНАННЯ

До малярних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Лазур наносити пензликом. Перед нанесенням ґрунтовку ретельно перемішати. Ґрунтування проводити уздовж "сучків" покриття, застосовуючи щонайменше одну-дві шари, щоб повністю покрити всю поверхню. Роботи на стіні, яка утворює одну площину, виконувати безперервно, використовуючи метод "мокре на мокре" з матеріалом однієї партії виробництва. У разі потреби корекції ґрунтувати всю поверхню елемента. Кількість шарів і спосіб нанесення мають забезпечити повне покриття всієї поверхні, включаючи її краї (особливо периметрові), та досягнення бажаного кольорового ефекту. Для покращення робочих властивостей допускається розведення продукту водою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура оточення під час ґрунтування та висихання ґрунту має становити від +5°C до +25°C. Поґрунтовані поверхні захищати від надмірного сонячного світла, дощу та вітру до повного висихання. Особливо важливо, щоб при температурах вище +20°C декоративний шар наносився на холодну основу, тому рекомендується проводити ці роботи в ранкові години. Поверхні, схильні до забруднення ґрунтом, захистити, а забруднення змити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Розмір поверхні панелей, що монтуються всередині приміщень, обмежений і залежить від типу (категорії) приміщення та його об'єму. Приміщення провітрювати до зникнення характерного запаху. Докладнішу інформацію доступно в технічному консультуванні Greinplast.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (КОТ і ЕТА) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Може викликати алергічну реакцію шкіри. Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 2-октилізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1), 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH.

Greinplast FLA - елемент наборів виробів для виконання утеплення та облицювання відповідними системами.

GREINPLAST за переліком № 001/ES/FLA.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

