

СИЛІКОН САНІТАРНИЙ ТИП: КИСЛОТНИЙ



- **САНІТАРНИЙ - ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ СТІЙКІСТЬ ДО БІОЛОГІЧНОЇ КОРОЗІЇ**
- **ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ШИРОКОГО СПЕКТРА ОСНОВ**
- **УЩІЛЬНЕННЯ ВОДОПРОВІДНИХ І САНІТАРНИХ ІНСТАЛЯЦІЙ**
- **УЩІЛЬНЕННЯ КРАЇВ ВАНН, УМИВАЛЬНИКІВ, МИЙОК ТОЩО**
- **ЗАПОВНЕННЯ ЩІЛИН МІЖ СУМІЖНИМИ ПЛОЩИНАМИ - СТІНИ ТА ПІДЛОГИ З КЕРАМІЧНИМ ОБЛИЦЮВАННЯМ**
- **ТРИВАЛО ЕЛАСТИЧНИЙ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**
- **ТЕРМОСТІЙКІСТЬ: ВІД -40 °C ДО +180 °C**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Санітарний силіконовий ущільнювач, захищений компонентами, що підвищують його стійкість до біологічної корозії (пліснява), вологи та інших чинників, які можуть впливати на довговічність у місцях нанесення. Однокомпонентна, швидкотвердна, еластична і довговічна ущільнювальна маса, виготовлена на основі еластомерних силіконових смол з оцтовим механізмом твердіння. Продукт еластичний, має добру адгезію до пористих і непористих основ: бетону, цегли, керамічної плитки, скла, захищених металів, деяких пластмас, меблевих плит тощо. Застосовується як високоеластична герметизуюча fuga з кольором, узгодженим з палітрою еластичної фуги Greinplast ZFF. Може використовуватись для монтажу сантехніки, ущільнення водопровідних і санітарних інсталяцій. Ідеально підходить для тривалого еластичного ущільнення країв ванн, мийок, умивальників, заповнення деформаційних швів, з'єднання і обробки щілин між суміжними площинами стін і підлоги з керамічним облицюванням. Після затвердіння зберігає еластичність. Покриття стійке до атмосферних впливів, дії УФ-випромінювання та температурних коливань у діапазоні від -40°C до +180°C. Призначене для використання всередині і зовні будівель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Затвердіння:	за рахунок вологи з повітря
Густина (залежно від кольору):	~0,97 г/см ³ (при +20°C)
Час затвердіння:	2 мм / 24 год (при +20°C, 55% відн. вологості)
Час обробки:	прибл. 10 хв
Термостійкість після затвердіння:	від -40°C до +180°C
Витрата:	шов 4×4 мм - близько 18 м.п. з балона 310 мл
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Термін придатності:	18 місяців з дати виробництва
Реакція на вогонь:	клас Е
Механічні властивості (подовження) при постійному навантаженні:	відповідає вимогам
Усадка (втрата об'єму):	≤ 20%
Стійкість до сповзання:	≤ 3 мм
Довговічність:	відповідає вимогам
Біостійкість (ріст мікроорганізмів):	0
Склад	Суміш еластомерних силіконових смол з оцтовим механізмом затвердіння, модифікуючими добавками та протипісляними компонентами.
Фасування	Одиничне пакування: балон 310 мл. Збірне пакування: Картонна упаковка 15 шт.
Інструменти	Ручний або пневматичний пістолет для герметика.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці при температурі від +5°C до +35°C - до 36 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та асортимент зазначені на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути чистою, сухою, знежиреною, без забруднень, таких як пил, залишки старих герметиків тощо.

ВИКОНАННЯ

Наносити вручну або пневматичним пістолетом. Перед використанням зрізати кінчик туби над різьбленням, накрутити насадку і обрізати її відповідно до бажаної товщини шва. Вставити тубу у пістолет і нанести герметик. Рекомендоване співвідношення ширини до глибини шва - 1:1 для швів шириною 10 мм і 2:1 для швів шириною 10-30 мм. У разі глибоких щілин використовувати ущільнювальний шнур з закритими комірками. У разі сумнівів звертатися до технічного відділу. Слід уникати забруднення країв шва. Для їх захисту і формування рівної лінії слід обклеїти зону фуги малярною стрічкою, яку потрібно зняти одразу після обробки шва. Фугу слід розгладжувати змоченим інструментом до утворення поверхневої плівки. Час обробки - приблизно 25 хв. Забруднення слід очищати бензином-розчинником одразу після використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи і навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися. Не застосовувати при контакт з натуральним каменем, PVC, PP, PE і акриловими виробами. Поверхні, схильні до забруднення, слід захищати.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, слугує для того, щоб забезпечити правильне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. Виробник не несе відповідальності за сумісне застосування з продукцією сторонніх виробників

БЕЗПЕКА

Спричиняє подразнення шкіри. Викликає серйозне ушкодження очей. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. Використовувати захисні рукавички/одяг/захист очей/обличчя. У РАЗІ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: промити великою кількістю води. У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо є і це легко зробити. Продовжити промивання. Негайно звернутися до центру токсикології/лікаря.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

