

БІТУМНА ІЗОЛЯЦІЙНА МАСТИКА ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ВІД ВОЛОГИ ВОДОРОЗЧИННА



- ДЛЯ РЕМОНТУ ТА КОНСЕРВАЦІЇ ПОКРІВЕЛЬНИХ ПОКРИТТІВ
- ДЛЯ ВИКОНАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ВІД ВОЛОГИ
- УТВОРЮЄ ЕЛАСТИЧНЕ ПОКРИТТЯ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ І РУБЕРОЙДУ
- НЕ РЕАГУЄ ЗІ СТИРОПОЛІМЕРОМ
- СТІЙКА ДО ДІЇ СЛАБКИХ КИСЛОТ І ЛУГІВ
- СТІЙКА ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ І ВОДИ
- ВОДОРОЗЧИННА - НЕ МІСТИТЬ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ

АДГЕЗІЯ ДО
ПОВЕРХНІ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ
ПОКРИТТЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ЛЕГКІСТЬ У РОБОТІ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
МІНЕРАЛЬНИХ
ОСНОВ



СТІЙКИЙ ДО ДІЇ
АТМОСФЕРНИХ
ЧИННИКІВ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Водорозчинна асфальтно-каучукова суміш. Має відмінні тиксотропні властивості, які гарантують, що навіть при значних ухилах і високій температурі Greinplast IBD не стікає з поверхні. Стійка до дії атмосферних чинників і води. Відзначається високою адгезією до мінеральних основ і покрівельного руберойду. Утворює на поверхні дуже еластичне покриття. Створює бар'єр, що захищає бетон від біологічної корозії. Стійка до дії слабких кислот і лугів. Не вступає в реакцію зі спіненим полістиролом. Призначена для виконання еластичних, безшовних, вологозахисних ізоляційних покриттів (у підземних частинах будівель і споруд, таких як фундаментні стрічки, фундаменти тощо), а також для ремонту і обслуговування покрівельних покриттів. Може застосовуватись як на сухих, так і на вологих основах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне витрачання матеріалу (при одноразовому нанесенні): - для покрівельних робіт - для гідроізоляції	приблизно 0,5 кг/м ² приблизно 1,5 кг/м ²
Товщина затверділого шару:	не менше 1 мм
Час висихання шару:	близько 6 годин*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Кількість шарів:	від 2 до 4 (мінімум 2)
Час повного затвердіння покриття:	близько 7 днів*
PN-B-24000:1997:	
Вміст води в масі:	не більше 60% (м/м)
Розбавлення водою:	не менше ніж на 200% (V/V)
Стікання покриття у вертикальному положенні, протягом 5 годин, при температурі 100°C:	не стікає
Гнучкість покриття при -10°C, при згинанні на півобласті блока діаметром 30 мм:	не допускаються тріщини чи подряпини
Просочуваність покриття під тиском води 1000 мм протягом 48 годин:	не допускається
Час утворення покриття:	не пізніше ніж через 6 годин
Термін придатності маси:	щонайменше 6 місяців
Склад	Водна дисперсія бітуму, що містить спеціально підібрані види синтетичних каучуків-полімерів, мінеральних наповнювачів та компонентів, які підвищують еластичність і покращують робочі характеристики. Не містить розчинників.
Упаковка	Одинична упаковка: Відро 20 кг, 10 кг, 5 кг Збірна упаковка: Палета з плівкою 20 × 33 кг
Інструменти	Низькооборотний міксер, кошикова мішалка, пензель, кельма, відро, зубчаста терка, плоска терка, щітка покрівельна, пензель, валик малярний, натисковий пристрій.
Зберігання	Термін зберігання в закритій, неушкодженій упаковці при температурі вище +5°C - 12 місяців. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Захистіть продукт від морозу.

* значення залежать від температури навколишнього середовища, вологості повітря, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основою для нанесення Greinplast IBD можуть бути мінеральні поверхні, старі дисперсійні бітумні покриття, асфальтовий руберойд. Бетонні та мінеральні основи повинні бути витримані. Нанесення Greinplast IBD на замерзлі поверхні або ті, де є застій води, не допускається. Основа повинна бути рівною, однорідною, міцною, чистою та вільною від шарів, що знижують адгезію (наприклад, масел, пилу тощо). Усі зовнішні прямі кути слід фасувати (заокруглити), а внутрішні - заокруглити у формі фасетів. Підготовлену основу перед нанесенням суміші слід заґрунтувати ґрунтом Greinplast IBC, розведеним водою у співвідношенні 1:9.

ВИКОНАННЯ

Продукт наносити на попередньо заґрунтовану основу Greinplast IBC щонайменше у два шари за допомогою зубчастого шпателя, пензля, покрівельної щітки або методом розпилення, забезпечуючи утворення однорідного покриття. Для уникнення розривів у покритті наступні шари слід наносити перпендикулярно до попереднього (після його затвердіння), контролюючи товщину. У зонах, схильних до тріщин, робочих проходах, фасетах із цементного розчину - у першому шарі слід застосовувати технічну тканину, наприклад, поліпропіленове полотно або поліпропіленову сітку PP. За потреби поліпропіленову сітку PP можна застосовувати на всій поверхні. Необхідно пам'ятати про використання ущільнювальних манжетів для всіх типів інсталяційних проходів.

Догляд за покрівлею: Продукт наносити на попередньо підготовлену та відремонтовану основу щонайменше у два шари за допомогою пензля, покрівельної щітки або методом розпилення, забезпечуючи утворення однорідного покриття. Відшарування та пухирі, що виникли на старих покриттях під час експлуатації, слід розрізати хрест-навхрест і підклеїти відповідним матеріалом. Невеликі пошкодження та дефекти також слід усунути відповідним ізоляційним матеріалом. Поверхню заґрунтувати Greinplast IBC. Для уникнення розривів у покритті другий шар слід наносити перпендикулярно до попереднього (після його затвердіння), контролюючи товщину. У зонах, схильних до тріщин, робочих проходах, фасетах, стиках з металевими елементами - у першому шарі слід застосовувати технічну тканину, наприклад, поліпропіленове полотно або поліпропіленову сітку PP. За потреби поліпропіленову сітку PP можна застосовувати на всій поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час виконання робіт і висихання суміші повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не слід наносити продукт під прямим сонячним промінням, під час дощу або без застосування захисних засобів (сітки, тенти). У період несприятливих погодних умов ці умови слід підтримувати до повного висихання покриття. За середньодобових температур нижче 10°C ізолювані поверхні слід накривати плівковим тунелем і забезпечити циркуляцію теплого повітря до повного затвердіння покриття. Висока вологість і низька температура повітря значно подовжують час затвердіння. Не слід утеплювати або засипати котлован до повного затвердіння покриття.

Неналежа підготовка основи може в окремих випадках призвести до зниження довговічності покриття або навіть його відшарування. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захищати. Інструменти та можливі забруднення до висихання слід змивати водою. У разі високих забруднень - використовувати органічний розчинник. Продукт не слід застосовувати на дьогтьових руберойдах, дьогтьових поверхнях та ондуліні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість застосованого матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати захисні рукавички/одяг/захист очей/обличчя. Зберігати в добре провітрюваному приміщенні. Тримати тару щільно закритою. Вміст / тару утилізувати через компанії, що мають відповідні дозволи. Містить реакційну суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [N° ЄС 247-500-7] і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [N° ЄС 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічну реакцію. Дотримуватись вимог технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Національна декларація експлуатаційних властивостей № IBD - 200406.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

