

БІТУМНИЙ ҐРУНТУЮЧИЙ ПРЕПАРАТ ВОДОРОЗЧИННА ҐРУНТУЮЧА ЕМУЛЬСІЯ




- ДЛЯ ҐРУНТУВАННЯ ПІД ТЕРМОЗВАРЮВАЛЬНІ ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА БІТУМНІ ІЗОЛЯЦІЇ: **GREINPLAST IBD, IBS, IBM**
- УТВОРЮЄ ЕЛАСТИЧНУ АДГЕЗІЙНУ ПЛІВКУ
- ТЕХНОЛОГІЯ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ ЧАСТИНОК - ЗДАТНІСТЬ ДО ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ В ОСНОВУ
- СТІЙКА ДО ДІЇ СЛАБКИХ КИСЛОТ І ЛУГІВ
- ВОДОРОЗЧИННА - НЕ МІСТИТЬ РОЗЧИННИКІВ
- КОНЦЕНТРАТ - РОЗВОДИТИ ВОДОЮ



ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ В
СТРУКТУРУ ОСНОВИ



ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ
РОЗВЕДЕННЯ



СТВОРЮЄ АДГЕЗІЙНЕ
ПОКРИТТЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Глибокопроникна водорозчинна асфальтно-латексна емульсія GREINPLAST IBG утворює на поверхні еластичне зчепне покриття. Стійка до дії слабких кислот і лугів. Після розведення водою використовується як ґрунтуючий шар для вбирних і невбирних основ перед нанесенням ізоляційних матеріалів на основі бітуму: GREINPLAST IBM, GREINPLAST IBD, GREINPLAST IBS, а також термозварювальних бітумних рулонів. Може застосовуватися у контакті з пінополістиролом, на вологих основах, для ґрунтування зовнішніх частин будівель і внутрішніх приміщень (підвали, гаражі), за винятком зон постійного перебування людей, харчової промисловості та поверхонь, оброблених смолою. Типові основи: цементні, цементно-вапняні, бетон, цегла, гіпсові блоки, газобетон, деревоволокнисті плити (цементно-стружкові, OSB, MDF), руберойд, бітумні покриття.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне споживання розчину (при одноразовому нанесенні):	0,2 - 0,3 кг/м²
Час висихання одного шару:	приблизно 3 години*
Температура нанесення:	від +5°C до +35°C
Кількість шарів:	мінімум 1
PN-B-24000:1997, PN-B-24000:1997	
Основні характеристики будівельного виробу для запланованого застосування або інших застосувань	Заявлені експлуатаційні властивості:
Вміст води в масі, % (м/м), не більше ніж:	60
Здатність розбавляти масу водою, % (V/V), не менше ніж:	200
Час створення покриття, h, не пізніше ніж після закінчення:	6
Термін придатності маси, мін., кількість місяців від дати виробництва:	6
Склад	Дрібнодисперсна водорозчинна бітумна аніонна емульсія, модифікована синтетичним каучуком, з високим вмістом бітуму та смол у формі концентрату. Містить спеціально підібрані типи синтетичних каучуків, дрібнодисперсних латексних смол, а також компоненти, що покращують проникність, еластичність і робочі властивості. Не містить органічних розчинників.
Фасування	Одиничне пакування: відра по 1 кг, 3 кг, 5 кг; Збірне пакування: палета у плівці - 500 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, пензель, щітка, малярний валик.
Зберігання	Термін зберігання в герметично закритій, непошкодженій тарі - до 12 місяців при температурі понад +5°C. Відкриття упаковки може суттєво скоротити термін придатності. Продукт слід захищати від морозу, тривалого впливу високих температур прямих сонячних променів.

* значення залежать від температури, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути щільною, несучою, очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, слідів біокорозії, органічних залишків і речовин, що знижують адгезію. Відшаровані або лущені фарби, штукатурки та гострі краї - видалити. Усі дефекти та заглиблення - вирівняти. З деревоволокнистих плит слід видалити захисний шар (парафін або інші антиадгезійні покриття), після чого очистити від пилу. Основа не повинна бути замерзлою. Наявність застійної води - неприпустима. Бетонні основи та мінеральні штукатурки слід витримати.

ВИКОНАННЯ

Перед ґрунтуванням препарат слід розвести водою згідно з рекомендаціями та перемішати до отримання однорідної маси.

Рекомендоване співвідношення (GREINPLAST IBG - вода):

- 1:9 - для ґрунтування основ перед нанесенням гідроізоляційних покриттів GREINPLAST IBM, IBS, IBD.

- 1:4 - для ґрунтування основ перед приклеюванням теплоізоляційних матеріалів за допомогою GREINPLAST IBS, IBM, а також перед нанесенням бітумних і термозварювальних рулонів.

Наносити ґрунт пензлем, щіткою або методом розпилення в один рівномірний шар. Кількість шарів залежить від поглинальної здатності основи. У разі надмірно вбирних основ нанесення можна повторити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +35°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не слід наносити продукт під прямим сонячним промінням, під час дощу або без захисних засобів (сітки, тенти). У період несприятливих погодних умов ці умови слід підтримувати до повного висихання покриття.

Наступні шари слід наносити одразу після затвердіння ґрунтувального шару, не допускаючи його забруднення або запилення. У разі надмірно вбирних основ допускається нанесення другого шару. Неналежна підготовка основи може призвести до зниження довговічності покриття або його відшарування. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначені терміни можуть змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити. Інструменти та залишки ґрунту до висихання - змити водою, після висихання - видалити органічним розчинником.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати згідно з будівельними нормами. Будь-яке втручання у склад продукту - неприпустиме і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших виробників відповідальність несе виконавець робіт.

БЕЗПЕКА

Спричиняє подразнення шкіри та очей. Після використання ретельно вимити руки. Використовувати захисні рукавички, одяг, окуляри та маску. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо є і їх легко зняти. Продовжити промивання. У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): промити водою або під душем. P332+P313: У разі подразнення шкіри - звернутися до лікаря. У разі тривалого подразнення очей - звернутися до лікаря. Містить суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Національна декларація експлуатаційних властивостей № IBG - 200420.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

