

Технічна карта BETON CREATIV



BETON CREATIV



ПРОДУКТ

BETON CREATIV - це тонкошарова декоративна штукатурка, що імітує сирий бетон, надаючи інтер'єрам сучасного характеру. Оригінальний дизайн дозволяє універсально застосовувати продукт на різних поверхнях. Залежно від способу нанесення та використовуваних інструментів, можна отримати характерний **ефект опалубки або бетонування**. Рекомендовано для оздоблення житлових та громадських приміщень. Штукатурка є паропроникною («дихаючою»), дуже міцною та стійкою до забруднень.

СКЛАД

Продукт у вигляді сухого порошку, що містить мінеральні наповнювачі, вапно, полімер.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінальній закритій тарі: 24 місяці від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C, а також 3 місяці для замішаної штукатурки у герметично закритій тарі. Відкриття тари може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент на номер партії вказані на кришці тари.

ФАСУВАННЯ

Одиниця пакування: відра 5 кг, 15 кг.

БЕЗПЕКА

S2: Беретти від дітей. S24: Уникати контакту зі шкірою. S26: У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися за порадою до лікаря. S46: У разі проковтування негайно звернутися до лікаря, та показати упаковку або етикетку.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	1,6 - 1,8 кг/м ² *
Об'ємна густина (суміш із водою)	прибл. 1,4 г/см ³
Об'ємна густина (без води)	прибл. 1,1 г/см ³
Час висихання	макс. 24 год*

*значення залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи.

ІНСТРУМЕНТИ

Низькооборотний міксер, відро, терка з нержавіючої сталі, кельма, шпателі.

ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ - ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

BETON потребує міцно зв'язаної, сухої основи, очищеної від старих покриттів, що лущаться, рівної, без тріщин, пилу та жирних плям. Поверхні, раніше пофарбовані клейовими фарбами, потрібно ретельно очистити до основи. Поглинальні основи слід заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Greinplast U, а потім покрити ФАРБОЮ ГРУНТУВАЛЬНОЮ ПІЩАНОЮ (**FARBA GRUNTUJĄCA PIASKOWA**).

Технічна карта

BETON CREATIV



ВИКОНАННЯ

До основних робіт можна ставати після підготовки основи, ґрунтування піщаною фарбою та її повного висихання. Штукатурку ретельно перемішати з пігментом, що додається до упаковки, а потім розрідити водою у пропорції 3:1 (на 15 кг бетону - 5 л води). Підготовлену суміш залишити на 1 годину, після чого повторно перемішати.

BETON наносити металевою теркою на товщину зерна, починаючи зверху вертикальними смугами. Наступні фрагменти стіни з'єднувати методом «мокре на мокро». Після попереднього випаровування штукатурки, вирівняти венеціанською теркою смуги та потовщення, що виникли при нанесенні. Приблизно через 30 хв., коли штукатурка вже не липне до рук, ставати до глянцеування (згладжування) поверхні. Під час глянцеування можна змочувати штукатурку водою з розпилювача, що сприятиме появі характерних для сирого бетону відтінків та полегшить вирівнювання. Після повного висихання (приблизно через 24 год.) ставати до захисту докеру безбарвною ЛАЗУР'Ю МАТОВОЮ (LAZURA MATOWA). Лазур наносити пензликом або валиком із середнім ворсом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання штукатурки повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення +20°C. Неналежа підготовка основи може, у крайніх випадках, призвести до зниження довговічності штукатурки або навіть до її відшарування. Неправильне нанесення може призвести до утворення стійких відмінностей у відтінках. Поверхні, які можуть бути забруднені штукатуркою, слід захистити, а у разі забруднення - видалити його до засихання матеріалу. Інструменти мити водою відразу після завершення робіт.

Інформація, що міститься в цій інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, проте вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі поєднання з виробами інших Брендів ми не несемо жодної відповідальності. Застосування, не вказані в цій інструкції, слід попередньо узгодити з Відділом технічного консультування.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Цементні, цементно-вапняні, вапняні, вапняно-цементні штукатурки	Витримати мін. 28 днів: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції 1:2 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити поверхню, а потім заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції 1:2 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P.	Як ґрунт використовувати ФАРБУ ҐРУНТУВАЛЬНУ ПІЩАНУ
Гіпсові штукатурки	Витримати мін. 28 днів: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:3 до 1:4 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити поверхню, а потім заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:3 до 1:4 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P.	
Гіпсові гладі, шпаклівки, гіпсокартонні плити (ГКЛ)	Після повного висихання: - Сухі основи: Поверхню знепилити та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, перешліфувати, знепилити, а потім заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P.	Як ґрунт використовувати ФАРБУ ҐРУНТУВАЛЬНУ ПІЩАНУ
Покриття олійними, крейдовими та клейовими фарбами	Такі покриття слід обов'язково видалити. Поверхню очистити, заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода). Дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, знепилити та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P.	
Інші малярні покриття (акрилові тощо)	Нестійкі покриття обов'язково видалити. Поверхню очистити, заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода). Дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, знепилити та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:1 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P.	



Технічна карта BETON CREATIV



Шпалери під фарбування	- Нові: Залишити до повного висихання клею. - Старі: Очистити, за потреби підклеїти в місцях відшарувань.	Як ґрунт використовувати ФАРБУ ҐРУНТУВАЛЬНУ ПІЩАНУ
Старі шпалери	Повністю видалити. Залишки клею та шпалер змити. Дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти - шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, знепилити та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорціях від 1:1 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додавання фарби FW-S або ґрунтувальної фарби FW-P.	
Брудні, жирні поверхні, складні плями	Промити водою з відповідним додаванням препарату Greinplast AP і залишити до повного висихання. На плями нанести ізолювальне покриття (наприклад, матову олійну фарбу) і залишити до повного висихання.	
Акрилові шви, герметики	Залишити до повного висихання. Через високу еластичність та різні поглинальну здатність таких продуктів на цих масах можуть виникнути тріщини та зміна кольору. Щоразу необхідно проводити власну перевірку адгезії.	
Інші основи, не вказані в цій інструкції.	Підготовку необхідно узгодити з Відділом технічного консультування.	

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА

Продукт відповідає вимогам PN-C-81914:2002.

Класифікація згідно з PN-EN 13300:2002.

Має Гігієнічний атестат.

