

ҐРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННИХ ОСНОВ



- ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ: СТЕЛІ, СТОВПИ, БАЛКИ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА XPS (ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ)
- СТВОРЮЄ ШОРСТКУ КОНТАКТНУ ПОВЕРХНЮ - ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ НАСТУПНИХ ШАРІВ
- МІСТИТЬ ПРОМОТОРИ АДГЕЗІЇ - ДОБРА АДГЕЗІЯ ДО ГЛАДКИХ ПОВЕРХОНЬ
- ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ



ПОЛІГШУЄ НАНЕСЕННЯ
НАСТУПНИХ ШАРІВ



ВИРІВНЮЄ
ПОГЛИНАЛЬНУ
ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ



ЗБІЛЬШУЄ ПЛОЩУ
КОНТАКТУ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка для бетонних основ, що містить спеціально відібраний кварцовий пісок, на основі полімерної дисперсії. Ґрунтовка для бетонних основ таких як: стелі, фундаменти, бетонні балки, стовпи, XPS тощо. Застосовується з метою підвищення адгезії штукатурних розчинів, клеючих сумішей до цього типу основ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	~ 0,4 кг/м ²
Об'ємна густина:	~ 1,34 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Час висихання:	~4 год.*
Вміст ЛОС (граничне значення з 2010 р. / у виробі):	макс. 30 г/л / < 30 г/л
Склад	Суміш дисперсії акрилових кополімерів, мінеральних наповнювачів, кварцових заповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 20 кг; 10 кг; Збірне пакування: палета в плівці - 20 × 20 кг; 33 × 10 кг;
Інструменти	Низькообертовий
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі - 18 місяців від дати виробництва від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії зазначені на кришці упаковки.

* Час висихання залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Бетонні та залізобетонні поверхні можна ґрунтувати після їх повного висихання. Слід пам'ятати, що в зимовий період час висихання значно подовжується. Вологість основи повинна бути нижчою ніж 4%. Недопустиме утворення крапель води на поверхні бетону. Виступаючі металеві елементи (анкери, частини арматури тощо) мають бути захищені від корозії. З поверхні слід видалити всі напливи та застигли залишки бетону тощо. Крім того, поверхні мають бути очищені від опалубних олій, сажі, пилу тощо. Якщо опалубочну олію неможливо змити, слід застосувати піскотруменеве очищення, парову обробку або знежирювальні засоби.

ВИКОНАННЯ

Продукт готовий до використання. Під час зберігання, у зв'язку з наявністю кварцового наповнювача, можливе розшарування виробу. Безпосередньо перед використанням перемішати за допомогою повільнообертальної мішалки до отримання однорідної консистенції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи та навколишнього середовища від +5°C до +30°C. Оптимальна температура застосування - +20°C.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість застосованого матеріалу. У разі сумісного використання з продукцією інших брендів, Виробник не несе жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Ретельно вимити руки після використання. Містить 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер ЕС 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер ЕС 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат GUMed № 21/322/22/2018, дійсний до 22.01.2023.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/105/2010.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

