





МУРУВАЛЬНА СУМІШ



- МОРОЗОСТІЙКА
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЧАС ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ - ПОНАД 120 ХВИЛИН
- ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ ВІД +5°C ДО +30°C
- ХОРОШІ РОБОЧІ ВЛАСТИВОСТІ - ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
- ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИСКАННЯ ПОНАД 5 МПА



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Суха мурувальна суміш загального призначення (тип G), призначена для приготування розчину з міцністю на стискання не менше M5 (≥ 5,0 МПа). Застосовується для зведення стін у одно- та багатоповерхових будівлях, як всередині, так і зовні. Не рекомендована для використання в зонах постійного зволоження - фундаменти нижче рівня промокання, підвальні приміщення, цокольні частини тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне споживання: (вказано для цегли традиційних розмірів і ширини шва 1 см): - ½ цегли - 1 цегла	прибл. 40-44 кг/м² прибл. 101-111 кг/м²
Час збереження робочих властивостей [EN 998-2:2016]:	≥ 120 хв *
Міцність на стискання [EN 998-2:2016]:	≥ 5 МПа
Поглинання води [EN 998-2:2016]:	< 0,40 кг/(м²·хв ^{0,5})
Паропроникність - коефіцієнт дифузії водяної пари (прийняте значення без лабораторних випробувань) [EN 998-2:2016]:	μ = 15/35
Густина в сухому стані [EN 998-2:2016]:	1500-1700 кг/м³
Стійкість - морозостійкість (стійкість до циклів заморожування/розморожування згідно з PN-85/B-04500): - втрата маси - зниження міцності на стискання	≤ 3 % ≤ 5 %
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-2:2016]: - при P = 50 % - при P = 90 %	λ _{10,dry, mat} ≤ 0,82 Вт/(м·К) λ _{10,dry, mat} ≤ 0,89 Вт/(м·К)
Співвідношення води на 25 кг суміші:	4,0-5,0 л
Об'ємна густина після змішування з водою:	прибл. 1,8 кг/дм³
Клас реакції на вогонь (табличне значення, вміст органічних речовин ≤ 1%) [EN 998-2:2016]:	A1
Вміст хлоридів:	≤ 0,02 %
Вміст шестивалентного хрому (Cr VI):	< 2 ppm
Склад	Суха суміш портландцементу, вапна, мінеральних заповнювачів і модифікуючих добавок, що покращують робочі властивості та адгезію до мінеральних основ.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета, обгорнута плівкою - 42 × 25 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикова мішалка, кельма, відро, терка, лінійка тощо.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежать від розмірів елементів, товщини муру та ширини шва.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Розчин має високу адгезію до типових мурувальних матеріалів: керамічної та силікатної цегли, бетонних і газобетонних блоків, природного каменю. Спеціальна підготовка не потрібна - достатньо очистити поверхні від пилу та забруднень.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: Вміст упаковки (25 кг) висипати у 4,0 - 5,0 л чистої води та перемішати до утворення однорідної маси без грудок. Консистенцію слід адаптувати до типу робіт, матеріалу кладки, стану основи та погодних умов. Надмірне додавання води знижує міцність розчину. У разі загуснення допускається повторне перемішування без додавання води.

Кладка: Розчин наноситься на основу за допомогою кельми. Елементи кладки щільно притискаються, вирівнюються, надлишки розчину видаляються.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до чинних норм і правил будівельної справи. Внесення змін до складу продукту заборонено. У разі сумісного використання з продукцією інших виробників відповідальність несе виконавець робіт.

БЕЗПЕКА

Чинить подразнюючу дію на шкіру, може спричинити алергічну реакцію, серйозні ушкодження очей та подразнення дихальних шляхів. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час роботи використовувати захисні рукавички, спецодяг, захисні окуляри та маску. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: ретельно промити водою протягом кількох хвилин, зняти контактні лінзи (за наявності), продовжити промивання та негайно звернутися до лікаря або центру токсикології.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат GUMed № 334/322/340/2021, чинний до 29.09.2026.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/138/2010.

Оцінка відповідності: EN 998-2:2016 (PN-EN 998-2:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZM-190308.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

