



СКЛОВОЛОКНИСТА СІТКА

SSA-1363-145

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ
S83 / 29ЧЕР2023

ВСТУП		Виріб виготовлений з пряжі зі скловолокна для армування цементних штукатурок (ETICS та внутрішнє армування стін). Полімерне покриття забезпечує високу стійкість до лужного середовища та ефективну фіксацію плетіння.			
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Характеристика		Одиниця вимірювання	Значення	Метод випробування
	Тип переплетення		Марлеве (лено)		
	Внутрішній розмір комірки (основа × уток)		мм	(4.3 × 3.6) ± 0.5	П. 2.2.4 EAD 040016-01-0404
	Середній розмір комірки (основа × уток)		мм	(5.7x 4.0) ± 0.5	П. 2.2.4 EAD 040016-01-0404
	Граматура		г/м²	150 (± 5%)	П. 2.2.8 EAD 040016-01-0404
	Кількість ниток	Основа	за 10 см	(24 × 2) ± (1 × 2)	EN 1049-2
		Уток		18 ± 1	
	Міцність на розтягування у стані поставки	Основа	N/мм (N/5 см)	≥ 38 (≥ 1900)	П. 2.2.7 EAD 040016-01-0404
		Уток		≥ 38 (≥ 1900)	
	Міцність на розтягування після витримки в лужному середовищі		≥ 50% від початкової міцності; ≥ 20 N/мм		П. 2.2.7 EAD 040016-01-0404
Вміст золи		%	83 ± 3	П. 2.2.2 EAD 040016-01-0404	
Теплота згоряння		МДж/кг	≤ 7.3	ISO 1716	
РОЗМІРИ ТА ПАКУВАННЯ	Ширина		см	100 (+ 1 %/- 0 %) 110 (+ 1 %/- 0 %)	П. 2.2.5 EAD 040016-01-0404
	Довжина рулону		м	50*	
	Пакування:		Сітка намотана на втулку внутрішнім діаметром 45 або 50 мм. Кожен рулон загорнутий у поліетиленову плівку та встановлений вертикально у картонну коробку (33 або 35 рулонів у коробці). Коробки закріплюються на дерев'яних піддонах.		
	Транспортування та зберігання		Перевезення закритим транспортом. Зберігати в чистому та сухому приміщенні при температурі від -10°C до +50°C. Не зберігати під прямими сонячними променями.		

*Інші довжини та ширини доступні за запитом замовника..