

ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА КОРОЇД



- **ВИСОКА МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ**
- **ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ**
- **НИЗЬКЕ ПОВЕРХНЕВЕ ВОДОПОГЛИНАННЯ ВИСОКА СТІЙКІСТЬ**
- **ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ**
- **ШТУКАТУРКА ЗАХИЩЕНА СИСТЕМОЮ MICROFILM BIO-PROTECT**
- **ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ**

ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
ПОЗЕЛЕНІННЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ




НИЗЬКЕ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОВЕРХНІ



СТІЙКИЙ ДО ДІЇ
АТМОСФЕРНИХ
ЧИННИКІВ



ЛЕГКІСТЬ РОБОТИ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Тонкошарова акрилова штукатурка зі структурою «короїд» і розміром зерна 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм для ручного нанесення. Виріб доступний у білому кольорі та в кольорах згідно з палітрою виробника. За бажанням замовника можливе виготовлення інших кольорів у системі тонування Greinplast (SBG). Призначена для ручного виконання зовнішніх фасадів.

Використовується як декоративно-захисний шар на армованих сіткою шарах у системах утеплення Greinplast не раніше ніж через 3 доби після їх виконання або на інші типові мінеральні основи, такі як: бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки тощо - не раніше ніж через 28 днів після їх виконання. Є складовою частиною комплекту матеріалів у відповідних системах утеплення Greinplast.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):** TXB 1,5 мм: TXB 2,0 мм: TXB 2,5 мм: TXB 3,0 мм:	2,5-2,7 кг/м ² 3,1-3,3 кг/м ² 3,4-3,6 кг/м ² 4,0-4,2 кг/м ²
Розведення штукатурки препаратом UX:	максимум 0,20 л на упаковку*
Об'ємна щільність [ETAG 004]:	приблизно 1,90 кг/дм ³
Час висихання:	максимум 24 години*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Паропроникність [EN 15824:2017]:	V2
Водопоглинання [EN 15824:2017]:	W2
Адгезія до бетону [EN 15824:2017]:	≥ 1,5 МПа
Клас реакції на вогонь [EN 15824:2017]:	E
Вміст ЛОС у виробі:	< 23 г/л
Технологія тонування фарб:	Доступний у системі Greinplast SBG на основі світлостійких безсвинцевих пігментів.
Склад	Суміш дисперсії акрилових кополімерів, мінеральних наповнювачів, мармурової крихти, органічних та неорганічних пігментів, модифікуючих і консервуючих засобів, засобів захисту покриття та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 20 × 25 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталева терка.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*величина залежить від температурних умов, бази виробу, кольору та/або типу і поглинальної здатності основи

**величина залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинання

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, висолів, органічних залишків (олії, жири тощо) та інших речовин, що погіршують адгезію. Наявну цвіль та грибки слід обов'язково видалити. Мінеральні неоднорідні основи або з підвищеною поглинальною здатністю слід ґрунтувати відповідно розведеним засобом Greinplast U. Поверхні під нанесення штукатурки повинні бути заґрунтовані підкладковою фарбою GREINPLAST PP у кольорі, що відповідає кольору штукатурки (деталі - у технічній карті фарби).

ВИКОНАННЯ

Підготовка штукатурки: перед початком нанесення матеріал слід ретельно перемішати за допомогою низькооборотного міксера. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинання поверхні тощо), виробник допускає додавання невеликої кількості води (не більше ніж 0,20 л на упаковку). Щоб уникнути відмінностей у кольорі та фактурі штукатурки, об'єм доданої води має бути однаковим для кожного пакування.

Нанесення штукатурного шару: до виконання робіт можна приступати лише після належної підготовки основи та її повного висихання (перевірка - подрятити шар гострим інструментом: світлий колір свідчить про суху основу). Штукатурку наносити на товщину зерна, тримаючи шпатель із нержавіючої сталі під кутом. Надлишок матеріалу повернути в упаковку. Фактуру формують після короткої технічної перерви, коли суміш перестає прилипати до інструменту, але ще піддається формуванню. Бажану структуру створюють пластиковим шпателем, який ведуть по поверхні рівномірними круговими рухами. Тривалість цього етапу залежить від типу основи та погодних умов під час нанесення. Не допускається утворення зон з нерівномірним розподілом матеріалу (протерті ділянки, напливи, згустки тощо), оскільки такі дефекти не підлягають корекції після висихання. Перерву в роботі слід планувати заздалегідь у місцях, де стики будуть малопомітними (деформаційні шви, архітектурні елементи тощо). Для забезпечення однорідної структури та кольору штукатурки роботи на одній площині слід виконувати безперервно, використовуючи матеріал з однієї виробничої партії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання штукатурки має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Робочі поверхні завжди захищати (сітками, тентами тощо) від змінних погодних умов до повного висихання штукатурки, тобто щонайменше 3 дні після нанесення. У разі низької температури або високої вологості час висихання значно подовжується. У цей період необхідно продовжити використання захисних заходів. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких кольорових відмінностей на поверхні штукатурного шару (висипання, плями), у крайніх випадках - до зниження його міцності або відшарування.

Виріб містить мінеральні наповнювачі, що може спричинити різницю в відтінках штукатурки з різних партій виробництва. Тому рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині. Мінеральні компоненти в складі можуть іноді спричинити поодинокі темні включення, що не впливає на міцнісні характеристики та не вважається дефектом. При виборі кольору штукатурки, окрім візуального аспекту, слід керуватися інформацією у зразках щодо стійкості кольору до УФ-променів та коефіцієнтом відбиття світла HBW.

Позначення ZO вказує на підвищену стійкість кольору завдяки використанню неорганічних пігментів, які не деградують під впливом погодних умов і УФ-променів. Символ SO (стандартна стійкість до УФ) позначає кольори, для реалізації яких потрібні органічні пігменти, що можуть поступово деградувати, що є характерною рисою цієї групи пігментів. Виробник відібрав пігменти з максимальною стійкістю до атмосферних умов і УФ-променів, але органічний характер пігментів забезпечує нижчу стійкість порівняно з неорганічними. Коефіцієнт HBW визначає кількість сонячного випромінювання, яке відбивається від поверхні штукатурки залежно від її кольору та текстури, що впливає на температуру поверхні та її деформацію. Тому на великих суцільних поверхнях не рекомендується використовувати штукатурки з коефіцієнтом нижче 20%, оскільки це може призвести до тріщин. Такі штукатурки слід застосовувати лише на невеликих ділянках фасаду чи архітектурних деталях. Через різні основи виробів (A, B, C) та вміст пігментів у різних кольорах штукатурки можуть відрізнятися за густотою та консистенцією. Поверхні, схильні до забруднення штукатуркою, захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (КОТ і ЕТА) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. Ретельно вимити руки після використання. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 2-октилізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 85/322/86/2022, дійсний до 19.04.2027, і Свідоцтво з радіаційної гігієни PZH № HR/B/1/2010.

Декларація властивостей № TA-190218.

Документи посилання: EN 15824:2017.

Greinplast TAK - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком №001/ES/TAK.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

