

ПОЛІМЕРНА ШПАКЛІВКА



- ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ
- ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ПОЛІМЕРІВ
- ЗРУЧНА В НАНЕСЕННІ ТА ОБРОБЦІ
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БІЛИЗНИ
- МОЖЛИВІСТЬ НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ, МЕХАНІЧНО АБО ВАЛИКОМ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ
- ПОДОВЖЕНИЙ ЧАС РОБОТИ
- ГЛАДКА ФІНІШНА ПОВЕРХНЯ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ




ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКИЙ ВМІСТ
ПОЛІМЕРІВ



ФІНІШНА
ШПАКЛІВКА 3A



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ЛЕГКА ОБРОБКА
ШЛІФУВАННЯМ



НЕ МІСТИТЬ
ГІПСУ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ



НАНЕСЕННЯ АГРЕГАТОМ
(РОЗПИЛЮВАЧЕМ)

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Полімерна шпаклівка Greinplast GP для ручного або механічного нанесення, призначена для вирівнювання внутрішніх стін будівель. Характеризується подовженим часом роботи, дуже добрими робочими параметрами та гладкою фінішною поверхнею. Полімерна шпаклівка Greinplast GP призначена для виконання тонкошарових оздоблювальних покриттів на поверхні стін і стелі перед фарбуванням або обклеюванням шпалерами у внутрішніх приміщеннях, не підданих постійному зволоженню. Виріб може наноситися вручну або механічно на всі мінеральні основи, такі як: бетон, газобетон, цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	приблизно 1,2 кг/м ² на 1 мм товщини шару
Час висихання:	приблизно 12 год/1 мм при 23 ± 2°C та 50 ± 5% RH
Пропорції змішування з водою:	0,45 л на 1 кг (9 л на 20 кг)
Макс. товщина одного шару:	1 мм
Об'ємна густина	приблизно 1,20 кг/дм ³
Густина після змішування з водою:	приблизно 1,65 кг/дм ³ (±10%)
Адгезія [EN 15824:2017]	≥ 0,5 МПа
Стійкість до згинання EN 13963:2005+AC:2006]	≥ 190 N
Клас реакції на вогонь [EN 15824:2017]:	E
Клас реакції на вогонь [EN 13963:2005+AC:2006]:	E
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суха суміш мінеральних наповнювачів, модифікуючих добавок і полімерів, що покращують адгезію до поверхні
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг, 5 кг; Збірне пакування: палета в плівці 48 × 20 кг, 210 × 5 кг;
Інструменти	Повільнообертова мішалка, кошикоподібна насадка, нержавіюча сталева терка, кельма; тинькарський агрегат (наприклад, Graco T-Max, сопло 535, тиск 50 бар, Wagner HC 940, тиск 200 бар).
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, щільною, сухою, очищеною від усіх речовин, що знижують адгезію, таких як: бруд, пил, жирні плями тощо. Слабкі основи з підвищеною або нерівномірною поглинальністю слід попередньо стабілізувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення великих дефектів, тріщин і щілин слід використовувати гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGS або SGT. У такому випадку нанесення шпаклівки GP можна розпочинати лише після повного висихання заповнених ділянок і стиків гіпсокартонних плит.

ВИКОНАННЯ

Підготовка розчину: процес приготування суттєво відрізняється від традиційних методів роботи з гіпсовими сухими шпаклівками. Для полімерної шпаклівки GP у попередньо відміряну невелику кількість води поступово всипають суху суміш, рівномірно засипаючи воду до моменту, коли її тонкий шар покриє матеріал. Після витримки приблизно 5 - 10 хв суміш перемішують вручну або низькообертовим міксером з кошиковою насадкою для фінішних сумішей до отримання однорідної маси. При використанні розпилювального обладнання допускається додавання більшої кількості води.

Нанесення: шпаклівку слід наносити рівномірно, притискаючи теркою з нержавіючої сталі до основи, або за допомогою штукатурного агрегату. Після повного висихання можливе нанесення наступних шарів до досягнення бажаного результату. Час висихання залежить від температури, вологості повітря та товщини шару і становить приблизно 12 годин на 1 мм при температурі близько 23 ± 2°C та відносній вологості 50 ± 5% на заґрунтованій основі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання шпаклівки повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - близько 20°C. Інструменти слід промивати водою одразу після завершення робіт. Забруднення необхідно видаляти до моменту висихання. Готову суміш GP можна зберігати в герметично закритій тарі щонайменше протягом доби.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

інформація, наведена в інструкції, має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або матеріалами, не зазначеними в документах-посиланнях (KOT і ETA), відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. Дотримуватись вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № 341/322/347/2021, виданий GUMed, чинний до 29.09.2026.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/73/2016.

Декларація експлуатаційних властивостей № GP-200320.

Greinplast GP оцінено відповідно до норм: EN 13963:2005+AC:2006 (PN-EN 13963:2008), EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07).

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

