

ДВОКОМПОНЕНТНА ТОВСТОШАРОВА БІТУМНА МАСА МОДИФІКОВАНА ПОЛІМЕРАМИ



- ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ВІД ВОЛОГИ ТА ВОДИ
- ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПАРОІЗОЛЯЦІЇ - ТЕРАСИ, ПЛОСКІ ДАХИ ТОЩО
- МОДИФІКОВАНА ПОЛІМЕРАМИ - ВИСОКОЕЛАСТИЧНЕ ПОКРИТТЯ
- ЗДАТНІСТЬ ПЕРЕКРИВАТИ ТРІЩИНИ - ПОСИЛЕНА ВОЛОКНАМИ
- НЕ МІСТИТЬ РОЗЧИННИКІВ
- ХОРОШІ РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
- БЕЗПЕКА ПРИ КОНТАКТІ З ПЛИТАМИ EPS I XPS
- МОЖЛИВІСТЬ НАНЕСЕННЯ ТОВСТИМ ШАРОМ

АДГЕЗІЯ ДО
ПОВЕРХНІ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ
ПОКРИТТЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



СТВОРЮЄ ТРИВАЛІ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
ПОКРИТТЯ



ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
ПЕРЕКРИВАЄ ТРІЩИНИ



ЛЕГКІСТЬ У РОБОТІ
НЕ ПОТРЕБУЄ
ВИРІВНЮВАННЯ
ПОВЕРХНІ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Бітумна грубошарова мастика без розчинників. Є двокомпонентним продуктом у вигляді пасти. Завдяки модифікації полімерами та зміцненню волокнами має високі експлуатаційні властивості, адгезію та еластичність. Покриття здатне перекривати тріщини та безпечно для контакту з плитами EPS і XPS. GREINPLAST IBM використовується для створення суцільних гідроізоляційних покриттів на типових вертикальних, підземних і пригрунтових частинах будівель, таких як фундаментні стіни, стіни підвалів, а також на горизонтальних поверхнях, як-от фундаментні плити, підлоги на ґрунті в гаражах і підвалах. Також застосовується для влаштування пароізоляційних шарів на терасах і плоских дахах тощо. GREINPLAST IBM наносять із боку джерела вологи або тиску води.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Реакція на вогонь:	Клас Е
Витривалість на стискання:	С0
Час між нанесенням шарів:	приблизно 5 годин
Об'ємна густина: - компонент А: - Компонент Б:	приблизно 1,06 г/см ³ приблизно 1,40 г/см ³
Стійкість до дощу:	після приблизно 3 годин
Засипка котловану:	через 2-3 доби, не пізніше ніж через 3 місяці
Час роботи:	приблизно 1,5 години від моменту змішування
Усадка після затвердіння:	відсутня
Колір:	буро-коричневий
Водонепроникність:	Клас W2A
Здатність перекривати тріщини:	СВ2
Стабільність розмірів за високих температур:	відповідає вимогам
Еластичність за низьких температур:	відповідає вимогам
Водостійкість:	відповідає вимогам
Тривалість водонепроникності та реакції на вогонь:	відповідає вимогам
Співвідношення змішування:	100 : 38 - рідкий до порошкового компоненту.
Витрата: - гідроізоляція від вологи, рекомендована товщина шару 2 мм: - гідроізоляція від стоячої води, товщина шару 3 мм: - гідроізоляція від тиску води, товщина шару 4-5 мм:	2,8 кг/м ² 4,2 кг/м ² 6,0 кг/м ²

Склад	Вискоеластична водна дисперсія акрилових смол, модифікована для зменшення вбируваності та підвищення стійкості до умов всередині приміщень. Мастика містить спеціально відібрані мінеральні наповнювачі, які надають поверхні шва делікатну текстуру "баранець". Не містить розчинників.
Фасування	Одиничне пакування: відро 30 кг; Збірне пакування: 30 кг × 18 шт.
Інструменти	Сталевий шпатель, кельма, пістолет для розпилення.
Зберігання	Термін зберігання в закритій, неушкодженій упаковці при температурі вище +5°C - 12 місяців. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Захистіть продукт від морозу.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути чистою, не обмерзлою, міцною, рівною, без раковин, широких тріщин, задирок, цементного нальоту та інших речовин, що знижують адгезію. Видаліть виступаючі залишки розчину. Зовнішні краї заокруглити (зробити зрізи), внутрішні - заокруглити, утворивши фасади (вигини з цементного розчину) радіусом 4 - 5 см. Якщо зробити фасад з цементного розчину неможливо (наприклад, через ти поверхні), використовуйте GREINPLAST IBM, але радіус вигину не повинен перевищувати 2 см. GREINPLAST IBM можна наносити на суху або злегка вологу поверхню. Для муру з повними швами вирівнювальний шар не потрібен, окрім випадків влаштування водонепроникної ізоляції (за наявності тиску води чи накопичення дощової води) - тоді необхідно зробити вирівнювальний цементний шар. Не рекомендується застосовувати на елементах будівлі, схильних до негативного тиску води, оскільки це може призвести до відшарування ізоляційного шару або появи на ньому бульбашок. Перед нанесенням GREINPLAST IBM поверхню попередньо обробити ґрунтуючим препаратом GREINPLAST IBC.

ВИКОНАННЯ

Greinplast IBM рекомендується наносити щонайменше в двох шарах. Якщо на поверхні є повітряні порожнини або значні пори, поверхню потрібно попередньо зашпаклювати продуктом GREINPLAST IBM (заглиблення не більше 5 мм). Наступні шари наносити перпендикулярно до попереднього, щоб уникнути випадкових перерв у покритті. Перед нанесенням нового шару попередній має затвердіти. Усі робочі переходи, фасади з цементного розчину, деформаційні шви чи інші зони, схильні до неконтрольованих тріщин, необхідно армувати технічною тканиною, наприклад, поліпропіленовою сіткою, або застосовувати її на всій поверхні. Технічну тканину втирають у перший шар покриття. Не забудьте використовувати манжети для ущільнення всіх типів інженерних проходів. Ущільнення інженерних проходів цим продуктом є лише допоміжною ізоляцією, що підтримує системні ущільнення (наприклад, ущільнюючі ланцюги чи бентонітові шнури), які обов'язково потрібно застосувати. Повне затвердіння покриття триває приблизно 4 дні. Свіжо нанесене покриття потрібно захищати від інтенсивного сонця, затоплення, дощу та негативних температур. Не засипайте котлован до повного затвердіння покриття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура поверхні та оточення під час роботи й висихання клею має бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для нанесення - +20°C. За несприятливих теплових і вологих умов зазначені терміни обробки можуть значно змінюватися. Інструменти очищайте водою під час роботи або одразу після завершення. Якщо мастика засохла, очищайте її органічними розчинниками.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції допомагає найкраще використати продукт, але не є підставою для відповідальності виробника, адже умови роботи він не контролює. Роботи виконуйте за правилами будівельною справи. Зміна складу продукту заборонена, бо це може значно знизити його якість. У разі поєднання з продукцією інших виробників відповідальність несе виконавець робіт.

БЕЗПЕКА

Компонент А: Діє подразнююче на очі. У разі потреби звернення до лікаря покажіть упаковку або етикетку. Зберігайте подалі від дітей. Ретельно мийте руки та уражені ділянки тіла після використання. Використовуйте захист очей. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та їх легко зняти. Продовжуйте промивати. Якщо подразнення очей триває, звернутися до лікаря. Дотримуйтесь інструкцій з технологічного паспорта. Містить: 2,2',2''-(гексагідро-1,3,5-триазин-1,3,5-триіл)триетанол. Може викликати алергічну реакцію.

Компонент Б: Діє подразнююче на шкіру. Може викликати алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозні ушкодження очей. У разі потреби звернення до лікаря покажіть упаковку або етикетку. Зберігайте подалі від дітей. Використовуйте захист очей. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та їх легко зняти. Продовжуйте промивати.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Декларація експлуатаційних властивостей № IBM-200605
Довідкові документи: EN 15814:2011+A2:2014

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

