

ВИРІВНЮВАЛЬНА СУМІШ



- ВИСОКА МІЦНІСТЬ НА СТИСКАННЯ - КЛАС **CS IV**
- ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ
- ПРИДАТНА ДЛЯ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ: ЦЕМЕНТНІ ШТУКАТУРКИ, ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ ПОКРИТТЯ, БЕТОННІ ПОВЕРХНІ ТОЩО
- ТОВЩИНА ШАРУ: **1-10 мм**
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

GP

ШТУКАТУРНА СУМІШ
ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, ТИП GP



ВОДОПОГЛИНАННЯ
Wc2



МІЦНІСТЬ НА
СТИСК CS IV



ТОВЩИНА
ШАРУ 2-10 мм



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І
ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ
ДО ОСНОВИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Вирівнювальна суміш. Продукт класифікується як цементна штукатурна суміш загального призначення (GP) із міцністю на стиск категорії CS IV і водопоглинанням категорії W2. Призначена для вирівнювання локальних дефектів і западин стін всередині та зовні будівель перед глазурувальними роботами. Також може використовуватися як ручна одношарова цементна штукатурна суміш, зокрема для тинькування приміщень, схильних до зволоження, наприклад, підвалів чи цокольних зон будівель.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	18 кг/м ² на 10 мм
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1:2016]:	≥ 120 хв*
Час використання суміші:	прибл. 2 год
Адгезія до основи, тип руйнування [EN 998-1:2016]:	≥ 0,50 Н/мм ² - FP: A
Водопоглинання [EN 998-1:2016]:	W2
Проникність водяної пари, коефіцієнт дифузії [EN 998-1:2016]:	μ ≤ 30
Густина в сухому стані [EN 998-1:2016]:	1600-1800 кг/м ³
Стійкість (опір заморожуванню-розморожуванню) [EN 998-1:2016]:	≤ 3% (втрата маси) ≤ 10% (зниження міцності на стиск)
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-1:2016]:	P=50% λ 10 dry = 0,82 W/m*K
Пропорції води на 25 кг суміші:	5,4 -5,6 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1,80 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь:	A1
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг; Збірне пакування: Плівкова палета 42 x 25 кг.
Склад	Суха суміш портландцементу, мінеральних наповнювачів та відповідних модифікуючих добавок, що покращують робочі характеристики та адгезію до мінеральних основ.
Інструменти	Повільнообертова мішалка, змішувальна насадка типу "кошик", кельма, відро, терка, трапецієподібна лінійка тощо.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію, таких як пил, бруд, жири, залишки фарби. Осипні штукатурки та паронепроникні фарбувальні покриття необхідно видалити, невеликі тріщини розширити для повного заповнення. Слабкі основи заґрунтувати препаратом GREINPLAST U, поглинаючі - GREINPLAST UG.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: вміст упаковки (25 кг) висипати в 5,4–5,6 л чистої холодної води та ретельно перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Надмірна кількість води може погіршити міцнісні характеристики готової суміші. У разі загущення масу слід повторно перемішати без додавання води.

Нанесення розчину: суміш наносити на основу за допомогою кельми або шпателя. Товщина одного шару не повинна перевищувати 10 мм. Другий шар можна наносити не раніше ніж через 6 годин. Вирівнювання поверхні допускається після початкового тужавіння суміші - приблизно через 1 годину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання суміші має бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. У несприятливих умовах час обробки та висихання може значно змінюватися.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції спрямована на оптимальне використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання поза його контролем. Роботи проводити відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє подразнює на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Атестат гігієнічний № 336/322/342/2021, виданий GUMed, дійсний до 29.09.2026.

Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH № HR/B/142/2010.

Greinplast ZW оцінено відповідно до норми: EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація експлуатаційних характеристик № ZW-200107.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

