

ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ФІНІШНА



- ДЛЯ ФІНІШНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БІЛИЗНИ
- ОПТИМІЗОВАНА ТВЕРДІСТЬ - ЛЕГКЕ ШЛІФУВАННЯ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА
АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ



ФІНІШНА
ШПАКЛІВКА

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Фінішна шпаклівка для ручного нанесення, призначена для вирівнювання внутрішніх стін будівель. Готова до використання шпаклівка на основі органічних в'язучих, призначена для застосування всередині приміщень, не схильних до постійного зволоження. Служить для шпаклювання поверхонь стін і стель перед фарбуванням, обклеюванням шпалерами або нанесенням декоративних покриттів. Виріб можна наносити на всі мінеральні основи, такі як: бетон, газобетон, цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки, плити Pro-Monta, гіпсокартонні плити тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	1,5 - 2,0 кг/м ² на 1 мм
Об'ємна густина:	1,92 кг/дм ³ (±10%)
Температура основи:	від +5°C до +30°C
Розведення водою:	максимум 1% на упаковку
Час висихання:	приблизно 12 годин / 1 мм *
Адгезія [EN 15824:2017]:	≥ 1,5 МПа
Реакція на вогонь [EN 15824:2017]:	A2-s1, d0
Склад	Суміш мінеральних наповнювачів, засобів для покращення адгезії, консервантів, модифікаторів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 17 кг, 8 кг; Збірне пакування: палета в плівці 33 × 17 кг, 72 × 8 кг;
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, нержавіюча терка, кельма.
Зберігання	Термін придатності в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від усіх речовин, що перешкоджають адгезії, таких як: бруд, пил, жирні плями. Наявні водорості та грибки, а також неміцні паронепроникні лакофарбові покриття слід обов'язково видалити. Основи з підвищеною поглинальною здатністю рекомендується попередньо заґрунтувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Для заповнення більших дефектів, тріщин, щілин тощо слід використовувати гіпсову шпаклівку GREINPLAST SGT або SGS. У цьому випадку шпаклювання можна розпочинати лише після повного висихання заповнення ділянок.

ВИКОНАННЯ

Безпосередньо перед нанесенням масу слід перемішати за допомогою низькообертового мішала. Занадто висока швидкість обертання може призвести до наповнення маси повітря, що своєю чергою, спричинить утворення повітряних бульбашок під час шпаклювання. Для досягнення відповідної робочої консистенції допускається додавання невеликої кількості води (не більше ніж 1% на упаковку). Наносити рівномірно, притискаючи до основи, шаром приблизно до 1 мм. Після повного висихання можна знову нанести ще декілька шарів для досягнення бажаного ефекту. Час висихання буде залежати від температури та вологості повітря і зазвичай не перевищує 12 годин / 1 мм товщини шару. Перед фарбуванням після повного висихання шпаклівку слід відшліфувати та очистити від пилу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання шпаклівки повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Безпосередньо перед нанесенням масу слід перемішати за допомогою низькообертового мішала. По завершенню роботи, інструменти слід добре вимити під холодною водою від залишків матеріалу. Рекомендовано зробити це до повного висихання матеріалу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не зазначених у нормативних документах (KOT і ETA), ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря слід показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Ретельно мити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за консультацією або медичною допомогою до лікаря. Упаковку від продукту слід утилізувати у відповідний контейнер для відходів згідно з національними нормами. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он - може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись положень технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № НК/В/1215/01/2016, чинний до 2022-01-26.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/В/148/2010.

Оцінено згідно з нормою: EN 15824:2017.

Декларація експлуатаційних властивостей № SW-190218.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

