

ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА КОРОЇД



- **ВИСОКА МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ**
- **СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ - ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ КОЛЬОРУ**
- **ГІДРОФОБНЕ ПОКРИТТЯ - ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАБРУДНЕНЬ**
- **ВИСОКА ПАРПРОНИКНІСТЬ**
- **ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ - ДО 11 М² З ОДНІЄЇ УПАКОВКИ**
- **ДУЖЕ ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО БІОКОРОЗІЇ - СИСТЕМА MICROFILM BIOPROTECT**
- **ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ**

ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
ПОЗЕЛЕНІННЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ




ПАРПРОНИКНИЙ



ВИСОКА
ГІДРОФОБНІСТЬ



ВИСОКА БІОЛОГІЧНА
СТІЙКІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Тонкошарова силіконова штукатурка з текстурою "короїд" і розміром зерна 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм для ручного нанесення. Виріб доступний у білому кольорі та кольорах за палітрою виробника. За бажанням клієнта доступна інша колірна гама, реалізована в Системі барвлення Greinplast (SBG).

Призначена для ручного виконання зовнішніх фасадів. Використовується як тинькувальний шар на армувальних шарах зі сіткою в системах утеплення Greinplast не раніше ніж через 3 дні після їх виконання або на інших типових мінеральних основах, таких як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки, після 28 днів від їх виконання. Є інтегральним елементом наборів виробів у відповідних системах утеплення Greinplast.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):** TXK 1,5 мм TXK 2,0 мм TXK 2,5 мм TXK 3,0 мм	2,1 - 2,3 кг/м² 2,5 - 2,7 кг/м² 3,1 - 3,3 кг/м² 3,7 - 3,9 кг/м²
Розведення штукатурки препаратом UX:	максимум 0,20 л на упаковку*
Об'ємна щільність [ETAG 004]:	приблизно 1,84 кг/дм³
Час висихання:	максимум 24 години*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Паропроникність [EN 15824:2017]:	V2
Водопоглинання [EN 15824:2017]:	W2
Адгезія до бетону [EN 15824:2017]:	≥ 0,8 МПа
Клас реакції на вогонь [EN 15824:2017]:	E
Технологія тонування фарб:	Продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBG на основі світлостійких свинцевих пігментів.
Склад	Суміш силіконових смол, дисперсії акрилових сополімерів, силіконових гідрофобізуючих добавок, мінеральних наповнювачів, мармурового щебеню, органічних і неорганічних пігментів, модифікуючих і консервантів, засобів захисту покриття та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 20 × 25 кг.
Інструменти	Низькооборотний міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталевая терка, пластикова терка.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*величина залежить від температурних умов, основи виробу, кольору і/або типу та поглинальної здатності основи

**величина залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, органічних залишків (олій, жирів тощо) та інших речовин, що погіршують адгезію. Наявні цвіль та грибок слід обов'язково видалити (згідно з рекомендаціями у таблиці нижче). Мінеральні основи з підвищеним поглинанням або неоднорідною структурою заґрунтувати розведеним препаратом Greinplast U. Поверхні, на які наноситься штукатурка, повинні бути заґрунтовані ґрунтувальною фарбою Greinplast XP у кольорі, що відповідає кольору штукатурки (деталі в технічній карті фарби). У разі капілярного проникнення вологи слід передбачити гідроізоляційний захист.

ВИКОНАННЯ

Підготовка штукатурки: перед нанесенням масу необхідно ретельно перемішати за допомогою низькообертного міксера. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинальна здатність основи тощо) виробник допускає додавання невеликої кількості препарату Greinplast UX (не більше 0,20 л на упаковку). Щоб уникнути різниці в кольорі та текстурі штукатурки, кількість додаваної добавки UX має бути однаковою для кожної упаковки.

Виконання штукатурного шару: до штукатурних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання (перевірити можна, подряпавши шар гострим інструментом; світлий колір свідчить про висохлу основу). Штукатурку наносять на товщину зерна під кутом нержавіючою сталеву теркою. Надлишок матеріалу зібрати назад у упаковку. До фактурного оброблення можна приступати, коли маса перестає липнути до інструментів, але ще піддається формуванню. Цей час залежить від типу основи та погодних умов під час нанесення. Бажаної текстури досягають, виконуючи кругові рухи по щойно нанесеному шарі за допомогою пластикової терки. Не допускається утворення ділянок з нерівномірно розподіленою масою (потертості, виступи, згустки тощо), оскільки ці дефекти після висихання штукатурки усунути неможливо. Перерви в роботі планувати заздалегідь у місцях, де можливі стики будуть менш помітними (дилатації, архітектурні елементи тощо). Для забезпечення однорідної структури та кольору штукатурки роботи на стіні, яка утворює одну площину, слід проводити безперервно, використовуючи матеріал однієї партії виробництва.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання штукатурки має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Виконувати поверхні завжди захищати (сітками, тентами тощо) від змінних погодних умов до повного висихання штукатурки, тобто щонайменше 3 дні після нанесення. У разі низької температури або високої вологості час висихання значно подовжується. У цей період необхідно продовжити використання захисних заходів. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких кольорових відмінностей на поверхні тинькувального шару (висипання, плями), у крайніх випадках - до зниження його міцності або відшарування.

Виріб містить мінеральні наповнювачі, що може спричинити різницю в відтінках штукатурки з різних партій виробництва. Тому рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині. Мінеральні компоненти в складі можуть іноді спричиняти поодинокі темні включення, що не впливає на міцнісні характеристики та не вважається дефектом. При виборі кольору штукатурки, окрім візуального аспекту, слід керуватися інформацією у зразках щодо стійкості кольору до УФ-променів та коефіцієнтом відбиття світла HBW.

Позначення ZO вказує на підвищену стійкість кольору завдяки використанню неорганічних пігментів, які не деградують під впливом погодних умов і УФ-променів. Символ SO (стандартна стійкість до УФ) позначає кольори, для реалізації яких потрібні органічні пігменти, що можуть поступово деградувати, що є характерною рисою цієї групи пігментів. Виробник відібрав пігменти з максимальною стійкістю до атмосферних умов і УФ-променів, але органічний характер пігментів забезпечує нижчу стійкість порівняно з неорганічними. Коефіцієнт HBW визначає кількість сонячного випромінювання, яке відбивається від поверхні штукатурки залежно від її кольору та текстури, що впливає на температуру поверхні та її деформацію. Тому на великих суцільних поверхнях не рекомендується використовувати штукатурки з коефіцієнтом нижче 20%, оскільки це може призвести до тріщин. Такі штукатурки слід застосовувати лише на невеликих ділянках фасаду чи архітектурних деталях. Через різні основи виробів (A, B, C) та вміст пігментів у різних кольорах штукатурки можуть відрізнятися за густотою та консистенцією. Поверхні, схильні до забруднення штукатуркою, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (KOT і ETA) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВИДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат PZH № HK/B/0857/02/2017 і Свідоцтво з радіаційної гігієни PZH № HR/B/3/2010.

Декларація властивостей № TX-190218.

Документи посилання: EN 15824:2017.

Greinplast TXK - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком № 001/ES/TXK.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

