

ГІПСОВА ШПАКЛІВКА СТАРТОВА



- ІДЕАЛЬНА ЯК БАЗОВИЙ ТА ВИРІВНЮВАЛЬНИЙ ШАР
- ЗРУЧНА В НАНЕСЕННІ ТА ОБРОБЦІ
- ТОВЩИНА ШАРУ: ВІД 2 ММ ДО 10 ММ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ
- ВИСОКА МІЦНІСТЬ НА СТИСКАННЯ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



АДГЕЗІЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



B2

ПРОДУКТ НА ОСНОВІ
ГІПСУ



МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ $\geq 2,0$ Н/ММ²



ПОЧАТОК ЗВ'ЯЗУВАННЯ
ПОНАД 20 ХВ



ЗАСТОСУВАННЯ:
ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ЗАХИЩАТИ УПАКОВКУ
ВІД ВОЛОГИ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова шпаклівка стартова відповідає вимогам до тонкошарової гіпсової штукатурки для внутрішнього використання (тип B2/20/2). Особливо рекомендована для нанесення тонкошарових гіпсових покриттів на мінеральні основи, такі як цементні та цементно-вапняні штукатурки, бетон, газобетон тощо.

Не призначена для з'єднання гіпсокартонних плит. Завдяки високій адгезії та відсутності тріщин у шарі товщиною 1 см, продукт ідеально підходить як базова та вирівнювальна шпаклівка. Застосовується виключно всередині приміщень, не схильних до тривалого зволоження.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	приблизно 1 кг/м ² на 1 мм
Відкритий час роботи:	≥ 60 хв *
Міцність на стискання:	≥ 5 Н/мм ²
Вода на 1 кг суміші:	приблизно 0,45 л
Мінімальна товщина шару:	2 мм
Максимальна товщина шару:	10 мм
Насипна густина:	приблизно 1,20 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь:	A1
Склад	Натуральний гіпс, мінеральні наповнювачі, пластифікатори, модифікатори адгезії та часу твердіння
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг; Збірне пакування: палета в півці 48 × 20 кг;
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове змішувальне насадження, нержавіюча сталевая терка, кельма.
Зберігання	Зберігати в оригінальній, непошкодженій упаковці та в сухих умовах протягом 6 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути несучою, щільною, сухою, очищеною від забруднень, пилу, жирних плям. Грибок, плісняву та неміцні паронепроникні фарби слід беззастережно видалити. Основи з підвищеною поглинальністю рекомендується попередньо заґрунтувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U або UG. Дуже гладкі поверхні (наприклад, бетон після опалубки) - заґрунтувати ґрунтом GREINPLAST FG для бетонних основ.

ВИКОНАННЯ

Підготовка розчину: вміст упаковки всипати у чисту холодну воду та перемішати за допомогою низькообертового мішалки або вручну до отримання однорідної маси без грудок. На 1 кг сухої суміші слід додати приблизно 0,45 л води. Масу залишити на 5 хв, потім повторно перемішати. Використовувати лише чисті ємності та інструменти. Готувати лише ту кількість матеріалу, яку можна використати протягом 60 хв.

Надто швидше перемішування може призвести до надмірного насичення повітрям, що спричиняє утворення бульбашок під час нанесення.

Нанесення: шпаклівку наносити рівномірно, притискаючи до основи. Допустима локальна товщина шару може перевищувати 10 мм. Не рекомендується наносити шар менше ніж 2 мм. Після повного висихання можливе нанесення наступних шарів до досягнення бажаного результату.

Фінішне шпаклювання можна виконувати матеріалами SW, SWP, акриловими шпаклівками SA, SAS, гіпсовою фінішною сумішшю GG або полімерною GP. Час висихання залежить від температури, вологості повітря та товщини шару.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендована температура нанесення матеріалу становить близько +20°C, при цьому допустимий температурний діапазон під час роботи та висихання - від +5°C до +30°C. Після завершення нанесення всі інструменти слід негайно промити водою. У разі забруднення поверхні матеріал необхідно видалити до його висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або матеріалами, не зазначеними в документах-посиланнях (KOT і ETA), відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід показати упаковку або етикетку лікарю. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. Дотримуватись вимог технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № НК/В/1290/05/2016, дійсний до 02.03.2022.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/В/145/2010.

Greinplast SGS оцінено відповідно до стандарту EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279:2009).

Декларація експлуатаційних характеристик № SGS-180208.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

